RV735 Primer

OBERFLÄCHENVORBEREITUNG



PRODUKTBESCHREIBUNG

Bostik RV735 Primer ist ein einstufiger Primer, der entwickelt wurde, um die Haftung der meisten Bostik elastischen Klebeprodukte auf nicht porösen Untergründen zu verbessern.

WESENTLICHE VORTEILE

- Ein-Komponenten-Oberflächenvorbereitung
- Schnelles Trocknen
- UV-ziehmarkierbar

VERARBEITUNG

Stellen Sie sicher, dass die Untergründe sauber, trocken und frei von Staub und Fett sind. Schütteln Sie den Behälter vor der Verwendung gründlich. Tragen Sie eine einzelne dünne, gleichmäßige Schicht auf, indem Sie ein sauberes, fusselfreies Tuch verwenden, das mit dem Bostik RV735 Primer angefeuchtet wurde. Lassen Sie das Material mindestens 5 Minuten abtrocknen, bevor Sie den Klebstoff oder Dichtstoff auftragen. Für die besten Ergebnisse sollte die Verklebung innerhalb von 6 Stunden nach dem Auftragen erfolgen. Vermeiden Sie es, die behandelte Oberfläche zu berühren, um ein Versagen der Haftung zu verhindern. Der RV735 Primer sollte nicht in dicken oder mehreren Schichten aufgetragen werden, da dies zu einem Versagen der Haftung führen kann. Die besten Ergebnisse werden erzielt, wenn die Verklebung bzw. Abdichtung innerhalb von 6 Stunden nach dem Auftragen des Primers realisiert wird. Nach dem Trocknen kann die Auftragung des Bostik RV735 Primers mit UV-Licht (365 nm) geprüft werden; er wird dann in einer leuchtenden blauen Farbe sichtbar.

ANWENDUNGSGEBIET

- Oberflächenvorbereitung von Aluminium, Stahl, Kupfer und Messing, von pulverbeschichteten und lackierten Metallen.
- Oberflächenvorbereitung von Polyester (GFK/FRP)-Untergründen, ABS, PVC und anderen Kunststoffen/Verbundwerkstoffen.

VERPACKUNGSBESCHREIBUNG

Dose mit 100 ml

HALTBARKEIT

Bostik RV735 kann bis zu 12 Monate in ungeöffneter Verpackung an einem trockenen Ort bei Temperaturen zwischen +5 °C und +30 °C gelagert werden. Nach dem Öffnen kann Bostik RV735 höchstens 2 Wochen verwendet werden (der Behälter sollte bei Nichtgebrauch fest verschlossen werden). Es müssen Tests mit den tatsächlichen Substraten und unter den tatsächlichen Bedingungen durchgeführt werden, um die Haftung sowie die Materialverträglichkeit sicherzustellen.

TECHNISCHE ANGABEN UND DATEN

Anwendungstemperatur	+5 to +30 °C
Körperliche Verfassung	Low viscous liquid
UV-nachverfolgbar	ca. 365 nm
Trocknungszeit	ca.5 minute
Farbe	Light yellow/transparent

WEITERE INFORMATIONEN

Die folgende Veröffentlichung ist auf Anfrage erhältlich:
- Sicherheitsdatenblätter (SDS) für das Material.

SDS Link

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Die Informationen in diesem Dokument sowie in allen unseren schriftlichen und digitalen Publikationen entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Bostik kann nicht für Fehler, Ungenauigkeiten oder redaktionelle Fehler, durch technologische Veränderungen oder Forschungserkenntnisse zwischen dem Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments und dem Datums des Produktkaufes verantwortlich gemacht werden. Bostik behält sich das Recht vor, Änderungen an Formulierungen vorzunehmen. Vor der Anwendung des Produkts sollte der Benutzer sich mit der in diesem Dokument und / oder in anderen produktbezogenen Dokumenten enthaltenen Informationen vertraut machen. Vor der Anwendung des Produkts sollte der Benutzer alle erforderlichen Prüfungen durchführen, um sicherzustellen, dass das Produkt für die Anwendung geeignet ist. Die Anwendungsverfahren wie auch die Lager- und Transportbedingungen liegen außerhalb unserer Kontrolle und damit unserer Verantwortung. Eine Haftung kann entsprechend des Produktblattes nicht übernommen werden. Eine Lieferung erfolgt nur in Übereinstimmung mit unseren Liefer- und Zahlungsbedingungen. Die in dem vorliegenden technischen Datenblatt aufgeführten Informationen stellen Richtangaben dar und sind nicht vollständig.

Bostik GmbH
Industriestraße 3-11
D-33829 Borgholzhausen
Tel. +49 (0) 5425-8010
info.germany@bostik.com
www.bostik.de



Mit diesen Hinweisen wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen beraten. Eine Gewährleistung für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Verwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen unserer Produkte nicht übernehmen. Eigenversuche durchführen. Leichte Verfärbungen bei Dichtstoffen unter UV-Einstrahlung möglich. Geringe Farbschwankungen zwischen Chargen produktionstechnisch bedingt. Für die absolute Farbtreue wird keine Garantie übernommen. Objektbezogen chargengleiches Material verwenden. Unser technischer und kaufmännischer Beratungsdienst steht Ihnen zur Verfügung

RV735 Primer – 2026, 29 October