RV984

MEHRZWECK-KLEBSTOFF & DICHTSTOFF



PRODUKTBESCHREIBUNG

RV984 MULTIFUNKTIONSKLEBSTOFF ist ein leistungsstarker Klebstoff & Dichtstoff auf Basis der Silyl-modifizierten Polymer (SMP)-Technologie. Entwickelt für anspruchsvolle Montage und Reparatur von Wohnwagen & Wohnmobilen. RV984 MULTIFUNKTIONSKLEBSTOFF bietet die ideale Balance zwischen starkem Verbund und dauerelastischer Abdichtung. RV984 MULTIFUNKTIONSKLEBSTOFF haftet auf den meisten Materialien ohne Primer, härtet schnell aus, ist lösemittelfrei, isocyanatfrei und bietet eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen UV-Strahlung, Witterung und Alterung.

WESENTLICHE VORTEILE

- Ausgezeichnete UV-Beständigkeit
- Frei von Isocyanat, Lösungsmittel & Silikon
- Elastischer Klebstoff
- Hohe Beständigkeit gegen Alterung und Bewitterung
- Gute Haftung auf vielen Substraten ohne Verwendung eines Primers

VERARBEITUNG

Bostik RV984 lässt sich bei Temperaturen zwischen +5°C und +35°C mühelos mit einem Hand- oder Druckluft-Kartuschenpistolenauspressgerät extrudieren. Für Verklebungsanwendungen müssen die Substrate innerhalb von 15 Minuten (bei 23°C/50% r. F.) nach dem Auftragen von RV984 zusammengefügt werden. Eine Mindestschichtdicke des Klebstoffs von 2 mm wird empfohlen. Bostik RV984 sollte innerhalb von 10 Minuten (bei 23°C/50% r. F.) nach dem Auftragen mit einem Spachtel oder einem Fugenmesser abgezogen bzw. geglättet werden, wobei der Spachtel bzw. das Fugenmesser gelegentlich mit einer wässrigen Seifenlösung angefeuchtet wird (keine Seife mit Limonen verwenden, da dies zu Verfärbungen des Dichtstoffs führen kann). Vermeiden Sie, dass die Seifenlösung zwischen die Fügenflächen und den Klebstoff eindringt, da dies zu einem Haftungsverlust führt. Das Reinigen der Werkzeuge oder das Entfernen von nicht ausgehärtetem Restmaterial von RV984 kann mit einem sauberen, farblosen Tuch erfolgen, das mit Bostik Liquid 1 benetzt ist.

Wenn aufgrund hoher thermischer oder mechanischer Beanspruchungen hohe Haftungsanforderungen erforderlich sind, wird die Verwendung des Bostik RV735 Primers empfohlen, insbesondere bei Nassbedingungen. Bostik RV735 entfettet und bereitet die Oberfläche des Substrats für die Verklebung in einem einzigen Schritt vor.Weitere Einzelheiten zum Bostik RV735 Primer finden Sie im entsprechenden Technischen Datenblatt.

ANWENDUNGSGEBIET

- Abdichten von Nähten
- Abdichten und Verkleben von Servicetüren, Steckdosen, Halterungen, Wasseranschluss & elektrischem Adapter
- Verkleben und Abdichten von Fenstern und Dachfenstern
- Verkleben von Abdeckprofilen & Zierleisten
- Verkleben und Abdichten von Seitenwänden mit Boden-/Bodenplatten
- Verkleben von Eckprofilen

VERPACKUNGSBESCHREIBUNG

290 ml Kartusche

HALTBARKEIT

Bostik RV984 kann bis zu 18 Monate in der Kartusche in dem originalen, ungeöffneten Behälter an einem trockenen Ort bei Temperaturen zwischen +5°C und +30°C gelagert werden.

TECHNISCHE ANGABEN UND DATEN

Grundlage		Silyl Modified Polymer
Vernetzungsgeschwindigkeit	@ +23°C/50% RH	3 mm
Dichte		1.5 g/ml
Scherfestigkeit		2.5 MPa
SHORE A-Härte		58
Wärmewiderstand nach Aushärtung		-40 to +110 °C
UV- und Witterungsbeständigkeit		Excellent
Hautbildungszeit		10 minutes
Farbe		White, Black
Verarbeitungstemperatur		+5 to +40 °C

WEITERE INFORMATIONEN

Die folgende Veröffentlichung ist auf Anfrage erhältlich:
- Sicherheitsdatenblätter für das Material (SDB).

SDS Link

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Die Informationen in diesem Dokument sowie in allen unseren schriftlichen und digitalen Publikationen entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Bostik kann nicht für Fehler, Ungenauigkeiten oder redaktionelle Fehler, durch technologische Veränderungen oder Forschungserkenntnisse zwischen dem Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments und dem Datums des Produktkaufes verantwortlich gemacht werden. Bostik behält sich das Recht vor, Änderungen an Formulierungen vorzunehmen. Vor der Anwendung des Produkts sollte der Benutzer sich mit der in diesem Dokument und / oder in anderen produktbezogenen Dokumenten enthaltenen Informationen vertraut machen. Vor der Anwendung des Produkts sollte der Benutzer alle erforderlichen Prüfungen durchführen, um sicherzustellen, dass das Produkt für die Anwendung geeignet ist. Die Anwendungsverfahren wie auch die Lager- und Transportbedingungen liegen außerhalb unserer Kontrolle und damit unserer Verantwortung. Eine Haftung kann entsprechend des Produktblattes nicht übernommen werden. Eine Lieferung erfolgt nur in Übereinstimmung mit unseren Liefer- und Zahlungsbedingungen. Die in dem vorliegenden technischen Datenblatt aufgeführten Informationen stellen Richtangaben dar und sind nicht vollständig.

Bostik GmbH
Industriestraße 3-11
D-33829 Borgholzhausen
Tel. +49 (0) 5425-8010
info.germany@bostik.com
www.bostik.de



Mit diesen Hinweisen wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen beraten. Eine Gewährleistung für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Verwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen unserer Produkte nicht übernehmen. Eigenversuche durchführen. Leichte Verfärbungen bei Dichtstoffen unter UV-Einstrahlung möglich. Geringe Farbschwankungen zwischen Chargen produktionstechnisch bedingt. Für die absolute Farbtreue wird keine Garantie übernommen. Objektbezogen chargengleiches Material verwenden. Unser technischer und kaufmännischer Beratungsdienst steht Ihnen zur Verfügung