RV986

HOCHHAFTENDER KLEBSTOFF



PRODUKTBESCHREIBUNG

RV986 HIGH-TACK ist ein hochwertiger elastischer Hochleistungs-Klebstoff mit außergewöhnlicher Anfangshaftung und hoher Endfestigkeit. Entwickelt für anspruchsvolle Anwendungen in der Caravan- & Wohnmobilmontage sowie für Reparaturen. RV986 HIGH-TACK bietet eine sehr starke Anfangshaftung, wodurch das Klemmen während der Montage entweder deutlich reduziert oder sogar vollständig entfällt. RV986 HIGH-TACK haftet auf den meisten Materialien ohne Primer, härtet schnell aus, ist lösemittelfrei, isocyanatfrei und bietet einen hervorragenden Widerstand gegen UV-Strahlung, Wetter und Alterung.

WESENTLICHE VORTEILE

- Hochhaftender/sofort greifender Klebstoff mit sehr hoher anfänglicher Klebkraft
- Ausgezeichnete UV-Beständigkeit
- Frei von Isocyanaten, Lösungsmitteln und Silikon
- Hohe Alterungs- und Witterungsbeständigkeit
- Gute Haftung auf vielen Untergründen ohne Verwendung eines Primers

VERARBEITUNG

Bostik RV986 lässt sich bei Temperaturen zwischen +5°C und +35°C problemlos mit einem Hand- oder Druckluft-Auftragsgerät extrudieren. Für Verklebungsanwendungen müssen die Substrate innerhalb von 15 Minuten (bei 23°C/50% rF) nach dem Auftragen von RV986 gefügt werden. Eine minimale Klebstoffschichtdicke von 2 mm wird empfohlen. Bostik RV986 sollte innerhalb von 10 Minuten (bei 23°C/50% rF) abgezogen oder mit einer Spachtel bzw. einem Spachtel-/Fugenschaber geglättet werden; hierzu die Spachtel gelegentlich mit einer wässrigen Seifenlösung anfeuchten (Seife, die Limonen enthält, vermeiden, da dies zu Verfärbungen des Dichtstoffs führen kann). Vermeiden, dass die Seifenlösung zwischen die Fugenoberfläche und den Klebstoff eindringt, da dies zu einem Verlust der Haftung führt. Werkzeuge reinigen oder nicht ausgehärtete Rückstände von RV986 entfernen ist mit einem sauberen, farblosen Tuch möglich, das mit Bostik Liquid 1 getränkt wurde.

Wenn aufgrund hoher thermischer oder mechanischer Belastungen ein hoher Haftanspruch erforderlich ist, wird die Verwendung von Bostik RV735 Primer empfohlen, insbesondere bei Nässeeinwirkung. Bostik RV735 entfettet und bereitet die Oberfläche des Substrats für die Verklebung in einem einzigen Schritt vor.Für weitere Details zu Bostik RV735 Primer siehe das entsprechende Technische Datenblatt.

ANWENDUNGSGEBIET

- Kleben von Solarmodulen und Solarspoilers
- Kleben von Satellitensystemen
- Kleben von Markisen und Fahrradträgern
- Kleben von Fenstern und Dachfenstern
- Kleben von Abdeckleisten und Zierprofilen
- Kleben von Dach- und Bodenpaneelen

VERPACKUNGSBESCHREIBUNG

290 ml Kartusche

HALTBARKEIT

Bostik RV986 kann bis zu 18 Monate in der Kartusche in der Originalverpackung, ungeöffnet, an einem trockenen Ort bei Temperaturen zwischen +5°C und +30°C gelagert werden.

TECHNISCHE ANGABEN UND DATEN

Grundlage		Silyl Modified Polymer
Vernetzungsgeschwindigkeit	@ +23°C/50% RH	3
Dichte		1.5 g/ml
Scherfestigkeit		2.3
SHORE A-Härte		58
Wärmewiderstand nach Aushärtung		-40 to +110 °C
UV- und Witterungsbeständigkeit		Excellent
Hautbildungszeit		10 minute
Farbe		White, Black
Verarbeitungstemperatur		+5 to +40 °C

WEITERE INFORMATIONEN

Die folgende Veröffentlichung ist auf Anfrage erhältlich:
- Sicherheitsdatenblätter (SDS) für das Material.

SDS Link

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Die Informationen in diesem Dokument sowie in allen unseren schriftlichen und digitalen Publikationen entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Bostik kann nicht für Fehler, Ungenauigkeiten oder redaktionelle Fehler, durch technologische Veränderungen oder Forschungserkenntnisse zwischen dem Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments und dem Datums des Produktkaufes verantwortlich gemacht werden. Bostik behält sich das Recht vor, Änderungen an Formulierungen vorzunehmen. Vor der Anwendung des Produkts sollte der Benutzer sich mit der in diesem Dokument und / oder in anderen produktbezogenen Dokumenten enthaltenen Informationen vertraut machen. Vor der Anwendung des Produkts sollte der Benutzer alle erforderlichen Prüfungen durchführen, um sicherzustellen, dass das Produkt für die Anwendung geeignet ist. Die Anwendungsverfahren wie auch die Lager- und Transportbedingungen liegen außerhalb unserer Kontrolle und damit unserer Verantwortung. Eine Haftung kann entsprechend des Produktblattes nicht übernommen werden. Eine Lieferung erfolgt nur in Übereinstimmung mit unseren Liefer- und Zahlungsbedingungen. Die in dem vorliegenden technischen Datenblatt aufgeführten Informationen stellen Richtangaben dar und sind nicht vollständig.

Bostik GmbH
Industriestraße 3-11
D-33829 Borgholzhausen
Tel. +49 (0) 5425-8010
info.germany@bostik.com
www.bostik.de



Mit diesen Hinweisen wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen beraten. Eine Gewährleistung für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Verwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen unserer Produkte nicht übernehmen. Eigenversuche durchführen. Leichte Verfärbungen bei Dichtstoffen unter UV-Einstrahlung möglich. Geringe Farbschwankungen zwischen Chargen produktionstechnisch bedingt. Für die absolute Farbtreue wird keine Garantie übernommen. Objektbezogen chargengleiches Material verwenden. Unser technischer und kaufmännischer Beratungsdienst steht Ihnen zur Verfügung