



Den Braven

SPRAY PTFE

Spray pentru protectia mecanismelor si dispozitivelor in miscare



DESCRIERE PRODUS

Produs bazat pe ulei de silicon si pudra de PTFE este un lubrifiant incolor, un agent de alunecare si separare pentru metale, cauciuc, materiale plastice si alte materiale. Este rezistent la temperaturi de la -50°C la +260°C. Nu contine grasimi, este anti-adeziv, respinge murdaria, praful si apa.

BENEFICIILE CHEIE

- Asigura o lubrifiere si o protectie indelungata
- Previne uzura
- Indeparteaza frecarea, blocarea si zgomotele
- Puternica actiune capilara si proprietati de scurgere excelente

APLICATII

Pentru aplicatii casnice si auto. Spray-ul cu PTFE poate fi aplicat aproape universal: tehnologie electrica si mecanica, procesare plastic, procesare hartie, industria textila etc. Ghidaje si cabluri; Benzi transportoare, mecanisme de angrenaj si curele de ventilatoare; Lanturi, rulmenti, cabluri si ustensile de taiat; incuietori, balamale, imbinari, pedale si mecanisme de ferestre

INSTRUCTIUNI DE FOLOSIRE

Agitati tubul cu putere inainte de utilizare. Pulverizati pe piesele

ce necesita tratament si testati daca lubrifierea este suficienta. Repetati tratamentul daca este necesar.

INFORMATII SUPLIMENTARE

Baza	PTFE in silicone oil
Densitate	0.599
Rezistenta la inghet	Up to -15°C
Presiune la 20°C [bar]	5.2
Presiune la 50°C [bar]	9.7
Viteza de extrudare [g/s]	1.1

DESCRIEREA AMBALAJULUI

Tub sub presiune 400ml

TERMEN DE VALABILITATE

In ambalajul original nedeschis, la temperaturi cuprinse intre +5°C si +25°C. Termen de valabilitate: 24 luni de la data fabricatiei, in spatii uscate.

SANATATE & SIGURANTA

Fisa cu Date de Sanatate si Siguranta a Produsului trebuie citita si inteleasa anterior utilizarii. Aceasta poate fi pusa la dispozitie la cerere si poate fi gasita si pe pagina de Internet a companiei Den Braven.

GARANȚIE ȘI GARANȚIE

Bostik garanteaza faptul ca produsul sau respecta specificatiile furnizate, pe parcursul termenului de valabilitate al acestuia

DISCLAIMER

Informatiile din acest document, precum si din toate publicatiile noastre in format hartie si digital, au la baza cunostintele si experienta detinute de noi la momentul actual. Bostik nu isi asuma raspunderea pentru nicio greseala, inexactitate sau eroare de editare, rezultata in urma schimbarilor tehnologice sau a cercetarilor efectuate intre data eliberarii prezentului document si data achizitionarii produsului. Bostik isi rezerva dreptul de a efectua modificari ale formulelor. Anterior aplicarii produsului, utilizatorul are obligatia de a se familiariza cu informatiile furnizate in prezentul document si/sau in celelalte

documente ale noastre cu privire la produs. Inaintea aplicarii produsului, utilizatorul va efectua orice teste pentru a se asigura ca produsul este adecvat pentru aplicatia respectiva. Metoda de aplicare si conditiile din timpul depozitarii si transportului nu intra in sfera noastra de control si prin urmare, nu constituie responsabilitatea noastra. Prin prezenta fisa a produsului negam orice asumare a raspunderii. Livrarile vor fi efectuate doar in conformitate cu conditiile noastre de livrare si cu termenii nostri de plata. Informatiile detaliate in prezenta fisa cu date tehnice sunt furnizate cu titlu exemplificativ, si nu limitativ