



STIX A510 LINO

GOLVLIM FÖR LINOLEUM



ANVÄNDNING

Golvlim med en hög torrhalt framtagen för linoleummateriel med jutebaksida, nålfiltmattor, textilmattor och vinylplattor med baksida av polyesterfilt. Avsett för våtlimning på sugande underlag. Lämplig vid golvvärme och klarar test för rul- lande stol. Rekommenderade material:

- Linoleummateriel med jutebaksida
- Plastmattor med filt baksida
- Vinylplattor med filt baksida
- Nålfiltmattor
- Heltäckande mattor med baksida av jute
- Korkmateriel
- Textil

BRUKSANVISNING

VÅTLIMNING PÅ SUGANDE UNDERLAG: 1. Rör om limmet väl. 2. Sprid limmet på golvet med en väl rengjord, tandad spackel. Limsträngens höjd bör vara 2-3 mm. Limmängd för linoleum ca 3-4 m²/liter. 3. Läg ned mattan direkt i det våta limmet och kontrollera övervätningen genom s k luftning av mattan. Monteringstiden är normalt 10-15 minuter. 4. Var noggrann med fastggnidningen av mattan för att undvika blåsbildning. Använd mattvält för att få fullgod övervätning.

PRODUKTEGENSKAPER

Monteringstid	10-15 minuter
Bindemedel	Polymerdispersion av akrylattyper
Färg	Vit
Materialåtgång	3-4 m ² /L. Se rekommenderad limmängd för respektive materiel.
Härddningstid	Vid limning av materiel där ena ytan är sugande uppnås god hållfasthet inom 1 dygn. Sluthållfasthe
Öppentid	0 - 15 minuter
Gångbar	12 timmar

* Dessa värden är uppmätta vid + 23° C och 50 % relativ fuktighet vid normalt sugande underlag. Beroende på underlag, temperatur och underlag kan dessa värden avvika från ovan.



PRODUKTBESKRIVNING

STIX A510 LINO är ett vattenburet golvlim för linoleum-materiel. Mycket goda monteringsegenskaper med en hög limstyrka. Miljöanpassat med låga emissionsvärden, uppfyller M1.

FÖRDELAR

- Hög limstyrka
- Bra miljöval – M1
- Bra monteringsegenskaper

FÖRBEREDELSE OCH YTBEHANDLING

Följ i första hand mattillverkarens anvisningar, detta är speciellt viktigt vid linoleumläggningar. Nedanstående utgör endast kompletterande upplysningar för själva limningen. Underlaget skall vara rent, plant, starkt, ritt från damm, smuts, limrester och gammal färg. För eventuell avjämning rekommenderas ett för ändamålet avpassat Bostik Golvspackel. Vid limning mot betongunderlag får fukthalten inte överstiga de angivna maxvärdena som anges i AMA Hus. Lim, beläggning och underlag bör ha en temperatur av minst +18°C. Luftfuktighet högst 60% relativ fuktighet (RF). Vid läggning mot träbaserade skivmaterial är det speciellt viktigt att skivorna är väl uttorkade för att undvika blåsbildning och skarvresning. Maximal fuktkvot för spånplattor anges till 11-12 vikts% och för träfiberplattor max 9 vikts%. OBS! Mätning av RF i betongunderlaget skall utföras av behörig kontrollant. För icke-absorberande underlag såsom högpresterande betong rekommenderas applicering av minimum 10mm tjockt lager av Bostik Golvspackel.

RENGÖRING

Vatten innan limmet torkat. Torkat lim tas bort mekaniskt eller med lacknافتا.

FÖRBRUKNING

3-4 m²/L beroende på underlag och val av appliceringsmetod

HÅLLBARHET

1 år vid +10 till +20°C. Förvaras frostfritt.

TEKNISKA DATA

Densitet	1.3 kg/L
----------	----------

HÄLSA & SÄKERHET

Säkerhetsdatablad finns tillgängligt vid begäran. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste uppsöka läkarvård. Förvaras oåtkompligt för barn. Vid kontakt med lim i ögonen skölj omedelbart med vatten, Tvätta med tvål och vatten om lim kommit i kontakt med huden. www.bostik.se

SDS LÄNK

SDS Link

VARNING

All information i detta dokument och våra övriga publikationer (inklusive digitala publikationer) är baserade på vår bästa kännedom och erfarenhet, och tillhör Bostik med ensamrätt. Ingen del av detta dokument får kopieras, visas för tredje part, återskapas, offentliggöras eller på något annat sätt användas utan Bostiks skriftliga tillåtelse. Den tekniska informationen i detta dokument är endast avsedd som en indikation är inte uttömmande. Bostik är inte ansvarigt för några skador, varken direkta eller indirekta, som orsakas av (redaktionella) fel, ofullständigheter och/eller felaktigheter i detta dokument. Detta inkluderar men är ej begränsat till ofullständigheter och/eller felaktigheter som beror på tekniska förändringar och/eller forskning som gjorts efter dokumentets utgivningsdatum och innan produktens inköpsdatum. Bostik förbehåller sig rätten att ändra dokumentets ordalydelse. Bostik är inte ansvarigt för några skador, varken direkta eller indirekta, som orsakas av att man använder produkterna som omfattas av detta dokument. Användaren måste läsa och förstå informationen i detta dokument och andra dokument om produkterna innan produkten används. Användaren är ansvarig för att utföra alla nödvändiga tester och säkerställa att produkten är lämplig att använda i det avsedda syftet. Vi kan inte påverka hurprodukten används och/eller några omständigheter som uppstår medan produkten förvaras eller transporteras, och vi fransäger sig oss allt ansvar för alla typer av skada. Alla leveranser görs uteslutande i enlighet med våra allmänna villkor och bestämmelser.