



STIX A555 ULTRA

GOLV- OCH VÄGGLIM MED MYCKET HÖG LIMSTYRKA



PRODUKTBESKRIVNING

STIX A555 ULTRA är ett vattenburet golv- och vägglim med utmärkta appliceringsegenskaper. Den höga limstyrkan gör produkten lämpad för de flesta golvmaterial, för användning inomhus.

FÖRDELAR

- Hög limstyrka
- Mycket bra monteringshugg
- Utmärkta appliceringsegenskaper
- Brett användningsområde, vägg- och golvlim

ANVÄNDNING

För limning av mjuka vinylmattor, med eller utan baksidesbeläggning, LVT (designgolv), gummi samt linoleum och textilmattor med plastbaksida. OBS! För linoleum med jutebaksida rekommenderas STIX A510 LINO. Våtrumsmattor med PVC-skikt tjockare än 0,6 mm. Anpassad för kommersiella byggnader såväl som privatbostäder. De goda appliceringsegenskaperna gör produkten lämplig även för projekt med större ytor. Lämplig vid golvvärme och klarar test för rullande stol. Rekommenderade material:

- Mjuka vinylmattor (med eller utan baksidesbeläggning)
- LVT
- PVC-fria/klorfria mattor
- Gummi (upp till 3,5 mm)
- Linoleum med plastbaksida
- Textilmattor med plastbaksida
- Vägg – våtrumsmattor med PVC-skikt tjockare än 0,6 mm

Arbetsförhållanden:

Temperatur minst +15°C. Bästa resultat uppnås vid ca 20°C och ca 60 % RF

BRUKSANVISNING

LIMNING PÅ GOLV Våtlimning: Limning på sugande underlag, betong, avjämningsmassa och spånskiva. 1. Rör om limmet väl. 2. Sprid limmet på golvet med en tandad spackel. Limsträngens höjd bör vara 2-3 mm. 3. Lägg ned mattan direkt i det våta limmet eller om kraftigare hugg önskas kan monteringstiden utsträckas till ca 30-45 minuter. 4. Gnid fast mattan noggrant i limmet och pressa ut alla luftfickor. För bästa resultat använd en mattvält. 5. Kontrollera att övervätningen mellan lim och matta är god. **Häftlimning:** Limning på icke sugande underlag med täta beläggningar. För bästa resultat rekommenderas en spackling av golvet med 2-3 mm avjämningsmassa, låt spacklet torka helt. Limningen kan därefter göras enligt rekommendationen för sugande underlag. 1. Rör om limmet väl. 2. Applicera lim på underlaget med tandad limspackel (om beläggningen är mycket). Väntetid ca 45 min. 3. Alternativt: Lägg ner mattan i vått lim och dra sedan upp den och lufta den i 20-30 minuter. 4. OBS! Vid häftlimning är det viktigt att beläggningen gnides fast mycket noggrant för att uppnå bästa vidhäftningen. För bästa resultat använd en mattvält. 5. Kontrollera att övervätningen mellan lim och matta är god. **LIMNING PÅ VÄGG** OBS! Väggmattor ska alltid våtlimmas. Se till att väggen är ren, stark, dammfri och sugande. 1. Rör om limmet väl. 2. Applicera limmet jämnt på väggen med perlonroller. Rolla inte större yta än vad som kan monteras inom ca 30 minuter beroende på underlagets sugande förmåga, temperatur och luftfuktighet. 3. Montera mattan i vått lim på sugande underlag. Vid starkt sugande underlag grunda med utspädd lim 1:4. 4. Montera mattan enligt horisontal- eller vertikalmetoden enligt mattfabrikantens anvisningar. 5. Gnid fast mattan mycket noggrant så all luft pressas ut.

PRODUKTEGENSKAPER

Monteringstid	Våtlimning : ca 0-30min Häftlimning: 40-90min
Användningstemperatur	> 15 °C
Bindemedel	Polymerdispersion av akrylatty
Färg	Vit
Öppentid	PVC: 60 Gummi: 30 minuter
Gångbar	12 timmar

FÖRBEREDELSE OCH YTBEHANDLING

Följ i första hand mattillverkarens anvisningar, nedanstående utgör endast kompletterande upplysningar för själva limningen. Underlaget skall vara rent, plant, starkt, fritt från damm, smuts, limrester och gammal färg. För eventuell avjämning rekommenderas ett för ändamålet avpassat Bostik Golvspackel. Vid limning mot betongunderlag får fukthalten inte överstiga de angivna maxvärdena som anges i AMA Hus. Lim, beläggning och underlag bör ha en temperatur av minst +15°C. Relativ fuktighet i underlaget (RF) får inte överskrida 85 % för betong och 8-12% för spånskiva. För icke-absorberande underlag såsom högpressterande betong rekommenderas applicering av minimum 10mm tjockt lager av Bostik Golvspackel.

RENGÖRING

Vatten innan limmet torkat. Torkat lim tas bort mekaniskt eller med lacknafta.

HÅLLBARHET

12 månader torrt, svalt och i oöppnad förpackning vid lagring mellan +10 till +30°C. Förvaras frostfritt.

TEKNISKA DATA

Densitet	1.3 kg/L
-----------------	----------

HÄLSA & SÄKERHET

Säkerhetsdatablad finns tillgängligt vid begäran. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste uppsöka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Vid kontakt med lim i ögonen skölj omedelbart med vatten. Tvätta med tvål och vatten om lim kommit i kontakt med huden. www.bostik.se

SDS LÄNK

SDS Link

VARNING

All information i detta dokument och våra övriga publikationer (inklusive digitala publikationer) är baserade på vår bästa kännedom och erfarenhet, och tillhör Bostik med ensamrätt. Ingen del av detta dokument får kopieras, visas för tredje part, återskapas, offentliggöras eller på något annat sätt användas utan Bostiks skriftliga tillåtelse. Den tekniska informationen i detta dokument är endast avsedd som en indikation är inte uttömmande. Bostik är inte ansvarigt för några skador, varken direkta eller indirekta, som orsakas av (redaktionella) fel, ofullständigheter och/eller felaktigheter i detta dokument. Detta inkluderar men är ej begränsat till ofullständigheter och/eller felaktigheter som beror på tekniska förändringar och/eller forskning som gjorts efter dokumentets utgivningsdatum och innan produktens inköpsdatum. Bostik förbehåller sig rätten att ändra dokumentets ordalydelse. Bostik är inte ansvarigt för några skador, varken direkta eller indirekta, som orsakas av att man använder produkterna som omfattas av detta dokument. Användaren måste läsa och förstå informationen i detta dokument och andra dokument om produkterna innan produkten används. Användaren är ansvarig för att utföra alla nödvändiga tester och säkerställa att produkten är lämplig att använda i det avsedda syftet. Vi kan inte påverka hur produkten används och/eller några omständigheter som uppstår medan produkten förvaras eller transporteras, och vi fransäger sig oss allt ansvar för alla typer av skada. Alla leveranser görs uteslutande i enlighet med våra allmänna villkor och bestämmelser.