



STIX A600 EVOLUTION

MILJÖANPASSAT, HÖGPRESTERANDE GOLV- OCH VÄGG LIM MED HÖG STRÄCKFÖRMÅGA



PRODUKTEGENSKAPER

Användningstemperatur	> 15 °C
Färg	Vit
Härdningstid	24 - 48 timmar
Öppentid	PVC: 60 Gummi: 30 minuter

*Dessa värden är uppmätta vid + 23° C och 50 % relativ fuktighet vid normalt sugande underlag. Beroende på underlag, temperatur och underlag kan dessa värden avvika från ovan.

BRUKSANVISNING

LIMNING PÅ GOLV

Våtlimning: Limning på sugande underlag, betong, avjämningsmassa och spånskiva. 1. Rör om limmet väl. 2. Sprid limmet på golvet med en tandad spackel. Lim-strängens höjd bör vara 2-3 mm. 3. Lägg ned mattan direkt i det våta limmet eller om kraftigare hugg önskas kan monteringstiden utsträckas till ca 20-30 minuter. 4. Gnid fast mattan noggrant i limmet och pressa ut alla luftfickor. För bästa resultat använd en mattvält. 5. Kontrollera att övervätningen mellan lim och matta är god. Häftlimning: Limning på icke sugande underlag med täta beläggningar. För bästa resultat rekommenderas en spackling av golvet med 2-3 mm avjämningsmassa, låt spacklet torka helt. Limningen kan därefter göras enligt rekommendationen för sugande underlag. 1. Rör om limmet väl. 2. Applicera lim på underlaget med tandad limspackel (om beläggningen är mycket tät). Väntetid ca 30-60 min. 3. Alternativt: Lägg ner mattan i vått lim och dra sedan upp den och lufta den i 20-30 minuter. 4. OBS! Vid häftlimning är det viktigt att beläggningen gnides fast mycket noggrant för att uppnå bästa vidhäftningen. För bästa resultat använd en mattvält. 5. Kontrollera att övervätningen mellan lim och matta är god.

LIMNING PÅ VÄGG

OBS! Väggmattor ska alltid våtlimmas
Se till att väggen är ren, stark, dammfri och sugande. 1. Rör om limmet väl. 2. Applicera limmet jämnt på väggen med perlonroller. Rolla inte större yta än vad som kan monteras inom ca 30 minuter beroende på underlagets sugande förmåga, temperatur och luftfuktighet. 3. Montera mattan i vått lim på sugande underlag. Vid starkt sugande underlag grunda med utspätt lim 1:4. 4. Montera mattan enligt horisontal- eller vertikalmetoden enligt mattfabrikantens anvisningar. 5. Gnid fast mattan mycket noggrant så att all luft pressas ut.



PRODUKTBESKRIVNING

STIX A600 är ett miljöanpassat, vattenburet golv- och vägglim med brett användningsområde lämpat för de vanligaste golvmaterialen. Mycket goda våt- och häftlimningsegenskaper samt kraftigt monteringshugg och snabb hållfasthetstillväxt. Den innovativa lättviktsteknologin gör produkten extremt lättapplicerad kombinerat med en lång öppentid. Miljöanpassat med låga emissionsvärden, uppfyller kravnivå EC1 Plus såväl som M1.

FÖRDELAR

- Utmärkta appliceringsegenskaper, mycket lättapplicerat pga innovativ lättviktsteknologi
- Minimerad miljöpåverkan
- Hög sträckförmåga - låg limförbrukning
- Starkt klibb - snabb bindningstid
- Lätt att bära - lätt att transportera

ANVÄNDNING

Miljövänligt allroundlim avsett för mjuka golvmaterial; homogena och heterogena PVC-mattor med olika typer av baksidesmaterial. Också lämpligt för våtrum med PVC-mattor och väggmaterial. Linoleum och akustiska gummimattor med plastbaksida. Vägghälsor. Lämpligt både för privatbostäder och kommersiella byggnader. Rekommenderade material:

- Mjuka vinylmattor (med eller utan baksidesbeläggning)
- PVC-fria/klorfria mattor
- Gummi (upp till 3,5 mm)
- Linoleum med plastbaksida
- Textilmattor med plastbaksida
- Vägg – våtrumsmattor med PVC-skikt tjockare än 0,6 mm

FÖRBEREDELSE OCH YTBEHANDLING

Följ i första hand mattillverkarens anvisningar, nedan-stående utgör endast kompletterande upplysningar för själva limningen. Underlaget skall vara rent, plant, starkt, fritt från damm, smuts, limrester och gammal färg. För eventuell avjämning rekommenderas ett för ändamålet avpassat Bostik Golvspackel. Vid limning mot betongunderlag får fukthalten inte överstiga de angivna maxvärdena som anges i AMA Hus. Lim, beläggning och underlag bör ha en temperatur av minst +15°C. Relativ fuktighet i underlaget (RF) får inte överskrida 85% för betong och 8-12% för spånskiva. För icke-absorberande underlag såsom högpresterande betong rekommenderas applicering av minimum 10mm tjockt lager av Bostik Golvspackel.

FÖRBRUKNING

4-7 m²/L beroende på underlag och val av appliceringsmetod

RENGÖRING

Vatten innan limmet torkat. Torkat lim tas bort mekaniskt eller med lacknaffa.

HÅLLBARHET

12 månader torrt, svalt och i öppen förpackning vid lagring mellan +10°C och +20°C. Förvaras frostfritt.

CERTIFIERINGAR

- Emission EC1 Plus – very low emission
- M1
- BVB-B-Accepteras



ARTIKELDATA

Art. nr	EAN code	Förpackning
30619924	7311020081171	10 L

HÄLSA & SÄKERHET

Säkerhetsdatablad finns tillgängligt vid begäran. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste uppsöka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Vid kontakt med lim i ögonen skölj omedelbart med vatten, Tvätta med tvål och vatten om lim kommit i kontakt med huden. www.bostik.se

SDS LÄNK

SDS Link

VARNING

All information i detta dokument och våra övriga publikationer (inklusive digitala publikationer) är baserade på vår bästa kunskap och erfarenhet, och tillhör Bostik med ensamrätt. Ingen del av detta dokument får kopieras, visas för tredje part, återskapas, offentliggöras eller på något annat sätt användas utan Bostiks skriftliga tillåtelse. Den tekniska informationen i detta dokument är endast avsedd som en indikation är inte uttömmande. Bostik är inte ansvarigt för några skador, varken direkta eller indirekta, som orsakas av (redaktionella) fel, ofullständigheter och/eller felaktigheter i detta dokument. Detta inkluderar men är ej begränsat till ofullständigheter och/eller felaktigheter som beror på tekniska förändringar och/eller forskning som gjorts efter dokumentets utgivningsdatum och innan produktens inköpsdatum. Bostik förbehåller sig rätten att ändra dokumentets ordalydelse. Bostik är inte ansvarigt för några skador, varken direkta eller indirekta, som orsakas av att man använder produkterna som omfattas av detta dokument. Användaren måste läsa och förstå informationen i detta dokument och andra dokument om produkterna innan produkten används. Användaren är ansvarig för att utföra alla nödvändiga tester och säkerställa att produkten är lämplig att använda i det avsedda syftet. Vi kan inte påverka hur produkten används och/eller några omständigheter som uppstår medan produkten förvaras eller transporteras, och vi fransäger sig oss allt ansvar för alla typer av skada. Alla leveranser görs uteslutande i enlighet med våra allmänna villkor och bestämmelser.

