



STIX A720 POWER

KRAFTFULLT VÄGG- OCH GOLVLIM MED BRETT ANVÄNDNINGSSOMRÅDE



PRODUKTEGENSKAPER

Vidhäftningstid	Normalt sugande underlag: 45-60 min. Tæt underlag: 2-2,5 t
Användningstemperatur	> 15 °C
Bindemedel	Polymerdispersion af akrylatype
Färg	Vit
Härdningstid	24 - 48 timmar
Öppentid	PVC: 60 Gummi: 30 minuter
Gångbar	12 timmar

* Dessa värden är uppmätta vid + 23° C och 50 % relativ fuktighet vid normalt sugande underlag. Beroende på underlag, temperatur och underlag kan dessa värden avvika från ovan



PRODUKTBESKRIVNING

STIX A720 POWER är ett lågemitterande, vattenburet golv- och vägglim med brett användningsområde. Mycket goda häftoch våtlimningsegenskaper med snabb hållfasthetstillväxt. Uppfyller EC1 Plus såväl som M1.

FÖRDELAR

- Bra miljöval, M1 och EC1+
- Lättapplicerat med limspridare eller roller
- Goda monteringsegenskaper, bra hugg och lång öppentid
- Brett användningsområde, vägg- och golvlim

BRUKSANVISNING

LIMNING PÅ GOLV:

Våtlimning: Limning på sugande underlag, betong, avjämningsmassa och spånskiva. 1. Rör om limmet väl. 2. Sprid limmet på golvet med en tandad spackel.

Lim-strängens höjd bör vara 2-3 mm. 3. Lägg ned mattan direkt i det våta limmet eller om kraftigare hugg önskas kan monteringsstiden utsträckas till ca 20-30 minuter. 4. Gnid fast mattan noggrant i limmet och pressa ut alla luftfickor. För bästa resultat använd en mattvält. 5. Kontrollera att övervätningen mellan lim och matta är god.

Häftlimning: Limning på icke sugande underlag med täta beläggningar. För bästa resultat rekommenderas en spackling av golvet med 2-3 mm avjämningsmassa, låt spacklet torka helt. Limningen kan därefter göras enligt rekommendationen för sugande underlag.

1. Rör om limmet väl. 2. Applicera lim på underlaget med tandad limspackel (om beläggningen är mycket. Väntetid ca 30-60 min. 3. Alternativt: Lägg ner mattan i vått lim och dra sedan upp den och lufta den i 20-30 minuter. 4. OBS! Vid häftlimning är det viktigt att beläggningen gnides fast mycket noggrant för att uppnå bästa vidhäftningen. För bästa resultat använd en mattvält. 5. Kontrollera att övervätningen mellan lim och matta är god.

LIMNING PÅ VÄGG:
OBS! Väggmattor ska alltid våtlimmas. Se till att väggen är ren, stark, dammfri och sugande. 1. Rör om limmet väl. 2. Applicera limmet jämnt på väggen med perlonroller. Rolla inte större yta än vad som kan monteras inom ca 30 minuter beroende på underlagets sugande förmåga, temperatur och luftfuktighet. 3. Montera mattan i vått lim på sugande underlag. Vid starkt sugande underlag grunda med utspätt lim 1:4. 4. Montera mattan enligt horisontal- eller vertikalmotoden enligt mattfabrikantens anvisningar. 5. Gnid fast mattan mycket noggrant så att all luft pressas ut.

ANVÄNDNING

För limning av golv – och väggmaterial i både torra och våta utrymmen inomhus. Anpassad för kommersiella byggnader såväl som privatbostäder. De goda appliceringsegenskaperna gör produkten lämplig även för projekt med större ytor. Lämplig vid golvvärme och klarar test för rullande stol.

Rekommenderade material:

- Mjuka vinylmattor (med eller utan baksidesbeläggning)
- PVC-fria/klorfria mattor
- Gummi (upp till 3,5 mm)
- LVT
- Linoleum med plastbaksida
- Textilmattor med plastbaksida
- Vägg – våtrumsmattor med PVC-skikt tjockare än 0,6 mm

Arbetsförhållanden:

Temperatur minst +15°C. Bästa resultat uppnås vid ca 20°C och ca 60 % RF

FÖRBEREDELSE OCH YTBEHANDLING

Följ i första hand mattillverkarens anvisningar, nedan-stående utgör endast kompletterande upplysningar för själva limningen. Underlaget skall vara rent, plant, starkt, fritt från damm, smuts, limrester och gammal färg. För eventuell avjämnning rekommenderas ett för ändamålet avpassat Bostik Golvs packel. Vid limning mot betongunderlag får fukthalten inte överstiga de angivna maxvärdena som anges i AMA Hus. Lim, beläggning och underlag bör ha en temperatur av minst +15°C. Relativ fuktighet i underlaget (RF) får inte överskrida 85% för betong och 8-12% för spånskiva. För icke-absorberande underlag såsom högpresterande betong rekommenderas applicering av minimum 10mm tjockt lager av Bostik Golvs packel.

RENGÖRING

Vatten innan limmet torkat. Torkat lim tas bort mekaniskt eller med lacknafta.

HÅLLBARHET


12 månader torrt, svalt och i öppnad förpackning vid lagring mellan +10 till +30°C. Förvaras frostfritt.

TEKNISKA DATA

Densitet	1.3 kg/L
----------	----------

CERTIFIERINGAR

- M1
- Emission EC1 Plus – very low emission
- BVB-B-Accepteras



ARTIKELDATA

Art. nr	EAN code	Förpackning
30619998	7311020081065	10 L

HÄLSA & SÄKERHET

Säkerhetsdatablad finns tillgängligt vid begäran. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste uppsöka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Vid kontakt med lim i ögonen skölj omedelbart med vatten, Tvätta med tvål och vatten om lim kommit i kontakt med huden. www.bostik.se

SDS LÄNK

SDS Link

VARNING

All information i detta dokument och våra övriga publikationer (inklusive digitala publikationer) är baserade på vår bästa kännedom och erfarenhet, och tillhör Bostik med ensamrätt. Ingen del av detta dokument får kopieras, visas för tredje part, återskapas, offentliggöras eller på något annat sätt användas utan Bostiks skriftliga tillåtelse. Den tekniska informationen i detta dokument är endast avsedd som en indikation är inte uttömmande. Bostik är inte ansvarigt för några skador, varken direkta eller indirekta, som orsakas av (redaktionella) fel, ofullständigheter och/eller felaktigheter i detta dokument. Detta inkluderar men är ej begränsat till ofullständigheter och/eller felaktigheter som beror på tekniska förändringar och/eller forskning som gjorts efter dokumentets utgivningsdatum och innan produktens inköpsdatum. Bostik förbehåller sig rätten att ändra dokumentets ordalydelse. Bostik är inte ansvarigt för några skador, varken direkta eller indirekta, som orsakas av att man använder produkterna som omfattas av detta dokument. Användaren måste läsa och förstå informationen i detta dokument och andra dokument om produkterna innan produkten används. Användaren är ansvarig för att utföra alla nödvändiga tester och säkerställa att produkten är lämplig att använda i det avsedda syftet. Vi kan inte påverka hur produkten används och/eller några omständigheter som uppstår medan produkten förvaras eller transporteras, och vi fransäger sig oss allt ansvar för alla typer av skada. Alla leveranser görs uteslutande i enlighet med våra allmänna villkor och bestämmelser.

BOSTIK SMART HJÄLP

Smart hjälp +46 (0) 42 19 50 00

