



Den Braven

TIXOPLAST®

Etansant bituminos monocomponent "bitum rece"



DESCRIERE PRODUS

Etansant monocomponent pe baza de bitum. Dupa intarire, Tixoplast formeaza o izolare plasto-elastica, prin evaporarea solventului.

BENEFICII CHEIE

- Multiple aplicatii
- Etansant & adeziv

APLICATII

Poate fi utilizat ca adeziv pentru acoperisurile bituminoase si pentru izolarea panourilor (exclusiv cele din polistiren), ca etansant impermeabil la apa pentru izolarea rosturilor, rigolelor, luminatoarelor, semineelor, etc. Tixoplast poate fi utilizat si pentru sparturi, reparatii de urgenta chiar si in conditii de ploaie, pentru umplerea crapaturilor, rosturilor si cupolelor de pe acoperis, pentru rigole si pentru lipirea tiglelor pe acoperisurile inclinate.

INFORMATII SUPLIMENTARE

Temperatura de aplicare	+5°C to +40°C
Baza	Bitumen
Densitate	1,30 g/ml
Rezistenta la inghet	Up to -15°C
Rezistenta la temperatura	-20°C to +70°C

LIMITARI

Nu este recomandat pentru PE, PP, PC, PMMA si PTFE

PREGATIREA SUPRAFETEI

Toate suprafetele trebuie sa fie curate, uscate si sa nu prezinte urme de praf, grasime si alte materiale libere. Este recomandata testarea aderenței anterior aplicării. Curatati suprafetele cu atentie, folosind Agentul de Curatare Cleaner. Suprafetele neporoase nu trebuie sa fie uscate. Daca este nevoie, utilizati amorsa. Este recomandata testarea aderenței anterior aplicării.

CURATARE

Materialul intarit si cel neintarit si instrumentele pot fi curatate folosind Agentul de Curatare Den Braven PU Cleaner.

DESCRIEREA AMBALAJULUI

Cartus

TERMEN DE VALABILITATE

In ambalajul original nedeschis, la temperaturi cuprinse intre +5°C si +25°C. Termen de valabilitate: 9 luni de la data fabricatiei, in spatii uscate.

SANATATE & SIGURANTA

Fisa cu Date de Sanatate si Siguranta a Produsului trebuie citita si inteleasa anterior utilizării. Aceasta poate fi pusa la dispozitie la cerere si poate fi gasita si pe pagina de Internet a companiei Den Braven.

GARANȚIE ȘI GARANȚIE

Bostik garanteaza faptul ca produsul sau respecta specificatiile furnizate, pe parcursul termenului de valabilitate al acestuia

DISCLAIMER

Informatiile din acest document, precum si din toate publicatiile noastre in format hartie si digital, au la baza cunostintele si experienta detinute de noi la momentul actual. Bostik nu isi asuma raspunderea pentru nicio greseala, inexactitate sau eroare de editare, rezultata in urma schimbarilor tehnologice sau a cercetarilor efectuate intre data eliberarii prezentului document si data achizitionarii produsului. Bostik isi rezerva dreptul de a efectua modificari ale formulelor. Anterior aplicarii produsului, utilizatorul are obligatia de a se familiariza cu informatiile furnizate in prezentul document si/sau in celelalte documente ale noastre cu privire la produs. Inaintea aplicarii produsului, utilizatorul va efectua orice teste pentru a se asigura ca produsul este adecvat pentru aplicatia respectiva. Metoda de aplicare si conditiile din timpul depozitarii si transportului nu intra in sfera noastra de control si prin urmare, nu constituie responsabilitatea noastra. Prin prezenta fisa a produsului negam orice asumare a raspunderii. Livrarile vor fi efectuate doar in conformitate cu conditiile noastre de livrare si cu termenii nostri de plata. Informatiile detaliate in prezenta fisa cu date tehnice sunt furnizate cu titlu exemplificativ, si nu limitativ