



WETSEAL FLEX FIX

CEMENTBASERAD FÄSTMASSA FÖR KERAMISKA PLATTOR



PRODUKTBeskrivning

Bostik WetSeal Flex Fix är en cementbaserad, flexibel fästmassa med god vidhäftningsförmåga för montering av keramiska plattor på fasta underlag, vägg som golv. Produkten är användarvänlig eftersom den har en lång öppentid och är smidig att arbeta med. Godkänd för keramiska plattor i våtrumskonstruktioner enligt branschregler BBV:s 21:1 i kombination med Bostik WetSeal Tätskiktssystem.

FÖRDELAR

- Avsedd för både golv och vägg
- Stark vidhäftning
- Dryg och smidig
- Lång öppentid
- För inom- och utomhusbruk
- Kompatibel med golvvärme (vatten- och elburen)
- Systemgodkänd för användning i våtrum

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

För montering av keramiska plattor samt många olika naturstenssorter på väggar och golv. Kan användas på varierande typer av fasta och stabila underlag, t.ex. betong, cementputs, gipsskivor, godkända våtrumsskivor, klinker och anpassade plastmattor samt där risken för spänningar är större. I våtutrymme och liknande ytor skall normalt alltid Bostik WetSeal Tätskiktssystem monteras/appliceras. Även för användning i utomhusmiljöer på väggar eller på golv under tak och tex i källare och vid tillskjutande fukt. Vid användning på andra underlag, kontakta Bostik AB eller fråga din Bostik återförsäljare.

PRODUKTEGENSKAPER

Arbetstemperatur	+5 - +25 °C
Tjocklek	Upp till 10 mm
Blandningsförhållande	Vägg: 4,1 L till 15 kg Golv: 4,5 L till 15 kg
Förbrukning	1,3 kg/m ² (4 mm kam). 1,95 kg/m ² (6 mm kam). 2,6 kg/m ² (8 mm kam). 3,25 kg/m ² (10 mm kam).
Monteringtid	Ca. 20-30 min vid 20°C @ 50% RF
Användningstid	Ca. 3 timmar vid 20°C @ 50% RF
Fogbar	Vägg: ca. 12 timmar. Golv: ca. 24 timmar.
Gångbar	Minst 24 timmar vid 20°C @ 50% RF
Fullt belastningsbar	7 dygn vid 20°C @ 50% RF

BRUKSANVISNING

FÖRBEREDELSE AV UNDERLAGET

Se till att underlaget är fritt från damm, smuts, färg, limrester, olja, fett, vax etc. samt är fast och hårt. Lösa skikt, ytor med otillfredsställande hållfasthet samt ev. slamlager ska avlägsnas mekaniskt. Ev. golvvärme ska vara avstängd minst 1 dygn innan arbetet påbörjas samt att skivmaterial ska vara fastsatta i enlighet med skivleverantör och gällande byggnadsnorm. Underlaget ska vara torrt och ska hålla +10°C till +20°C.

FÖRBEHANDLING

Torra utrymmen: Underlaget ska normalt alltid förbehandlas. Bostik GRIP A560 Classic appliceras på normalt sugande underlag en gång spädd med vatten 1:3 (primer:vatten). På starkt sugande underlag rekommenderas 2 strykningar. På golvqipsskivor och träfiberskivor appliceras primern spädd med vatten 5:1 (primer:vatten). Börja alltid med att mäta upp vattnet för att få rätt blandningsförhållande. Använd vatten +5 till +20°C. Primern ska arbetas in i underlaget.

Våta utrymmen: Vid användning av keramiska material i våtutrymmen ska alltid underlaget behandlas med Bostiks WetSeal Tätskiktssystem.

BLANDNING OCH APPLICERING

BLANDNING: 15 kg pulver blandas med 4,1-4,5 liter rent och kallt vatten. Rör om kraftigt med en blandarmaskin eller vispörsedd bormaskin till en homogen massa. Vänta 2-3 minuter och rör om igen. Massans temperatur bör ligga mellan +10°C till +20°C för att inte påverka bruks- och öppentid. Tillblandat fix kan användas i ca 3 timmar. Massa som har börjat härda får inte upparbetas med mer vatten.

APPLICERING: Stryk ut ett tunt lager av massan med den släta sidan av fixkammen mot underlaget för bästa vidhäftning. Tanda därefter ut massa för ca 10 minuters plattsättning, tanda ut massan med anpassad fixkam. Eftersträva alltid fullgod täckförmåga. Val av fixkam bestäms av plattans baksida och storlek. Stora plattor kräver dubbellimning (dvs både underlag och platta. Större än 900 cm²). Se till att plattornas temperatur är minst +5°C och att de är torra och rengjorda. Montera plattan genom att trycka den mot underlaget och sedan vrida fast den. Plattorna kan normalt korrigeras inom 20 minuter. För krävande applikationer som utomhusbruk, storformatsplattor, golv som utsätts för hög belastning etc. appliceras fästmassa på både platta och underlag (Dubbellimning). Avlägsna fästmassa som har trängt upp till mer än halva fogdjupet. Fix ska tvättas bort innan hårdning.

FOGNING

Fogning kan normalt ske efter minst 12 timmar på vägg och 24 timmar på golv. Det är viktigt att fästmassan är torr för att förhindra missfärgning av fogen. Golvet kan belastas fullt ut efter ca 7 dagar.

HÅLLBARHET

12 mån. vid 20°C i oöppnat förpackning. Förvaras torrt och svalt.

CERTIFIERINGAR

- M1
- Emission EC1 Plus – very low emission
- EAD 030436-00-0503
- C2-TE



ARTIKELDATA

Art. nr	EAN code	Förpackning	Färg	Antal per Pall
30630775	7311020083403	15kg	Grå	72

HÄLSA & SÄKERHET

Produkten innehåller cement och är irriterande. För ytterligare information, se säkerhetsdatablad.

YTTERLIGARE INFORMATION

BORTSKAFFAND

Alstring av avfall ska undvikas eller minimeras när så är möjligt. Tomma behållare kan ha kvar vissa produktrester. Produkt och förpackning ska bortskaffas på säkert sätt. Anlita ett auktoriserat avfallshanteringsföretag för hantering av överskottsprodukter och icke återvinningsbara produkter. Bortskaffande av denna produkt ska alltid ske i överensstämmelse med miljöskyddskraven och enligt lagstiftningen för avfallshantering. Undvik spridning av utspilt material, avrinning, kontakt med jord, vattendrag och avlopp.

OBSERVERA

Utrymmen som tillfälligt utsätts för fukt, t.ex i kök, hall etc, kan med fördel fuktskyddas med Bostik Fuktspärr. Vid sättning av keramik på keramik ska underlaget avfettas, slipas samt behandlas med en Bostik GRIP A936 Xpress. Utomhus och på underlag med direkt markkontakt eller med risk för tillskjutande fukt kontakta Bostik Teknisk support. Vid montering av kakelplattor ska fixets skiktjocklek ej överstiga 2/3 av kakelplattans tjocklek.

Applicera inte massa på större yta än att plattorna hinner monteras innan fästmassan skinner sig. Solbestrålning, hög temperatur, stark ventilation etc kan reducera öppentiden kraftigt. Avfuktare och värmeväxlare ska ej användas samt golvvärme ska vara avstängd i 28 dagar efter plattläggning och sedan sättas på successivt.

Vid applicering på underlag av pvc-mattor rekommenderas slipning med slippapper med kornstorlek 100-120 därefter kan Bostik 8010 Combi användas enligt ovanstående metod.

SDS-LÄNK

SDS Link

VARNING

All information i detta dokument och våra övriga publikationer (inklusive digitala publikationer) är baserade på vår bästa kännedom och erfarenhet, och tillhör Bostik med ensamrätt. Ingen del av detta dokument får kopieras, visas för tredje part, återskapas, offentliggöras eller på något annat sätt användas utan Bostiks skriftliga tillåtelse. Den tekniska informationen i detta dokument är endast avsedd som en indikation är inte uttömmande. Bostik är inte ansvarigt för några skador, varken direkta eller indirekta, som orsakas av (redaktionella) fel, ofullständigheter och/eller felaktigheter i detta dokument. Detta inkluderar men är ej begränsat till ofullständigheter och/eller felaktigheter som beror på tekniska förändringar och/eller forskning som gjorts efter dokumentets utgivningsdatum och innan produktens inköpsdatum. Bostik förbehåller sig rätten att ändra dokumentets ordalydelse. Bostik är inte ansvarigt för några skador, varken direkta eller indirekta, som orsakas av att man använder produkterna som omfattas av detta dokument. Användaren måste läsa och förstå informationen i detta dokument och andra dokument om produkterna innan produkten används. Användaren är ansvarig för att utföra alla nödvändiga tester och säkerställa att produkten är lämplig att använda i det avsedda syftet. Vi kan inte påverka hur produkten används och/eller några omständigheter som uppstår medan produkten förvaras eller transporteras, och vi fransäger sig oss allt ansvar för alla typer av skada. Alla leveranser görs uteslutande i enlighet med våra allmänna villkor och bestämmelser.

