



WETSEAL FOIL

SYSTEMGODKÄND TÄTSKIKTSFOLIE



PRODUKTBESKRIVNING

Bostik WetSeal Foil är en ång- och vattentät duk som tillsammans med WetSeal Membrane, Foil Seal Grab och tillbehör utgör ett godkänt system. Systemet kan användas på många olika underlag i våtrum. Folien är flexibel och lätt att arbeta med. Godkänd med keramiska plattor i våtrumskonstruktioner enligt branschreglerna BBV:s 21:1 i kombination med Bostik WetSeal Tätskiktssystem.

FÖRDELAR

- Lätt att montera
- Avsedd för både vägg och golv
- Spricköverbryggande och flexibel
- Systemgodkänd enligt EAD 030436-00-0503
- Kompatibel med golvvärme (vatten- och elburen)

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Bostik WetSeal Foil är en tätskiktsduk bestående av två yttre lager polypropen med en kärna av polyetenfolie. Folien ger ett vattentätt membran i våtutrymmen före platsättning tillsammans med de övriga produkterna som ingår i WetSeal Tätskiktssystem (se monteringsanvisning för detta system). Kan användas både på skivkonstruktioner och massiva konstruktioner, t.ex. murat, putsat eller betong. Vid användning på andra underlag, kontakta Bostik AB eller fråga din Bostik återförsäljare.

PRODUKTEGENSKAPER

Förbrukning	1,1 m ² per löpande m ²
Materialtyp	Polypropenfiberbelagd PE-folie
Tjocklek	Ca 0,50 mm +/- 0,10 mm
Bredd	1 meter
Vikt	200 g/m ² +/- 21 g

BRUKSANVISNING

FÖRBEREDELSE AV UNDERLAGET

Innan arbetet påbörjas skall underlaget kontrolleras så att det är bärkraftigt, rent och torrt. Befintliga, svaga ytmaterial skall avlägsnas, som t.ex. våtrumsmatta, sandspacklade, svag gipsputs och målade ytor. Eventuella avvikelser i underlag och applicering på befintligt underlag skall noteras i kvalitetsdokumentet. Den relativa fukthalten (RF) i underlaget skall inte överstiga 85% RF. Konstruktion skall vara väl uttorkad innan tätskikt monteras (Träskivor/reglar 8-12% fuktkvot). Material och underlag skall ha en temperatur på minst +15°C innan monteringen/applicering påbörjas. Temperaturen i lokalen skall vara minst +15°C och max 25°C. Springor större än 2 mm, t.ex. mellan rör och vägg samt springor i vägg- och golvvinklar spacklas eller fogas i med Bostik akrylfogmassa eller cementbaserat spackel innan tätskiktet mm appliceras. Se vidare i monteringsanvisning Bostik WetSeal Tätskiktssystem. Rör- och genomföringar skall vara monterade enligt leverantör och anvisningar i Säker Vatten (www.sakervatten.se).

FÖRBEHANDLING

Sugande underlag ska alltid förbehandlas med GRIP A560 Classic, spädes 1:3 (primer:vatten) och appliceras en gång. På golvqipsskivor och Golvspånskivor appliceras primern spädd med vatten 5:1 (primer:vatten). Börja alltid med att mäta upp vattnet för att få rätt blandningsförhållande. Tillsätt vatten +5 till +20°C. Applicera och låt torka, dock max 24 timmar. Vid användning av keramiska material i våtutrymmen och likvärdigt ska alltid underlaget behandlas med ett av Bostiks WetSeal Tätskiktssystem.

APPLICERING OCH TÄTNING

WetSeal Membrane är färdigblandad och klar att använda. Använd roller eller pensel vid appliceringen. Lagg på flödigt, montera folie i det blöta membranet/limmet. Gnid fast folien så att ett överskott trycks ut till foliekanterna. Kontrollera emellanåt att limmet är jämt fördelat bakom folien. Alla överlapp samt tätskiktsremsor och tillbehör monteras i Foil Seal Grab. Folien kan monteras kant-i-kant eller med överlapp. Montera då Tätskiktsremsan över skarven med Foil Seal Grab. Används lösning kant-i-kant appliceras Foil Seal Grab mellan de markerade folielinjer. Vid överlapp med folievåder ska detta ske med 50 mm. VIKTIGT: Förslut alla skarvar med Bostik WetSeal Membrane, ca. 50 mm på vardera sida om skarven. Se vidare i monteringsanvisning WetSeal Tätskiktssystem. Låt det färdiga foliesystemet torka i minst 12 timmar innan plattsättningen påbörjas.

HÅLLBARHET

24 mån. vid 18°C efter produktionsdatum. Förvaras torrt och svalt.

TEKNISKA DATA

Änggenomgångsmotstånd	Ca 3.446.000 s/m
Applicerings Hjälpmedel	Pensel eller roller

CERTIFIERINGAR

- Emicode EC1 Plus – very low emission



ARTIKELDATA

Art. nr	EAN code	Förpackning	Färg	Antal per Pall
30632190	7311020083373	25 M	Grå	35
30632728	7311020083366	10 M	Grå	48

HÄLSA & SÄKERHET

För mer information, se säkerhetsdatabladet på: www.bostik.com/se

YTTERLIGARE INFORMATION

BORTSKAFFANDE

Alstring av avfall ska undvikas eller minimeras när så är möjligt. Tomma behållare kan ha kvar vissa produktrester. Produkt och förpackning ska bortskaffas på säkert sätt. Anlita ett auktoriserat avfallshanteringsföretag för hantering av överskottsprodukter och icke återvinningsbara produkter. Bortskaffande av denna produkt ska alltid ske i överensstämmelse med miljöskyddskraven och enligt lagstiftningen för avfallshantering. Undvik spridning av utspilt material, avrinning, kontakt med jord, vattendrag och avlopp.

OBSERVERA

Betongplatta på mark och källare bör kontrolleras för tillskjutande fukt och i samråd med Bostik. Om tillskjutande fukt förekommer rekommenderas generellt tätning i duschdel eller med diffusionsöppet tätskikt. Kontakta Bostik eller beställare/konstruktör för att få bästa lösning.

Regler för vatten-/och avloppsinstallationer ingår inte i BBV, för dessa hänvisar vi till Branschregler Säker Vatteninstallation. Se www.sakervatten.se.

Regler för elinstallationer ingår inte i BBV, för dessa hänvisar vi till gällande svenska standarder. Se www.elsakerhetsverket.se.

Regler för måleriarbeten ingår inte i BBV, för dessa hänvisar vi till måleribranschens, MVK:s branschregler för våtrum.

SDS LÄNK

SDS Link

VARNING

All information i detta dokument och våra övriga publikationer (inklusive digitala publikationer) är baserade på vår bästa kännedom och erfarenhet, och tillhör Bostik med ensamrätt. Ingen del av detta dokument får kopieras, visas för tredje part, återskapas, offentliggöras eller på något annat sätt användas utan Bostiks skriftliga tillåtelse. Den tekniska informationen i detta dokument är endast avsedd som en indikation är inte uttömmande. Bostik är inte ansvarigt för några skador, varken direkta eller indirekta, som orsakas av (redaktionella) fel, ofullständigheter och/eller felaktigheter i detta dokument. Detta inkluderar men är ej begränsat till ofullständigheter och/eller felaktigheter som beror på tekniska förändringar och/eller forskning som gjorts efter dokumentets utgivningsdatum och innan produktens inköpsdatum. Bostik förbehåller sig rätten att ändra dokumentets ordalydelse. Bostik är inte ansvarigt för några skador, varken direkta eller indirekta, som orsakas av att man använder produkterna som omfattas av detta dokument. Användaren måste läsa och förstå informationen i detta dokument och andra dokument om produkterna innan produkten används. Användaren är ansvarig för att utföra alla nödvändiga tester och säkerställa att produkten är lämplig att använda i det avsedda syftet. Vi kan inte påverka hurprodukten används och/eller några omständigheter som uppstår medan produkten förvaras eller transporteras, och vi fransäger sig oss allt ansvar för alla typer av skada. Alla leveranser görs uteslutande i enlighet med våra allmänna villkor och bestämmelser.

