



WOOD ADHESIVE 750 WINTER

TRÄLIMNING INOMHUS NER TILL -10°C



PRODUKTBESKRIVNING

Ett enkellim baserat på PVAc (polyvinylacetat) i dispersionsform samt tillsatser. Limmet har hög vidhäftning mot alla träslag och bildar limfogar med hög hållfasthet och god värmebeständighet.

FÖRDELAR

- Använd ner till 10°C
- Limfog med hög hållfasthet
- Fäster mot många material

PRODUKTEGENSKAPER

Temperaturmotstånd	God upp till +90 °C
Bindemedel	PVAc-dispersion
Brandfarlig	Ja
Färg	Vit
Lösningsmedel	Vatten, alkoholer
Materialtyp	Enkellim
Förbrukning	150-200 g/m ²
Lagringstemperatur	2 år i sluten förpackning. Kan lagras ner till ca -40 °C
Hållfasthetstillväxt	Sluthållfasthet inom 7 dygn i RT

BRUKSANVISNING

1. Se till att ytorna som skall limmas är rena och har god passform.
2. Rör om/skaka limmet väl.
3. Bostik 750 sprids i ett jämnt skikt på ena eller båda ytorna som skall sammanfogas. Limbestrykning på båda ytorna ger starkast limfog.
4. Pressa samman innan limmet hunnit torka och håll limfogen under tryck tills tillräcklig styrka bildats. Presstiden blir längre vid lägre temperatur. Vid -10°C är presstiden ca 1 dygn. Om det tar lång tid att få delarna under presstryck är det lämpligt att dubbelsprida. Följ materialtillverkarens rekommendationer vid limning i not och spont av t ex parkett.

ANVÄNDNING

Främst avsett för trälimningar från -10°C till rumstemperatur. Limmet kan också användas för många andra limningar av cellulosamaterial t ex papp, kartong, textilier, träfiberplattor mm. Bostik Trälim 750 ger ej vattenfasta limfogar och bör därför endast användas för detaljer inomhus.

RENGÖRING

Vatten

HÅLLBARHET

2 år i sluten förpackning. Kan lagras ner till ca -40°C.

TEKNISKA DATA

Densitet	1.05 g/cm ³
Fuktbeständighet	God - limfogen är dock ej vattenfast
Förtunning	Vatten. Skall ej förtunnas.
Konsistens	130 ± 10 p, spindel 4/10 rpm, +20 °C
Torrhalt	36 ± 1 %
Tryckhållfasthet	2-6 kg/cm ² generellt
Skjuvhållfasthet	Upp till 100 kp/cm ²

ARTIKELDATA

Art. nr	Förpackning
30860289	750 ml
30860504	5 l

HÄLSA & SÄKERHET

För ytterligare information, se varuinformationsblad.

SDS-LÄNK

SDS Link

VARNING

All information i detta dokument och våra övriga publikationer (inklusive digitala publikationer) är baserade på vår bästa kännedom och erfarenhet, och tillhör Bostik med ensamrätt. Ingen del av detta dokument får kopieras, visas för tredje part, återskapas, offentliggöras eller på något annat sätt användas utan Bostiks skriftliga tillåtelse. Den tekniska informationen i detta dokument är endast avsedd som en indikation är inte uttömmande. Bostik är inte ansvarigt för några skador, varken direkta eller indirekta, som orsakas av (redaktionella) fel, ofullständigheter och/eller felaktigheter i detta dokument. Detta inkluderar men är ej begränsat till ofullständigheter och/eller felaktigheter som beror på tekniska förändringar och/eller forskning som gjorts efter dokumentets utgivningsdatum och innan produktens inköpsdatum. Bostik förbehåller sig rätten att ändra dokumentets ordalydelse. Bostik är inte ansvarigt för några skador, varken direkta eller indirekta, som orsakas av att man använder produkterna som omfattas av detta dokument. Användaren måste läsa och förstå informationen i detta dokument och andra dokument om produkterna innan produkten används. Användaren är ansvarig för att utföra alla nödvändiga tester och säkerställa att produkten är lämplig att använda i det avsedda syftet. Vi kan inte påverka hurprodukten används och/eller några omständigheter som uppstår medan produkten förvaras eller transporteras, och vi fransäger sig oss allt ansvar för alla typer av skada. Alla leveranser görs uteslutande i enlighet med våra allmänna villkor och bestämmelser.

