



GRIP A936 XPRESS

HOOGWAARDIGE PRIMER MET DUBBELE FUNCTIE

VOORDELEN

- Polyvalente en hoogwaardig
- Efficiente en snelle applicatie
- Hechtbrug op geblokkeerde ondergronden
- Gemakkelijk aan te brengen met roller
- Geen geurhinder, kan binnen gebruikt worden

PRODUCT

GRIP A936 XPRESS is een 1-component primer en een hoogwaardige hechtlaag met dubbele functie:

- in combinatie met het vochtscherm HYTEC E336 XTREM.
- voor toepassing op gesloten ondergronden vóór het uitvlakken

TOEPASSINGEN

Gebruiksklare gestructureerde hechtlaag op waterbasis die de hechting van uitvlakmassa's binnen verzekert op gesloten ondergronden zoals:

- In combinatie met het vochtscherm HYTEC E336 XTREM
- Oude tegels
- Polybeton zonder curing compound
- Oude halfflexibele vloertegels
- Oude vloerverf

VERWERKING

Ondergrond: De ondergrond moet vlak, zuiver, scheurvrij, permanent droog, voldoende druk- en trekvast zijn.

Product manueel oproeren vóór gebruik. GRIP A936 XPRESS aanbrengen met een kortharige rol (100 g/m²). Minimum 2 u laten drogen vóór het aanbrengen van de uitvlakmassa.

Mogelijke ondergronden

Tegels

De hechting van de tegels controleren. Losliggende tegels opnieuw verlijmen. De tegels schuren en schoonmaken met een schoonmaakmiddel op basis van soda. Tweemaal spoelen met zuiver water. Laten drogen. GRIP A936 XPRESS aanbrengen (100 g/m²).



Oude halfflexibele tegels

Indien meer dan 10% van de oppervlakte niet hecht moeten alle tegels verwijderd worden. Indien de tegels worden behouden: de tegels ontstoffen, reinigen, ontvetten en spoelen met schoon water. Laten drogen. Primatch aanbrengen (100 g/m²). Indien de tegels worden verwijderd: Zie werkwijze hieronder.

Vloerverwarming

Niet aanbrengen op vloerverwarming in werking. Zet de vloerverwarming 48 uur voor het aanbrengen van GRIP A936 XPRESS uit en schakel ze stapsgewijs terug aan 48 uur na het verlijmen van de vloerbekleding.

In combinatie met het vochtscherm HYTEC E336 XTREM wordt aanbevolen voor de behandeling van opstijgend vocht op een ondergrond op cementbasis (zoals betondallen op volle grond) of wanneer de droogtijd bij nieuwe ondergronden op cementbasis niet gerespecteerd is.

Oude resten van acrylaat, alcohol of bitumen lijm

De oude lijmresten zoveel mogelijk verwijderen zodat er enkel nog sporen achterblijven. GRIP A936 XPRESS aanbrengen (100 g/m²).

Oude vloerverf

De hechting van de verf nagaan, de hele oppervlakte schuren, schoonmaken, ontvetten, spoelen en laten drogen. HYTEC E336 XTREM aanbrengen (100 g/m²).

Beton ondergrond

HYTEC E336 XTREM aanbrengen met een getande spatel n° 3-B2 op een ruwe ondergrond (2 x 400 g/m²) of spatel C1 op een gladde ondergrond (800 g/m²) in een continue laag. Raadpleeg de TDS van HYTEC E336 XTREM. GRIP A936 XPRESS aanbrengen na 24 à maximum 48 u na het drogen van HYTEC E336 XTREM. GRIP A936 XPRESS aanbrengen met een kortharige rol (100 g/m²). Minimum 2 u laten drogen vóór het aanbrengen van de uitvlakmassa.

OPMERKINGEN

Bij verlijmen van parket zand S409 instrooien op de HYTEC E336 XTREM. Raadpleeg voor gesloten hydraulische ondergrond zoals polybeton, altijd Bostik.

REINIGEN

Niet uitgehard materiaal kan met water worden gereinigd, uitgehard materiaal kan alleen mechanisch worden verwijderd.

OPSLAG EN STABILITEIT

GRIP A936 XPRESS is houdbaar tot 12 maanden na productiedatum, mits droog en vorstvrij en in originele verpakking opgeslagen.

VEILIGHEID

Neem tijdens verwerking de algehele arbeidshygiëne in acht en gebruik de benodigde PBM's. Raadpleeg de verpakking en het veiligheid informatieblad voor aanvullende informatie.

Het veiligheid informatieblad is te downloaden op bostikds.thewerco.com

Verpakking	Artikelnummer	EAN code
emmer á 7 kg.	30615707	3549212484866

Bostik B.V. | Bostik Benelux B.V.

Denariusstraat 11
4903 RC Oosterhout
Nederland
www.Bostik.nl

Technische kenmerken	
Basis	organo-mineraal
Aspect	vloeibaar
Aspect van de gedroogde film	zanderig
Dichtheid	1,4 kg/ltr.
Droogtijd	1 à 2 u
Bedekken	vanaf 2 u. Steeds bedekken binnen de 24 u.
Gebruikstemperatuur	+15°C à +20°C

Alle waarden zijn behaald onder normale omstandigheden; 20°C en 65% RV.

BOSTIK HOTLINE

Smart help +31 (0)162 491 000
+32 (0)9 255 17 17



Bostik Belux SA-NV

Antwerpse Steenweg 19
9080, Lochristi
België
www.Bostik.be