



# STIX A300 MULTI FLOOR

## OPLOSMIDDELVRIJE ACRYLAATLIJM

### VOORDELEN

- Hoge aanvangskleefkracht
- Lange open tijd
- Zwenkwielvast
- Gering verbruik
- Oplosmiddelvrij
- Geschikt voor vloerverwarming

### PRODUCT

STIX A300 MULTI FLOOR is een oplosmiddelvrije acrylaatlijm.

### TOEPASSINGEN

Acrylaatlijm met hoge prestaties. Geschikt voor homogene en heterogene pvc, polyolefine- en rubbervloerbekleding in banen of tegels (max. 2,5 mm). Ook geschikt voor vele tapijtsoorten (synthetische rug) en halfsoepele tapijttegels.

### VERWERKING

**Ondergrond:** De ondergrond moet volgens de eisen van DIN 18365 vlak, duurzaam droog, schoon, druken trekvast zijn en moet evt. voorbehandeld worden.

**Voorbehandeling:** Hiervoor de geschikte primer en egaliseermiddel gebruiken. Voor speciale ondergronden zoals houten vloeren, tegelvloeren, chape met lijmresten, geverfde en bitumineuze vloeren en bij twijfel over de toepassing en/of de ondergrond contact opnemen met Bostik.

**Aanbrengen:** STIX A300 MULTI FLOOR met een aangepaste lijmkam gelijkmatig op de ondergrond aanbrengen.

**De wachttijd bedraagt:** 10 à 15 min. De vloerbekleding binnen de open tijd in het lijmbed leggen en zorgvuldig walsen met een zware rol. Na ±30 min. naden en kanten opnieuw walsen (afhankelijk van de werkomstandigheden).

## REINIGEN

Niet uitgehard materiaal kan met water worden gereinigd, uitgehard materiaal kan alleen mechanisch worden verwijderd.

## OPSLAG EN HOUDBAARHEID

STIX A300 MULTI FLOOR is houdbaar tot 12 maanden na productiedatum, mits droog en vorstvrij en in originele verpakking opgeslagen.

## VEILIGHEID

Neem tijdens verwerking de algehele arbeidshygiëne in acht en gebruik de benodigde PBM's. Raadpleeg de verpakking en het veiligheid informatieblad voor aanvullende informatie.

Het veiligheid informatieblad is te downloaden op [bostikds.thewerco.com](http://bostikds.thewerco.com)

<b>Verpakking</b>	<b>Artikelnummer</b>	<b>EAN code</b>
Emmer á 12 kg.	30615977	3549212485856

Alle waarden zijn behaald onder normale omstandigheden; 20°C en 65% RV.

Technische kenmerken	
<b>Basis</b>	acrylaatlijm
<b>Kleur</b>	gebroken wit
<b>Dichtheid</b>	± 1,22 kg/liter
<b>Verwerkingstemperatuur</b>	tussen +5°C en +20°C
<b>Wachttijd</b>	ca. 10 á 15 min
<b>Opentijd</b>	ca. 45 á 50 min
<b>Aanbevolen lijkam</b>	A2 verbruik 250-300 g/m <sup>2</sup> (bekleding met effen rug) B1/B2 verbruik 350-400 g/m <sup>2</sup> (bekleding met een gestructureerde rug)
<b>Belastbaar</b>	na ca. 24 uur
<b>Geschikt voor zwenkwielen</b>	ja, volgens DIN EN 12529
<b>Geschikt op vloerverwarming</b>	ja, volg altijd de aanwijzingen van de fabrikant
<b>Wachttijd voor het lassen van de naden</b>	c. 24 uur
<b>GISCODE</b>	D1

BOSTIK HOTLINE

Smart help +31 (0)162 491 000

