

STIX P956 2K

2-COMPONENT POLYURETHAANLIJM

VOORDELEN

- Verwerkingstijd: ± 45 min
- Oplosmiddelvrij
- Hoge eindkleefkracht
- Geschikt voor de meeste houtsoorten
- Ook geschikt voor anhydrietdekvloeren
- Prima voor rubber vloerbekleding

PRODUCT

STIX P956 2K is een oplosmiddelvrije universele 2-component polyurethaanlijm voor het verlijmen van parket en rubber.

TOEPASSINGEN

Geschikt voor alle niet afgewerkte parketsoorten, alle houtextracten, alle formaten. Tevens geschikt voor alle geverniste parketsoorten (massief of 2/3-lagig)- alle formaten, strokenparket, massief parket tand en groef, lamellen parket (2/3-lagig), mozaïek, lamel op kant, kopshout, plankenvloer, laminaat vloeren, houtvezelplaten, OSB (geschuurd), spaanplaat en multiplex. Ook geschikt voor het verlijmen van rubber (Bostik raadplegen).

VERWERKING

Ondergrond: De ondergrond moet volgens de eisen van DIN 18365 vlak, permanent droog, spanningsvrij, zuiver, druk- en trekvast zijn en moet evt. voorbehandeld worden. Bij poreuze of poederige ondergrond de technische dienst van Bostik raadplegen. Geschikt voor volgende ondergronden:

- Cement- en betondekvloer met of zonder vloerverwarming, polybeton zonder curing
- Anhydrietdekvloeren
- Oude tegelvloer*, oude parketvloer, oude plankenvloer
- Metaal (ontvet), houtvezelplaten OSB (geschuurd) of multiplex

Ondergronden dienen goed ontvet en opgeruwd te zijn, raadpleeg altijd technische dienst Bostik.



In ieder geval steeds het vochtgehalte van de ondergrond, het hout en de lucht vóór de plaatsing controleren. Het vochtgehalte van de ondergrond mag op het moment van de plaatsing volgende waarden niet overschrijden

- Cement- & betonvloer: max. 2,0 CM%
- Cement- & betonvloer met vloerverwarming: max. 1,8 CM%
- Anhydrietdekvloer: max. 0,5 CM%

Het vochtgehalte van het hout moet op het moment van de plaatsing tussen 7% en 11% bedragen (volgens EN13226-13227). De relatieve luchtvochtigheid van de lokalen moet tussen 45% en 65% bedragen en dit voor, tijdens en na de plaatsing van het parket. Op vochtige cementgebonden ondergronden (> 2.0 %) of met gevaar van opstijgend vocht ons systeem HYTEC E336 XTREM (epoxyvochtscherm) + een aangepaste lijm in functie van het parkettype gebruiken.

Verwerken: Giet de verharder (component B) bij de component A. Meng met een elektrische mixer (toerental < 300 tpm) minimaal 2 à 3 min tot een homogene massa.

Verlijmen van parket: Met de geschikte spatel de lijm aanbrengen op de ondergrond. Het parket in de verse lijmrillen plaatsen zonder de verwerkingstijd te overschrijden. Na het inleggen het parket zorgvuldig aandrukken of belasten zodat men een lijmoverdracht van 100% verkrijgt. Tussen de muur en het parket steeds een ruimte van ± 10 mm. behouden. Om de 10 à 15 m², het geplaatste parket opnieuw aankloppen.

Verlijmen van rubber: De rugzijde van de bekleding schuren. Met een geschikte spatel de lijm aanbrengen op de ondergrond. De rubberbekleding in de verse lijmrillen plaatsen zonder wachttijd. Na het inleggen de rubber zorgvuldig aandrukken of belasten zodat men een lijmoverdracht van 100% verkrijgt. Het plaatsen van de bekleding en naden moeten uitgevoerd worden volgens de richtlijnen van de fabrikant. Betreding na ca. 24 uur, definitieve kleefkracht na ca. 72 uur.

REINIGEN

Niet uitgehard materiaal kan met aceton worden gereinigd, uitgehard materiaal kan alleen mechanisch worden verwijderd.

OPSLAG EN HOUDBAARHEID

STIX P956 2K is houdbaar tot 12 maanden na productiedatum, mits droog en vorstvrij en in originele verpakking opgeslagen.

VEILIGHEID

Neem tijdens verwerking de algehele arbeidshygiëne in acht en gebruik de benodigde PBM's. Raadpleeg de verpakking en het veiligheid informatieblad voor aanvullende informatie.

Het veiligheid informatieblad is te downloaden op bostikds.thewerco.com

Verpakking	Artikelnummer	EAN code
Emmer 8 kg	30616197	4008373130658


Alle waarden zijn behaald onder normale omstandigheden; 20°C en 65% RV.

Technische kenmerken	
Basis	polyurethaan
Kleur	beige
Dichtheid	1,58 kg/liter
Verwerkingstemperatuur	tussen +5°C en +20°C
Verwerkingstijd	ca. 45 min.
Aanbevolen lijmkam	voor parket: B3-B12-B15 voor rubber: A2-B1
Verbruik	800-1400g /m ²
Schuren en afwerken	ca. 24 uur na applicatie
Beloopbaar	normaal verkeer na ca. 24 uur. intensief verkeer na ca. 48 uur

Bostik Belux SA-NV
Antwerpse Steenweg 19
9080, Lochristi
België
www.Bostik.be

BOSTIK HOTLINE

Smart help +31 (0)162 491 000
+32 (0) 9 255 17 17



Bostik B.V. | Bostik Benelux B.V.
Denariusstraat 11
4903 RC Oosterhout
Nederland
www.Bostik.nl