



DIREKTE MONTERINGSHUG

VELEGNET TIL JÆVNE
OG UJÆVNE OVERFLADER

HØJ SLUTSTYRKE

Power Bond

VANDBASERET MONTERINGSLIM MED ØJEBLIKKELT MONTERINGSHUG

Power Bond er en monteringslim med direkte monteringshug og høj slutstyrke. **Klæber på ujævne overflader** er overfladen ikke jævn? Det er ikke noget problem! Power Bond fæstner på både jævne og ujævne overflader. Og så har den ekstrem god fyldevne sammenlignet med normal trælim! **Imponerende ydeevne!** Du får et superresultat, når du arbejder indendørs. Direkte monteringshug på 110 kg/m². Ved limning træ mod træ - 60 kg/cm² - allerede efter tørring i et døgn!

Art.nr: 30606582 · Pakkestørrelse: 310 ml · Pakke/karton: 12 patroner, Pakker/palle: 1152 patroner



Skan koden for
alle informationer

En stærk lim med kort tørretid!

En lim uden opløsningsmidler og med høj brudstyrke

ANVENDELSESOMRÅDE

Power Bond er udviklet til limning af mange forskellige materialer, også de ikke-porøse.

- Træ, gulvlistes og træpaneler f.eks.
- PVC, gulvlistes og stukkatur f.eks.
- Polystyren
- Metal
- Bordplader
- Indretningsdetaljer

Passende underlag: Beton, cement, gipsplader, træ, kakler osv.

OBS! En af fladerne skal være porøs/sugende!

FORDELE

Bostik Power Bond er en stærk og hurtigtvirkende akryl-/vandbaseret lim. Slutstyrken nås allerede inden for 24 timer - hvilket er unikt for en højeffektiv monteringslim. Limen er ydersidetør på 5-10 minutter og danner en relativt uelastisk limfuge.

- Direkte monteringshug - ikke nødvendigt at presse overfladerne sammen
- Uden opløsningsmidler og lugtfri

- Kan overmales

- Løber ikke, fast konsistens
- God fyldevne, også på ujævne flader
- Appliceres med håndsprøjte

APPLICERING

Underlaget skal være tørt, rent og uden støv og smuds. Appli- cer limen jævnt på underlaget. Pres derefter fladerne sam- men og hold dem sådan nogle sekunder. Hugger med det samme. **OBS!** Limen er ikke egnet til polyeten, polypropen, PTFE, og spejle.

RENGØRING

Uhærdet lim fjernes med vand. Hærdet lim skal skrubes af.

RÆKKEEVNE

Rækker til ca. 12 meter 5 mm bred limstreg .

OPBEVARING

12 måneder i uåbnet emballage Skal opbevares frostfrit i tem- peraturer mellem +5°C og +30°C grader.

FAKTA OM BOSTIKS MONTERINGSLIM



EGENSKABER	Maxi Bond X-tre	Maxi Bond Xpress	Maxi Bond Seal	Maxi Bond	Maxi Crystal	Power Bond
Sluttrækstyrke (ton/m ²)	295	280	280	280	210	270
Initialtrækstyrke (kg/m ²)	200	200	50	50	50	150
Forskydningsstyrke slutstyrke (ton/m ²)	210	190	160	160	145	210
Monteringshug/på væg (kg/m ²)	100	100	50	50	50	110
Start belastningen inden	6 -12 timer	15 min	6 -12 timer	6 -12 timer	6 -12 timer	3 -4 timer
Fuldt hærdet	4 -7 døgn	3 -5 døgn	4 -7 døgn	4 -7 døgn	4 -7 døgn	1 døgn
Overflade	Tæt/tæt	Tæt/tæt	Tæt/tæt	Tæt/tæt	Tæt/tæt	Tæt/sugende
Limtype	SMP	SMP	SMP	SMP	SMP	Akryl
Limfugetype	Fleksibel	Fleksibel	Elastisk	Elastisk	Elastisk	Uelastisk
Farve	Hvid	Hvid	7 farver	Off white	Transparent	Hvid
Anvendelse	inde/ude/un- der vand	inde/ude	inde/ude	inde/ude	inde/ude	Inde



KONTAKT OS

Telefon 44 84 15 00
info.dk@bostik.com
www.bostik.dk

