

H910

SUPERGRIP FAST CURE

UNIKT EKSTREMT HURTIGTØRENDE, STÆRKT KLÆBEMIDDEL

TEKNISK DATABLAD

FORDELE

- Ekstrem hurtig hærdning og styrkeopbygning (80 % < 15 minutter)
- Høj mekanisk modstand
- Omkostningsbesparelse på grund af et tyndt klæbemiddellag på 2 mm
- Fri for isocyanater og opløsningsmidler
- Neutral hærdning, næsten lugtfri
- Modstandsdygtig mod fugt og vejr
- Klæber perfekt til en lang række byggematerialer

PRODUKTBESKRIVELSE

Bostik H910 SUPERGRIP FAST CURE er et professionelt hybridklæbemiddel af høj kvalitet med en hurtig styrkeopbygning og ekstrem høj trækstyrke. Opnår 80 % af sin slutstyrke efter 15 min.

ANVENDELSE

Bostik H910 SUPERGRIP FAST CURE blev specifikt udviklet som et universelt kraftigt klæbemiddel til limning af mange byggematerialer, såsom: sten, beton, glas, gipsplader, PU, PVC, hård plast, emalje, keramik, kobber, bly, zink, tin, aluminium, metaller, legeringer, rustfrit stål, HPL og cementfiberpaneler (*) og træ. Påføres i tynde limstrengte anpasset til underlaget. Pres sammen i 10-20 sekunder. Kræver støtte i 15 min.

* til panelforbinding tilbyder Bostik **H970 PANELTACK MM**, **H975 PANELTACK HM** og **S970 ROCKPANEL S**.

BRUGSANVISNING

Klip kuglen øverst på patronen af pas på ikke at beskadige gevindet. Klip dysen i en vinkel på 45° med den krævede diameter, og skru den på patronen. Indsæt patronen i en patronpistol, og pres gentagne gange på udløseren, indtil klæbemidlet vises. Påfør klæbemiddel på en "ventilerende" måde i lodrette striber til en af overfladerne, juster og bring overfladerne sammen, så du sikrer, at limstrengene knuses. Limstrengene med en diameter på 5 mm er generelt tilstrækkelige.



TEKNISK DATA

100 % modulus	DIN 53504 S2	3,60 N/mm ²
Anvendelsesfrekvens	ved Ø 2,5 mm/6,3 bar	70 g/min
Anvendelsestemperatur		+5° C til + 40° C
Base		Hybrid
Densitet	ISO 1183-1	1,55 g/ml
Forlængelse ved brud	DIN 53504 S2	110 %
Strømning	ISO 7390	< 2 mm
Frostmodstand under transport		Op til - 15° C
Shore A hårdhed	DIN 53505	78
Huddannelse	DBTM 10.00	15 min. ved +23° C/50 % RH
Temperaturbestandighed		-30° C til + 75° C
Trækstyrke	DIN 53504 S2	3,7 N/mm ²

Disse værdier er typiske egenskaber og kan variere +/- 3 %

BEGRÆNSNINGER

- Ikke egnet til PE, PP, PC, PMMA, PTFE, blød plast, neopren og bituminøse underlag
- Ikke egnet til kontinuerlig eksponering af vand
- Ikke egnet til bevægelsesfuger
- Ikke egnet i kombination med klorider (pools)

FORBEREDELSE AF OVERFLADE OG FÆRDIGBEHANDLING

Anvendelsestemperatur + 5°C til + 40°C (miljø og underlag). Overflader skal være tørre, rene og faste. Rengør overflader med Bostik Cleaner.

Bostik H910 SUPERGRIP FAST CURE klæber perfekt uden brug af primer til de fleste ikke-porøse underlag. Test altid klæbeevne inden påføring.

RENGØRING

Uhærdet materiale og værktøj kan rengøres ved hjælp af Bostik Cleaner. Hærdet materiale kan kun fjernes mekanisk. Hænder kan rengøres med Bostik Wipes.

SUNDHED OG SIKKERHED

Produktsikkerhedsdatablad skal læses og forstås inden brug. Disse er tilgængelige på anmodning og via hjemmesiderne.

CERTIFICERINGER

- M1

Al information i dette dokument og i alle vores andre publikationer (inklusive elektroniske) er baseret på vores aktuelle viden og erfaring og er Bostik's eksklusive (immaterielle) ejendom. Ingen del af dette dokument må kopieres, vises til tredjepart, gengives, formidles til offentligheden eller på anden måde bruges uden Bostik's skriftlige samtykke. De tekniske oplysninger i dette dokument fungerer som vejledende og er ikke-udtømmende. Bostik er ikke ansvarlig for nogen skade, hverken direkte eller indirekte, på grund af (redaktionelle) fejl, ufuldstændighed og/eller mangler i dette dokument. Dette inkluderer, men er ikke begrænset til, ufuldstændighed og/eller ukorrekthed på grund af teknologiske ændringer eller enhver forskning, der er foretaget mellem datoen for offentliggørelse af dette dokument og den dato, hvorpå produktet erhverves. Bostik forbeholder sig retten til at ændre ordlyden i dette dokument. Bostik kan ikke holdes ansvarlig for nogen skade, hverken direkte eller indirekte, på grund af brugen af det produkt eller de produkter, der er afbildet i dette dokument. Brugeren skal inden brugen af produktet læse og forstå informationen i dette dokument og andre dokumenter, der vedrører produkterne. Brugeren er ansvarlig for at udføre alle de nødvendige tests for at sikre, at produktet er egnet til dets tilsigtede brug. Vi har ingen indflydelse på, hvordan produktet anvendes og/eller omstændigheder i forbindelse med begivenheder, der opstår under opbevaring eller transport, og vi påtager os derfor overhovedet intet ansvar for skader. Alle leveringer sker udelukkende i overensstemmelse med vores generelle vilkår og betingelser, der er indleveret til det hollandske handelskammer

Bostik AB

Bostik AB, Strandbadvägen 22, Box 903, SE-251 09 Helsingborg
Tel: +46 (0) 42 19 50 00
www.bostik.com



BOSTIK SMART SUPPORT

Smart help digital
[Bostik.com/](https://www.bostik.com/)

Smart help
+45 (0)44 84 15 00