

Liimausopas – voimassa 210901 alkaen

Päällyste	Liima	Liimaustapa		Liimamäärä
		Imevä alusta	Imemätön alusta	
Forbo Marmoleum / Marmoleum Sport / Marmoleum Acoustic	STIX A510 LINO STIX A800 PREMIUM	Märkäliimaus	Ei suositella	3-3,5 m ² /ltr
Forbo Marmoleum Decibel (polyolefin -vaahtotausta)	STIX A800 PREMIUM STIX A720 POWER STIX A600 EVOLUTION STIX A555 ULTRA STIX A500 COMBI	Märkäliimaus	Ei suositella	4-5 m ² /ltr
Forbo Marmoleum Modular (polyesteritausta)	STIX A800 PREMIUM STIX A720 POWER STIX A600 EVOLUTION STIX A555 ULTRA STIX A500 COMBI	Märkäliimaus	Ei suositella	4-5 m ² /ltr
Forbo PVC matot Eternal, Eterna, Step, Sarlon, Novilon, Sphera, Habitat, Termastar, Novitex	STIX A800 PREMIUM STIX A720 POWER STIX A600 EVOLUTION STIX A555 ULTRA STIX A500 COMBI	Märkäliimaus	Myöhäinen märkäliimaus	4-5 m ² /ltr
Forbo Flotex – PVC-tausta Coral tiles, Coral (ei STIX A500 COMBI)	STIX A800 PREMIUM STIX A720 POWER STIX A600 EVOLUTION STIX A555 ULTRA STIX A500 COMBI	Märkäliimaus	Myöhäinen märkäliimaus	4-5 m ² /ltr
Forbo PVC matot seinille Termalife	STIX A800 PREMIUM STIX A720 POWER STIX A600 EVOLUTION STIX A555 ULTRA STIX A500 COMBI	Märkäliimaus	Ei mahdollinen	4-5 m ² /ltr
Forbo LVT- laatat Allura DryBack, Colorex (ei FIX A760 TECH) Allura Flex	STIX A800 PREMIUM STIX A720 POWER STIX A555 ULTRA FIX A760 TECH	Märkäliimaus Tarraliimaus	Ei suositella Tarraliimaus	4-5 m ² /ltr 5-8 m ² /ltr
Forbo Ergofoam 310	STIX A510 LINO STIX A800 PREMIUM	Märkäliimaus	Ei suositella	3-3,5 m ² /ltr
Parketti (liimaus alustaan) ¹ max 65% RH ² 65-85% RH	WOOD H550 MAXI BOND	Märkäliimaus	Märkäliimaus	2 m ² /ltr ¹ 1 m ² /ltr ²

Forbo Tekstiililaatat Tessera Flotex*	FIX A570 MULTI TACK /FIX A760 TECH*	Tarraliimaus	Tarraliimaus	5-10 m ² /ltr
	STIX A800 PREMIUM STIX A720 POWER STIX A600 EVOLUTION STIX A555 ULTRA STIX A500 COMBI	Myöhäinen märkäliimaus	Myöhäinen märkäliimaus	4-5 m ² /ltr
Marmoleum (juuttitausta) Forbo Underlay:n päälle Acoustic/Humidity	STIX A510 LINO STIX A800 PREMIUM	-----	Myöhäinen märkäliimaus	4 m ² /ltr
Forbo Alusmatot Akustikpapp, Corkment	STIX A510 LINO STIX A800 PREMIUM	Märkäliimaus	Myöhäinen märkäliimaus	3-4 m ² /ltr
Forbo Akustikunderlag Underlay Acoustic	STIX A800 PREMIUM STIX A720 POWER STIX A600 EVOLUTION STIX A555 ULTRA STIX A500 COMBI	Märkäliimaus	Myöhäinen märkäliimaus	4-5 m ² /ltr
Forbo Bulletin Board	Kontaktlim 31	Kontaktliimaus	Kontaktliimaus	ca. 2 m ² /ltr
Forbo Desktop (liima levitetään telalla)	STIX P956 2K	Märkäliimaus	Myöhäinen märkäliimaus	4-5 m ² /ltr
	Kontaktlim 31	Kontaktliimaus	Kontaktliimaus	ca. 2 m ² /ltr
Neulahuopa	STIX A510 LINO STIX A800 PREMIUM	Märkäliimaus	Myöhäinen märkäliimaus	3-4 m ² /ltr
Coral/Coral Tiles	STIX A800 PREMIUM STIX A720 POWER STIX A555 ULTRA	Märkäliimaus	Ei suositella	3-4m ² /ltr
	STIX P956 2K			4-5 m ² /ltr

MÄRKÄLIIMAUS: Märkäliimaus tarkoittaa, että matto/laatat asennetaan liimaan mahdollisimman nopeasti, niin että kosteuden haihtuminen liiman pinnasta on mahdollisimman vähäistä. Märkäliimausta käytetään, kun päällyste tai alusta on imevä. Märkäliimauksen etuna on, että liiman kostuttava vaikutus on tehokas, jolloin myös liimauslujuudesta tulee hyvä. Myös päällysteen paikoilleen asettelu helpottuu. Menetelmää käytetään ennenkaikkea juuttitaustaiselle linoleumille sekä polyesteritaustaisille linoleumilaatoille, mutta myös muille päällysteille hyvin imevillä alustoilla. Liimamenekki on noin 3,5-4 m²/ltr. Liimakampa B1 – katso teknistä tuotelehteä.

Myöhäinen märkäliimaus: Myöhäinen märkäliimaus tarkoittaa, että liiman kostuttava vaikutus jatkuu maton/laattojen alapinnassa. Useat päällysteet täytyy asentaa myöhäisellä märkäliimauksella, jotta välttyään päällysteen mittamuutoksilta. Myöhäisessä märkäliimauksessa huomattava osa liiman pinnassa olevasta kosteudesta tuuletetaan pois ennen päällysteen asennusta. On kuitenkin edelleen mahdollista asetella päällystettä ja saavuttaa hyvä liimauslujuus. Matot/laatat jyrätään asennuksen jälkeen, jolloin liimakamman jättämät harjanteet painuvat alas ja liima leviää ja tarttuu tasaisesti päällysteen alapintaan. On erittäin tärkeää, että liima ei kuitenkaan pääse ”kuivumaan yli”, kokonaan tarramaiseksi. Älä siis levitä liimaa isommalle alueelle kuin mitä ehdit asentaa liiman avoimen ajan puitteissa. Menetelmää käytetään desibeli-linoleumin asennukseen, muovimatoille, ja muovilaatoille. Menekki noin 4-5 m²/lit. Liimakampa B1 tai A2, katso teknistä tuotelehteä.