

P905

FOAM'N'FILL ALL SEASONS FLEX PRO B3

AMMATTIKÄYTTÖÖN TARKOITETTU PISTOOLILUOKKA B KAIKKI VUODENAJAT JOUSTAVA B3
POLYURETAANIVAAPHTO

TUOTESELOSTE

EDUT

- Tuotto 750 ml:sta on 35–40 litraa
- Kaikkiin vuodenaikoihin sopiva koostumus
- Leikkausaika 20–40 minuuttia
- Vaikuttaa voimakkaasti melua vähentävästi
- Tehokkaasti lämpöä eristävä
- 18 kuukauden säilyvyys
- EC1 Plus- ja A+-sertifioitu

TUOTEKUVAUS

Bostik P905 FOAM'N'FILL ALL SEASONS FLEX PRO B3 on yksikomponenttinen ammattikäyttöön tarkoitettu, joustava, voimakkaasti lämpöä eristävä rakennuksiin soveltuva B3-polyuretaanivaaphto, jota voidaan käyttää 365 päivänä vuodessa. **Bostik P905 FOAM'N'FILL ALL SEASONS FLEX PRO B3** täyttää luvussa "Terveys ja hyvinvointi" mainitut BREEAM-määritykset, Hea O2 sisäilmanlaatu koskien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) päästötasoja (tuotteet).

KÄYTTÖSOVELLUKSET

Bostik P905 FOAM'N'FILL ALL SEASONS FLEX PRO B3 on erityisesti kehitetty joustavana ja korkean lämmöneristyksen eristysvaaphtona täyttämään ikkunan- ja ovenkarmien ympärillä olevat saumat, ja rakentamisessa, väliseinissä, katto- ja lattiasaumoissa, putkien ja johtojen pintojen läpivienneissä seinien ja lattioiden läpi. Sen kaikkien vuodenaikojen ominaisuus varmistaa käytön 365 päivänä vuodessa. Yleisesti ottaen **Bostik P905 FOAM'N'FILL ALL SEASONS FLEX PRO B3** - tuotteella on erinomainen tarttuvuus betoniin, kiveen, kipsiin, puuhun, metalliin ja moniin muoveihin, kuten EPS ja XPS, jäykkä PU-vaaphto ja uPVC.

KÄYTTÖOHJEET

Kanisterilämpötilä: + 5°C–30°C (vaikka suosittelemme lämpötila- aluetta +15°C–+25°C)
Käyttölämpötila (sovelletaan ympäristöön ja alustoihin): + 5°C–35°C (suosittelemme +15°C–+25°C). Pidä kanisteria venttiili ylöspäin

käännettynä ja kytke levityspistooli NBS-kierteellä kanisteriin.

Suosittelemme NBS Goldia (katso ohjeet pistoolilaatikosta). Ravista kanisteria voimakkaasti ennen käyttöä vähintään 30 kertaa. Käännä kanisteri ylösalaisin ja levitä vaaphto. Säättele vaahdon virtausta löysäämällä venttiiliä kahvan takaa. Täytä onkalo puoliksi, ja vähäisen kosteuden tapauksessa, suihkuta vaaphtoa kevyesti vedellä. Vaaphto laajenee täyttämään loput. Ikkunan- ja ovenkarmien tiivistämiseen Bostik suosittelee käyttämään tuotteita **P745 FOAM'N'FIX B2**, **P550 FOAM'N'FIX TURBO B2** tai **P345 FOAM'N'FIX 2C B2**.

Suojaa silmät, käytä käsineitä ja suojarusteita. Lattia ja huonekalut on peitettävä paperi- tai muovikalvolla. Yli 4 cm leveät tai syvät liitokset on täytettävä useilla kerroksilla. Odota 15–30 minuuttia levityskertojen välillä. Suihkutetaan kevyesti vedellä ennen jokaista levityskertaa. Käytetään vain hyvin tuuletetuilla alueilla. Kanisteria on säilytettävä pystyssä lämpötilassa + 5°C–+ 25°C. Paineastia! Suojattava auringonvalolta eikä saa altistaa yli + 50°C lämpötiloille. Ei saa puhkaista tai polttaa, ei myöskään käytön jälkeen. Sisältää herkästi syttyviä ponnekaasuja. Ei saa suihkuttaa avotuleen tai hehkuvaan aineeseen. Pidettävä poissa sytytysläheteistä. Tupakointi kielletty.



TEKNISET TIEDOT

Käyttölämpötila		+5°C–+35°C
Pohja		Polyuretaani
Umpisolut		±70 %
Kovettumisaika	FEICA TM1015	80–100 minuuttia
Leikkausaika	FEICA TM1005	20–40 minuuttia
Tiheys		15–20 kg/m ³
Palamiskäyttäytyminen	DIN 4102-1	B3
Liitoksen äänieristys		61 dB
Kosketuskuiva	FEICA TM1014	8–12 minuuttia
Lämmönkestävyys		-40 °C–+90 °C
Lämmönjohtavuus		30–35 mW/m.K
Tuotto	FEICA TM1003	750 ml = 35–40 litraa

Nämä arvot ovat tyypillisiä ominaisuuksia ja voivat vaihdella +/-3 %

RAJOITUKSET

- Ei sovellu PE-, PP-, PC-, PMMA-, PTFE-pinnoille, pehmeälle muoville, neopreenille ja bitumialustoille
- Ei sovellu jatkuvalle vesikuormitukselle
- Ei sovellu puutteellisesti kosteutettujen onkaloiden täyttöön

PINNAN VALMISTELUT JA VIIMEISTELYT

Alustojen on oltava puhtaita ja pölyttömiä, öljyttömiä ja rasvattomia. On tärkeää kostuttaa alustoja kevyesti ennen käyttöä, koska tämä parantaa tarttuvuutta ja vaahdon valmista solurakennetta.

MAALATTAUVUUS

Bostik Bostik P905 FOAM'N'FILL ALL SEASONS FLEX PRO B3 -tuotteen päälle voidaan maalata tai se voidaan peittää tiivistysaineella/rappauksella, kun se on täysin kuivunut.

PUHDISTUS

Tuore vaaho voidaan poistaa välittömästi **Bostik P100 FOAM'N'CLEAN POWER** -tuotteella. Kuivumisen jälkeen ylijäämävaaho voidaan poistaa veitsellä tai lastalla, ja vaahtopinta voidaan viimeistellä.

VÄRI(T)

- Valkoinen

Kaikki tässä asiakirjassa ja kaikissa muissa julkaisuissamme (sähköiset mukaan lukien) olevat tiedot perustuvat nykytietoomme ja kokemukseemme ja ovat Bostikin yksinomaista (Immateriaali-)omaisuutta. Mitään osaa tästä asiakirjasta ei saa kopioida, näyttää kolmansille osapuolille, jäljentää, välittää julkiseksi tai käyttää millään muulla tavalla ilman Bostikin kirjallista suostumusta. Tämän asiakirjan tekniset tiedot toimivat viitteinä eivätkä ne ole tyhjentäviä. Bostik ei ole vastuussa mistään vahingoista, suoraan tai epäsuorasti, jotka aiheutuvat tämän asiakirjan (toimituksellisista) virheistä, puutteellisuudesta ja/tai virheellisyydestä. Tähän sisältyy, rajoittumatta, puutteellisuus ja/tai virheellisyys, joka aiheutuu teknisistä muutoksista tai tutkimuksesta, joka on suoritettu tämän asiakirjan julkaisun päivämäärän ja tuotteen hankinnan päivämäärän välillä. Bostik pidättää oikeuden korjata tämän asiakirjan sanamuotoa. Bostik ei ole vastuussa mistään vahingoista, joko suoraan tai epäsuorasti, jotka aiheutuvat tässä asiakirjassa kuvattun tuotteen (tuotteiden) käytöstä. Käyttäjän on luettava ja ymmärrettävä tämän asiakirjan ja muiden tuotteisiin liittyvien asiakirjojen sisältämät tiedot ennen tuotteen käyttöä. Käyttäjä on vastuussa kaikkien vaadittavien testien suorittamisesta sen varmistamiseksi, että tuote soveltuu tarkoitettuun käyttöön. Meillä ei ole vaikutusta siihen, miten tuotetta käytetään ja/tai olosuhteisiin, jotka liittyvät varastoinnin tai kuljetuksen aikana esiintyviin tapahtumiin, emmekä siksi voi hyväksyä vastuuta minkäänlaisista vahingoista. Kaikki toimitukset tehdään yksinomaisesti yleisten ehtojemme ja edellytyksiemme mukaisesti, joita säilytetään Hollannin kaupparegistriin.

Bostik AB

Bostik AB, Strandbadvägen 22, Box 903, SE-251 09 Helsingborg
Tel: +46 (0) 42 19 50 00
www.bostik.com

PAKKAUS

- 750 ml purkit, 12 kpl/laatikko

Katso tuotemääritykset Online-tuotetietosivulta

SÄILYVYYS

Avaamattomassa alkuperäisessä pakkauksessa lämpötila-alueella + 5°C–+ 25°C säilyvyys on enintään 18 kuukautta valmistuspäivästä kuivassa paikassa varastoituna.

SERTIFIOINNIT

- DIN 12354-3 Liitoksen äänieristys
- DIN 18542 Ilman läpäisykyky
- EN 12664 – Lämmönjohtavuus
- Emicode EC1 Plus
- A+ Ranskalainen VOC-asetus

TERVEYS JA TURVALLISUUS

Käyttöturvallisuustiedote on luettava ja ymmärrettävä ennen käyttöä. Se on saatavilla pyynnöstä ja verkkosivustoilta.

BREAAAM

BREEAM on maailman johtava kestävyysarviointimenetelmä suurille suunnitteluprojekteille, infrastruktuurille ja rakennuksille. Se tunnistaa ja heijastaa tehokkaampien tuotteiden arvoa rakennetun ympäristön elinkaareissa uudesta rakennuksesta käytössä olevaan ja kunnostettuun.

Bostik pystyy tukemaan BREAAMin kansainvälistä luokitusta tarjoamalla riippumattomia kolmannen osapuolen sertifiointeja, kuten tälle tuotteelle **Bostik P905 FOAM'N'FILL ALL SEASONS FLEX PRO B3**. EC1 Plus -ansioista Bostik pystyy tarjoamaan vaadittavan "todisteen" Hea O2 sisäilmanlaadun mukaisesti koskien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) päästötasoja.

BOSTIK SMART SUPPORT -TUKI

Smart help digital
Bostik.com/

Smart help
+358 (0)10 843 88 00

