



1055 FIBER MAXI

TEKNINEN TUOTELEHTI

Version: 2021-10-21

TUOTEKUVAUS

1055 Fiber Maxi on sementtipohjainen, kuituvahvistettu pumpattava kaato- ja tasoitusmassa. Tuote edellyttää kevyttä mekaanista työstöä hammastetulla lastalla muodostaakseen lattian asennuksen vaatiman sileän pinnan. 1055 Fiber Maxi on laatoitettavissa n. 3 tunnin kuluttua kuivissa tiloissa ja vesieristys voidaan tehdä 6 tunnin kuluttua. Parhaan matonasennustuloksen saamiseksi tulee pinta hienotasoitaa ennen muovimaton liimausta. Annetut ajat edellyttävät ilman lämpötilaa + 20 C, enintään 50 % suhteellista kosteutta ja riittävää ilmanvaihtoa.

KÄTTÖALUE

1055 Fiber Maxi on tarkoitettu sisäkäyttöön uudis- ja korjausrakentamisessa betonin, laattojen ja 22 mm lattialeikkien tasoitukseen, 8-50 mm kerroksina (kevytbetonille 8 -20 mm kerroksina). Tasoite soveltuu lattialämmityksen kanssa käytettäväksi ja se on erityisesti kehitetty kaatojen tekemiseen, mutta soveltuu myös tavalliseen lattian tasoitukseen. 1055 Fiber Maxia voidaan käyttää myös kelluvissa rakenteissa kuivissa tiloissa. Käytä aina verkkoa tasoittaessasi lattialeikkien päälle.

TYÖOHJE

Puhdistus: Varmista, että alustalla on hyvä pintalujuus ja siinä ei ole pölyä, likaa, liimajäämiä, maalia yms. Sementtiliima jyrsitään pois. Alustan tulee pysyä vähintään + 10 C:ssä ja suhteellinen kosteus alle 95 %:n. Alustasta nousevan kosteuden tapauksessa, ota yhteyttä Bostikiin. Esikäsittele: Pohjusta Bostik Primer 6000:lla erillisen ohjeen mukaisesti. Voimakkasti imevä alusta voi vaatia toisen pohjustuksen. Anna kuivua. Sekoitus: Sekoita 25 kg jauhetta 4,25 - 4,75 litraan puhdasta vettä (+5 C - + 25 C). Aina ensin vesi astiaan, johon jauhe sekoitetaan vahvalla porakonevispilällä paakuttomaksi massaksi. Levittäminen: Tasoite voidaan pumpata tai kaataa alustalle kaistoittain. Lattiakaatoja tehtäessä, aloita levittäminen seinien vieriltä. Tasoita tarvittaessa teräslastalla. Huomioi tasoitteen lyhyehkö avoin aika (n. 15 min) välttääksesi kasaumia ja epätasaisuuksia. 1-2 tunnin kuivumisajan (+ 20 C) jälkeen tasoitteen päällä voi varovasti kulkea, ja poistaa mahdolliset epätasaisuudet. Pinta tulee suojata liian nopealta kuivumiselta. Lämpöpuhaltimia ja ilmankuivaimia ei saa käyttää. Menekki: 1,8 kg/m²/mm. Varastointi: 6 kk avaamattomassa pakkauksessa, kuivassa ja viileässä.


TYÖSUOJELU

Tuote sisältää sementtiä ja on ärsyttävää. Katso lisätietoja käyttöturvallisuustiedotteesta

OTA YHTEYTTÄ

PUH 010 8438800

info.fi@bostik.com



TEKNISIÄ TIETOJA

Ominaisuudet ennen käsittelyä	
Sidosaine	Erikoissementti
Leviävyys	135 - 145 mm (SS923519 , 50 x 22 mm)
Täyteaine	Luonnonhiekkä maks 2 mm
Kerros paksaus	8 -50 mm (8 - 20 mm kevyt-betonilla)
Vesipitoisuus	17 -19 %, kaatoja tehtäessä: 4,25 l/25kg, tasoituksessa: 4,75 l/25kg
Työskentelylämpötila	+10 C - +25 C.
Menekki	1,8 kg per m2 ja mm
Käyttöaika	15 minuuttia
Työvälineiden puhdistus	Välittömästi vedellä
Ominaisuudet käsittelyn jälkeen	
Puristuslujuus	C30
Taivutuslujuus	F8
Pinnan vetolujuus	> 1,5 MPa
Konttorituolin pyöräkuorman kesto	RWFC 350 N
Käveltävissä	n. 3 tuntia
Kuivuneen materiaalin pH	10,5 - 11,0

OTA YHTEYTTÄ

PUH 010 8438800

info.fi@bostik.com

