

H760

SEAL'N'FLEX PRO SEAL KORKEALAATUINEN ELASTINEN AMMATTIMAINEN SAUMASMASSA

TUOTESELOSTE

EDUT

- Ei sisällä isosyanaatteja, liuotainaineita, ftalaatteja tai silikonia
- Kestävä ja pysyvästi joustava
- Kovettuu täysin ilman kuplia
- Korkea murtovenymä ja joustavuus
- Korkea UV-säteilyn-, sään- ja vedenkestävyys
- Pällemaalattava
- Tarttuu täydellisesti useimpiin, jopa kosteisiin pintoihin ilman pohjustetta

TUOTEKUVAUS

Bostik H760 SEAL'N'FLEX PRO SEAL on korkealaatuinen saumasmassa liitanta- ja liikuntasaumoihin, joka ei sisällä isosyanaattia, ftalaattia eikä liuottimia. **Bostik H760 SEAL'N'FLEX PRO SEAL** täyttää sisäympäristön ja tehokkaan yhteisen käsittelyn korkeat vaatimukset.

KÄYTTÖALUE

Bostik H760 SEAL'N'FLEX PRO SEAL on erityisesti kehitetty yleistiivisteaine rakenne- ja liikuntasaumoihin sekä lattialiitoksiin tai kävelyteille.

TYÖOHJE

Saumat, jonka mittasuhteet ovat oikeat, pystyy absorboimaan liikkeitä rakennusmateriaalien välissä. Sauman syvyyden on oltava oikeassa suhteessa sauman leveyteen. Pääsääntöisesti on että sauman leveyden ja syvyyden välisen suhteen tulisi olla 1:1 leveydellä 10 mm ja vähintään 5 mm syvyydessä tai leveydessä. Jos sauman leveys on yli 10 mm, syvyyden on oltava yhtä suuri kuin leveys jaettuna 3 plus 6 mm.



TEKNISET TIEDOT

100% elastisuusmoduuli	ISO 8339	0,70 N/mm ²
Levitysnopeus		100–200 g/min
Käyttölämpötila		+5°C – +40°C
Pohja		Hybridi
Kovettumisaika	@ +23°C / 50% suht. kost.	2 mm / 24 tuntia
Tiheys	ISO 1183-1	1,45 g/ml
Murtovenymä	ISO 8339	450%
Virtaus	ISO 7390	< 2 mm
Pakkasenkestävyys kuljetuksen aikana		Enintään -15°C
Sauman liikkuvuus		25%
Shore A -kovuus	DIN 53505	28
Kalvon muodostus	DBTM 10,00	30 minuuttia @ +23°C / 50% suht. kost.
Lämmönkestävyys		-30°C – +70°C
Vetolujuus	DIN 53504	1,20 N/mm ²

Nämä arvot ovat tyypillisiä ominaisuuksia ja voivat vaihdella +/- 3 %

RAJOITUKSET

- Ei soveltu alustoille PE, PP, PC, PMMA, PTFE, pehmeä muovi, neopreeni ja bitumi
- Ei soveltu luonnonkivelle ja peileihin
- Ei soveltu luonnonkiville ja kloridille (uima-altaat)
- Ei soveltu jatkuvaan kosketukseen veden kanssa

PINNAN VALMISTELU JA VIIMEISTELY

Käyttölämpötila +5°C – +40°C (ympäristön ja alustasta riippuen). Alustan on oltava kiinteä, puhdas, kuiva ja pölytön ja rasvaton. Puhdista alustat **Bostik H760 SEAL'N'FLEX PRO SEAL** tarttuu täydellisesti useimpiin ei-huokosiin alustoihin ilman pohjustetta. Huokoiset alustat on esikäsiteltävä **Bostik PRIMER 5075**. Testaa tarttuvuus aina ennen tuotteen käyttöä. Tasoita sauma käyttäen **Bostik T500 FINISHING SOAP**.

MAALATTAVUUS

Bostik H760 SEAL'N'FLEX PRO SEAL on päällemaalattava useimmilla vesipohjaisilla ja 2-komponenttisilla maaleilla. Synteettisten maalien kuivuminen voi kestää kauemmin. Suosittelemme kokeilemaan yhteensopivuutta maalin kanssa ennen käyttöä. Jos **Bostik H760 SEAL'N'FLEX PRO SEAL** päälle maalataan (ei välttämätöntä), suosittelemme hiomaan saumausaineen ja liitospinnat kevyesti Scotch-Britellä ennen käyttöä. Parhaan tuloksen saavuttamiseksi suosittelemme, että odotat muutaman päivän ennen sauman päällemaalausta.

PUHDISTUS

Kovettumattomat materiaalit ja työkalut voi puhdistaa **Bostik T100 UNIVERSAL CLEANER**. Kovettuneen aineksen voi poistaa ainoastaan mekaanisesti. Kädet voi puhdistaa **Bostik T150 CLEANING WIPES** puhdistuspyyhkeillä.

TERVEYS JA TURVALLISUUS

Käyttöturvallisuustiedote on luettava ja ymmärrettävä ennen käyttöä. Se on saatavilla pyynnöstä ja verkkosivustoilta.

SERTIFIOINNIT

- F-EXT-INT-CC 25HM
- PW-EXT-INT-CC 25HM
- Emicode EC1 Plus
- M1

Kaikki tässä asiakirjassa ja kaikissa muissa julkaisuissamme (sähköiset mukaan lukien) olevat tiedot perustuvat nykytietoomme ja kokemukseemme ja ovat Bostikin yksinomaista (immateriaali-)omaisuutta. Mitään osaa tästä asiakirjasta ei saa kopioida, näyttää kolmansille osapuolille, jäljentää, välittää julkiseksi tai käyttää millään muulla tavalla ilman Bostikin kirjallista suostumusta. Tämän asiakirjan tekniset tiedot toimivat viitteinä eivätkä ne ole tyhjentäviä. Bostik ei ole vastuussa mistään vahingoista, suoraan tai epäsuorasti, jotka aiheutuvat tämän asiakirjan (toimituksellisista) virheistä, puutteellisuudesta ja/tai virheellisyydestä. Tähän sisältyy, rajoittumatta, puutteellisuus ja/tai virheellisyys, joka aiheutuu teknisistä muutoksista tai tutkimuksesta, joka on suoritettu tämän asiakirjan julkaisun päivämäärän ja tuotteen hankinnan päivämäärän välillä. Bostik pidättää oikeuden korjata tämän asiakirjan sanamuotoa. Bostik ei ole vastuussa mistään vahingoista, joko suoraan tai epäsuorasti, jotka aiheutuvat tässä asiakirjassa kuvatun tuotteen (tuotteiden) käytöstä. Käyttäjän on luettava ja ymmärrettävä tämän asiakirjan ja muiden tuotteisiin liittyvien asiakirjojen sisältämät tiedot ennen tuotteen käyttöä. Käyttäjä on vastuussa kaikkien vaadittavien testien suorittamisesta sen varmistamiseksi, että tuote soveltuu tarkoitettuun käyttöön. Meillä ei ole vaikutusta siihen, miten tuotetta käytetään ja/tai olosuhteisiin, jotka liittyvät varastoinnin tai kuljetuksen aikana esiintyviin tapahtumiin, emmekä siksi voi hyväksyä vastuuta minkäänlaisista vahingoista. Kaikki toimitukset tehdään yksinomaisesti yleisten ehtojemme ja edellytyksiemme mukaisesti, joita säilytetään Hollannin kaupakamarissa.

Bostik AB

Bostik AB, Strandbadvägen 22, Box 903, SE-251 09
Helsingborg Tel: +46 (0) 42 19 50 00
www.bostik.com

BOSTIK SMART SUPPORT

Smart help digital
Bostik.com

Smart help
+358 (0)10 843 88 00

