STIX A600 EVOLUTION

YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLINEN, KORKEALAATUINEN LATTIA- JA SEINÄLIIMA

EDUT/OMINAISUUDET

- ✓ Erinomaiset levitysominaisuudet, innovatiivisen pienen ominaispainon ansiosta erittäin helposti levittyvä
- ✓ Minimaalinen ympäristövaikutus
- ✓ Vahvasti tarttuva, vahva alkutartunta
- ✓ Laaja käyttöalue, seinä- ja lattialiima

KÄYTTÖALUE

TUOTEKUVAUS

STIX A600 on ympäristöystävällinen, vesipohjainen lattia- ja seinäliima, jolla on yleisimmille lattiamateriaaleille sopiva laaja käyttöalue. Erittäin hyvät märkä- ja tarraliimausominaisuudet sekä vahva asennustarttuvuus ja nopea pitolujuuden kasvu. Innovatiivisen pienen ominaispainon ansiosta tuote on erittäin helposti levittyvä ja sillä on pitkä avoin aika. Ympäristöystävällisellä liimalla on pienet päästöarvot, joten se täyttää sekä EC1 Plus että M1-vaatimukset.

KÄYTTÖ

Ympäristöystävällinen yleisliima on tarkoitettu pehmeille lattiamateriaaleille, erilaisilla taustamateriaaleilla varustetuille homogeenisille ja heterogeenisille PVC-matoille, linoleum –ja akustisille kumimatoille sekä seinäpaneeleille. Sopii myös märkätiloihin, joissa käytetään PVC-mattoja ja -seinämateriaaleja. Sopii sekä yksityis- että julkisiin rakennuksiin.

Suositellut materiaalit:

- ✓ Pehmeät vinyylimatot (taustapinnoitteella tai ilman)
- ✓ Polyolefiinimatot, joissa on esikäsitelty tausta
- ✓ Kumi (enint. 3,5 mm)
- ✓ Muovitaustainen linoleumi
- ✓ Muovitaustaiset tekstiilimatot
- ✓ Seinä – märkätilamatot, joissa PVC-kerros on paksumpi kuin 0,6 mm

TUOTETIEDOT

TUOTENRO	PAKKAUS	KOKO	EAN
30619924	10 l	10 kg	7311020081171

TUOTTEEN OMINAISUUDET

Väri	Valkoinen
Tiheys	1,0 kg/litra
Sideaine	Akrylaattimainen polymeeridispersio
Asennusaika*	Märkäliimaus: n. 0–30 min Tarraliimaus: 30–60 min
Avoin aika*	PVC: 60 min Kumi: 30 min
Kävelynkestävä	12 tuntia
Kovettumisaika	24–48 tuntia
Liiman riittoisuus	n. 5 m²/l
Työolosuhteet	Lämpötila vähintään +15 °C. Paras tulos saadaan n. 20 ºC:ssa ja n. 60 %:n RF-arvolla
Varastointikestävyys	12 kuukautta +10...+20 °C:ssa. Suojattava jäätymiseltä.

* Nämä arvot on mitattu + 23 °C:ssa ja 50 %:n suhteellisessa kosteudessa normaalisti imevällä alustalla. Alustasta ja lämpötilasta riippuen nämä arvot voivat poiketa yllä mainituista

LEVITYSOHJEET

ALUSTAN VALMISTELU

Noudata lähinnä mattovalmistajan ohjeita, sillä alla olevat täydentävät tiedot koskevat vain itse liimausta. Pinnan on oltava puhdas, tasainen, vahva, pölytön, liaton eikä siinä saa olla liimajäämiä eikä vanhaa maalia. Mahdolliseen tasoitukseen suositellaan tarkoitukseen sopivaa Bostikin lattiatasoitetta. Betonialustalle liimattaessa kosteuspitoisuus ei saa ylittää RT-korteissa määriteltyjä ohjearvoja. Liiman, pinnoitteen ja alustan lämpötilan tulee olla vähintään +15 °C. Alustan suhteellinen kosteus (RF) ei saa ylittää 85 % betonilla ja 8–12 % lastulevyllä. Imemättömille alustoille ja korkealaatuiselle betonille suositellaan levitettäväksi Bostikin lattiatasoitetta vähintään 10 mm:n kerros.

LEVITYSMENETELMÄ

LIIMAUS LATTIALLE

Märkäliimaus: Liimaus huokoisen alustan, betonin, tasoitusmassan ja lastulevyn päälle. 1. Sekoita liima hyvin. 2. Levitä liima lattialle hammastetulla lastalla. Liimaraidan korkeuden tulee olla 2–3 mm. 3. Asenna matto suoraan märän liiman päälle, ja jos halutaan voimakkaampaa tarttuvuutta, asennusaikaa voidaan pidentää n. 20–30 minuuttiin. 4. Hierrä matto huolellisesti kiinni liimaan ja purista kaikki ilmataskut pois. Paras tulos saadaan mattojyrällä. 5. Tarkista, että liima kostuttaa maton riittävästi.

Tarraliimaus: Liimaus imemättömille alustoille, joissa on tiiviit päällysteet. Parasta tulosta varten suositellaan lattian tasoittamista 2–3 mm:n tasoitusmassalla, joka annetaan kuivua täysin. Sen jälkeen liimaus voidaan suorittaa imeville alustoille suositusten mukaan. **1.** Sekoita liima hyvin. **2.** Levitä liima alustalle hammastetulla liimalastalla (jos pinnoite on hyvin tiivis). Odotusaika n. 30–60 min. **3.** Vaihtoehto: Asenna matto märälle liimalle ja nosta se sitten ylös ja anna ilmastua 20–30 minuuttia. **4.** HUOM! Tarraliimauksessa on tärkeää, että pinnoite hierretään kiinni hyvin huolellisesti, jotta saadaan paras tarttuvuus. Paras tulos saadaan mattojyrällä. **5.** Tarkista, että liima kostuttaa maton riittävästi.

LIIMAUS SEINÄLLE

HUOM! Seinämatot tulee aina märkäliimata

Pidä huoli, että seinä on puhdas, vahva, pölytön ja imevä. **1.** Sekoita liima hyvin. **2.** Levitä liima tasaisesti seinälle nailontelalla. Telaa enintään n. 30 minuutissa asennettava pinta-ala riippuen alustan imukyvystä, lämpötilasta ja ilmankosteudesta. **3.** Asenna matto märälle liimalle, kun alusta on imevä. Pohjusta laimennetulla liimalla suhteessa 1:4, jos alusta on voimakkaasti imevä. **4.** Asenna matto mattovalmistajan ohjeiden mukaan joko vaakaan tai pystyyn. **5.** Hierrä matto kiinni hyvin huolellisesti, jotta kaikki ilma puristuu pois.

KULUTUS

4-6 m²/litra alustasta ja levitysmenetelmästä riippuen

TAUSTA	LIIMAN LEVITIN	LIIMAN RIITTOISUUS
Sileä tausta – imemätön alusta	Hammastus A4	n. 6 m²/l
Sileä tausta – imevä alusta	Hammastus A2	n. 5 m²/l
Karhea tausta	Hammastus B1	n. 4–5 m²/l

VARASTOINTIAIKA

12 kuukautta kuivassa, viileässä ja avaamattomassa pakkauksessa +10...+20 °C:n lämpötilassa. Suojattava jäätymiseltä.

PUHDISTUS

Vedellä ennen liiman kuivumista. Kuivunut liima poistetaan mekaanisesti tai lakkabensiinillä.

GLASS BALL -TEKNOLOGIA

Bostikin Glass Ball -teknologia perustuu pieniin lasirakeisiin ja huolellisesti valittuihin raaka-aineisiin. Tällä edistyksellisellä teknologialla voidaan alentaa tiheyttä merkittävästi ja samalla säilyttää erinomainen suorituskyky. Pieni tiheys antaa liimalle tasaisen ja kermamaisen koostumuksen ja erinomaiset levitysominaisuudet.
Lisäksi alhaisen painon ansiosta kuljetukseen ja CO2-päästöihin liittyvä ympäristövaikutus on pieni.

TURVALLISUUS

Käyttöturvallisuustiedote on pyynnöstä saatavissa. Pidä pakkaus tai etiketti käsillä, jos sinun täytyy hakeutua lääkärin hoitoon. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Jos liimaa joutuu silmiin, huuhtele välittömästi vedellä. Pese saippualla ja vedellä, jos liimaa on joutunut iholle. www.bostik.fi

VASTUU

Esittämämme tekniset tiedot, kuten ohjeet ja suositukset perustuvat kaikki monipuolisiin kokeiluihin ja kokemukseemme. Ne on tarkoitettu käyttäjän avuksi ja parhaan mahdollisen tuloksen saamiseksi. Koska emme voi vaikuttaa käyttöolosuhteisiin, emme ota mitään vastuuta tuotteen käytön lopputuloksista.

BOSTIK ASIAKASPALVELU

info.fi@bostik.com
www.bostik.fi

Tuotenro: XXXXX/2021-03