



1030 FLEXI

TEKNINEN TUOTELEHTI

Version: 2021-10-22

TUOTEKUVAUS

Bostik Lattiatasoite Flexi on ympäristöystävällinen, sementtipohjainen, itsetasoittuva, pumpattava ja erittäin nopeasti kovettuva tasoitemassa betonialustoille sisätiloissa. Sopii myös betonialustoiden käsitasoitukseen sisätiloissa, missä päällystys halutaan suorittaa nopeasti. Tyyppihyväksyntä No 5459/93. RAKENNUSMATERIAALIN PÄÄSTÖLUOKKA M1.

KÄTTÖALUE

Bostik Lattiatasoite Flexi sopii alustaksi linoleumille, PVC:lle, kumille jne sekä myös parketeille, klinkkerille ja vastaaville materiaaleille asunnoissa, kylpyhuoneissa, toimistoissa, sairaaloissa, kouluissa, päiväkodeissa jne. Muodostaa valmiin pinnan, joka ei tarvitse jälkikäsitelyä. Suositeltu kerrospaksuus on 3-20 mm:in. Tuote täyttää HusAMA:n tasoitemassoille asettamat vaatimukset. Ei sisällä kaseiinia.

TYÖOHJE


Puhdistus: Alusta pitää puhdistaa liasta, pölystä, maalista, liimajäänteistä, öljystä, rasvasta, vahasta jne. Heikosti kiinni oleva pintakerros kuten myös mahdollinen sementtiliimakkerros poistetaan mekaanisesti. Alustan lämpötila ei saa alittaa +10°C ja parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi työlämpötilan pitää olla +10...+25°C. Alustan suhteellinen kosteus ei saa ylittää 90%. HUOM! Mikäli pinta päällystetään tiiviillä materiaalilla esim. muovimatolla tai vedeneristeellä, pitää rakenteen antaa kuivua < 85% SK ennen päällystystä. Esikäsitely: Alusta pitää aina esikäsitellä Bostik Primer 6000:lla tarttuvuuden parantamiseksi ja liian nopean kuivumisen estämiseksi. Primer levitetään normaalisti imevälle alustalle laimennettuna vedellä 1:3. Voimakkaasti imeville pinnoille suositellaan 2 levityskertaa. Klinkkeri-,kivi-,PVC-, linoleumi- ja puupinnoille Primer levitetään laimentamattomana. Anna kuivua! Mikäli päällystettävä pinta on laaja tai kun valmiin pinnan suoruusvaatimukset ovat tiukat suositellaan alustan vaaitusta ennen levitystä. **Sekoitus:** Sekoita pakkauksen sisältö 5,5 l:an puhdasta, kylmää vettä. Sekoita voimakkaasti joko sekoituskoneella tai porakonevispilällä kunnes massa on tasaista ja kevytjuoksuista. Odota 2-3 min. ja sekoita uudelleen. Massan lämpötilan pitää olla +10...+20 °C ja se on käytettävä n. 20 min. kuluessa. Pumpattaessa kontrolloidaan oikea veden määrä leviävyysoikeella, jolloin leviävyyden pitää olla 150-160 mm SS 923519 (50x22). On huomioitava myös, että massa on hyvin sekoitettua ja että erottumista ei tapahdu. Lattiakaadoissa veden määrää vähennetään 0,5 l:a. **Levitys:** Massa pumpataan tai kaadetaan alustalle sopivan levyisinä kaistoina, jolloin se leviää itsestään tasaiseksi kerrokseksi. Kaistan leveys mitoitetaan pumppauskapasiteetin ja kerrospaksuuden mukaan. Jokainen uusi kaista pyritään sekoittamaan edelliseen mahdollisimman nopeasti. Huomioi massan avoin aika välttääksesi harjanteiden muodostumisen ja epätasaisuudet. Saattaa olla tarpeellista esim. nurkissa levittää massa kalterijyrällä tai hammastetulla lastalla. Levitettäessä toista kerrosta pitää ensimmäisen kerroksen olla päällystettävissä ja primeroitu. **Päällystys:** Massan kosteuden haihtuminen ennen päällystystä riippuu alustasta, massan koostumuksesta, kerrospaksuudesta ja työtilan lämpö- ja kosteusolosuhteista. Pinta kestää kulkemisen 1-3 tunnin kuluttua ja on päällystettävissä kuivuttuaan 1 vrk / 20 mm mikäli lämpötila kuivumisaikana on vähintään +18°C ja SK 50%. Ennen päällystämistä pitää alustan SK kontrolloida aina HusAMA 98:n antamien ohjeiden mukaisesti. Katso myös kohta Puhdistus. Päällystys voidaan suorittaa, kun SK on alle materiaalinvalmistajan kyseessäolevalle päällysteelle antaman sallitun arvon. HUOM! Pinta on suojattava auringonpaisteelta, liian korkealta lämpötilalta, voimakkaalta tuulelta ja muilta tekijöiltä, jotka saattavat edesauttaa liian nopeaa kuivumista. Kosteudenpoistajaa tai lämpöpuhallinta ei saa käyttää. Lattialämmön pitää olla suljettuna 28 päivää tasoitteen levittämisen jälkeen ja sen jälkeen lämpötilaa nostetaan vähitellen.

TYÖSUOJELU

Tuote sisältää sementtiä ja on ärsyttävää. Vältä jauhepölyn hengittämistä ja käytä kasvonsuojusta. Roiskeet silmistä huuhdellaan välittömästi vedellä n. 15 min. ajan ja on otettava yhteyttä lääkäriin. Lisätietoja käyttöturvallisuustiedotteesta.

OTA YHTEYTTÄ

PUH 010 8438800
info.fi@bostik.com



Vastuuvapauslauseke: Ilmoittamamme tekniset tiedot kuten myös ohjeet ja suositukset perustuvat kokeisiin ja kokemukseemme. Ne on tarkoitettu auttamaan käyttäjää löytämään sopivimman työtavan ja saamaan parhaan mahdollisen lopputuloksen. Koska käyttäjän työskentelyolosuhteet ovat valvontamme ulkopuolella, emme voi ottaa kantaaksemme vastuuta tuloksista, joita hän saa käyttäessään tuotetta.

TEKNISIÄ TIETOJA

Sideaine	Erikoisementti.
Täytemateriaali	Luonnonhiekkä, enintään 0,25 mm.
Kerros paksaus	3-20 mm.
Käyttöaika	20-30 min.
Kestää kulkemisen	N. 1-4 tunnin kuluttua.
Pinnoitettavuus	1 vrk / 20 mm tai kun suhteellinen kosteus alittaa kyseessä olevalle päällysteelle sallitun arvon.
Menekki	1,60 kg / m ² ja mm.
Vesimäärä	22 paino-%, 0,22 l / kg jauhetta.
Leviävyys SS 923519 (50x22)	150-160 mm
Pakkaus koot	15 kg säkki, 25 kg säkki, 1000 kg säkki, irtotoimitus.
pH	10,5- 11.
Puristuslujuus (C30)	> 30 MPa.
Taivutusvetolujuus (F7)	> 7 MPa.
Konttorituolin pyöräkuorman kesto	250 N (GBR standardi). Voidaan käyttää konttoreissa.
Tarttuvuus	> 1,5 MPa.
Kutistuvuus	< 0,5 mm/m.
Työvälineiden puhdistus	Välittömästi vedellä
Varastointi	6 kk avaamattomassa pakkauksessa kuivassa ja viileässä.
Jätteen käsittely	Käsitellään kuten normaalia teollisuusjätettä. Suurten määrien hävittämisestä pitää neuvotella paikallisen jätteenkäsittelylaitoksen edustajan kanssa.
Palotekniset ominaisuudet	A2fl-s1
Pinnan vetolujuus	>1,5 MPa

OTA YHTEYTTÄ

PUH 010 8438800

info.fi@bostik.com

