

SL C950 RENOQUICK

STANDVASTE CEMENTGEBONDEN REPARATIEMORTEL

EIGENSCHAPPEN

- Hoog standvermogen, ook onder afschot
- Ook voor kleinere laagdiktes
- Spanningsarm en snel doorhardend
- Streckbaar tot 50 mm in 1 laag

PRODUCT

SL C950 RENOQUICK is een eenvoudig aan te brengen standvaste reparatiemortel voor toepassing op binnenvloeren- en wanden. SL C950 RENOQUICK is gecertificeerd volgens EC 1+ en is daardoor geschikt voor toepassing in BREEAM en LEED projecten.

TOEPASSING

SL C950 RENOQUICK is geschikt voor de volgende werkzaamheden:

- herstel van cementgebonden dekvloeren
- herstel van trapneuzen en betonnen vloeren
- aanleg van afschotvloeren
- toepassing op beton-asfaltvloeren

SL C950 RENOQUICK kan verder afgewerkt worden met:

- egaline
- pvc, lvt en tapijt
- linoleum en rubber
- parket
- keramische tegels en coating

VERWERKING


Ondergrond

Ondergronden dienen voldoende vorm-, druk- en trekvast te zijn, volledig droog te zijn en vrij van vuil, scheidingsmiddelen en scheuren.

Het vochtpercentage van de ondergrond is sterk van invloed op de kwaliteit van het werk. Onderstaande percentages zijn maximale waarden waaraan de ondergrond moet voldoen.

Cementgebonden 2,0 %CM - 1,8%CM **

**=bij verwarmde vloeren



Bij een te hoog restvochtpercentage kan het vochtscherm HYTEC A370 RAPID worden toegepast tot 5,5 %CM. Cementgebonden ondergronden onderhevig aan opstijgend vocht dienen eerst behandelend te worden met het vochtscherm HYTEC E336 XTREM, ongeacht het restvochtpercentage.

Voorbehandeling

Gebruik voor de diverse ondergronden steeds de juiste primer. Primer vermindert een te snelle absorptie door de ondergrond en verbetert de hechting. Eenmaal droog zorgt de primer voor sluiting van de ondergrond en verhindert zo de vorming van pinholes.

Ondergrond

Poreuse ondergronden
Gesloten ondergronden

Primer

GRIP A500 MULTI
GRIP A936 XPRESS

Lees voor het primeren altijd eerst de desbetreffende TDS.

Applicatie

Meng 1 zak à 25kg met 5 tot 6 liter koud en schoon water (afhankelijk van de toepassing). Meng deze 3 minuten met een trage elektrische mixer (max. 500 tpm) tot een homogeen mengsel. Laat de egaline minimaal 1 minuut rusten en meng daarna kort door. Voeg geen water meer toe nadat het mengsel is aangemaakt.

Applicatie (vervolg)

Voor grotere laagdiktes kan de egaline gestrekt worden met max. 8 kg Zand S409 per 25 kg droog poeder. Afhankelijk van de vochtigheid van het zand en de gewenste consistentie kan het waterverbruik variëren.

Breng de mortel aan in de gewenste laagdikte (zie ook technische gegevens) en verdeel deze met een vlakspan of rakel. Laat de mortel altijd natuurlijk drogen en voorkom tocht en direct zonlicht.

Een eventuele tweede laag kan zonder voorstrijk aangebracht worden wanneer de eerste laag beloopbaar maar nog niet geheel droog is. Is de eerste laag al wel droog dan moet deze geprimerd worden met GRIP A500 MULTI.

De mortel kan betegeld worden wanneer deze beloopbaar is maar nog niet geheel droog is. Is de mortel al wel droog dan moet deze geprimerd worden met GRIP A500 MULTI.

VLOERVERWARMING

SL C950 RENOQUICK is geschikt voor toepassing op verwarmde vloeren. Breng de egaline echter nooit aan op vloeren met in werking zijnde vloerverwarming. Schakel de vloerverwarming 72 uur voor applicatie geheel uit tot een neutrale ondergrond temperatuur bereikt is.

Start de vloerverwarming pas 3 dagen na volledige afwerking van de vloer op. Volg bij opstarten altijd de opstookprocedure van de fabrikant.

REINIGEN

Niet uitgehard materiaal kan met water worden gereinigd, uitgehard materiaal kan alleen mechanisch worden verwijderd.

OPSLAG EN HOUDBAARHEID

SL C950 RENOQUICK is houdbaar tot 6 maanden na productiedatum, mits droog en vorstvrij en in originele verpakking opgeslagen.

VEILIGHEID

Neem tijdens verwerking de algehele arbeidshygiëne in acht en gebruik de benodigde PBM's. Raadpleeg de verpakking en het veiligheidsinformatieblad voor aanvullende informatie.

Het veiligheidsinformatieblad (SDS) is zowel te downloaden op de desbetreffende productpagina als op bostikdsd.thewerco.com.

Bostik B.V. | Bostik Benelux B.V.

Denariusstraat 11
4903 RC Oosterhout
Nederland
www.bostik.nl

SPECIFICATIES	
Product	cementgebonden reparatiemortel
Vorm	poeder
Kleur	grijs
Mengverhouding	5-6 liter water op 1 zak à 25kg
Automatisch verwerkbaar	JA
Laagdikte	van 1 tot 50 mm
Verbruik	ca. 1,6 kg/mm/m ²
Verwerkingstemperatuur	tussen +5°C en +25°C
Verwerkingstijd	ca. 15 min.
Beloopbaar	na 45 min.
Verdere afwerking	keramiek na 2 à 3 uur PVC, lino na ca. 3 à 5 uur parket en coating na ca. 1 dag
Druksterkte	C32
Buigsterkte	F6
Emissiecertificaat	EC1+

Alle waarden zijn behaald onder normale omstandigheden; 20°C en 65% RV.

Verpakking
Zak á 25 kg.

Artikel nummer
30615444

EAN code
3546212484590



BOSTIK HOTLINE

Smart help +31 (0)162 491 000
+32 (0)9 255 17 17



Bostik Belux SA-NV

Antwerpsesteenweg 19
9080 Lochristi
België
www.bostik.be