

FIX A320 TACK

TACKIFIER VOOR VERWIJDERBARE TAPIJTTEGELS

VOORDELEN

- Speciaal voor projecten
- Eenvoudige applicatie
- Hoge opbrengst
- Geschikt voor LEED en BREEAM

PRODUCT

FIX A320 TACK is een dispersie lijm, geschikt voor het verwijderbaar plaatsen van tapijttegels. De lijm biedt een blijvend plakken lijmfilm waardoor de geplaatste tapijttegels eenvoudig verwijderd en vervangen kunnen worden. FIX A320 TACK is geschikt voor tapijttegels met een backing van vilt, bitumen en non-woven vezel.

FIX A320 TACK beschikt over de laagst mogelijke emissiestandaard EC1plus en is daarmee zeer geschikt voor toepassing in LEED en BREEAM projecten. De lijm wordt geleverd in emmers welke voor 30% uit gerecycled materiaal bestaan.

TOEPASSINGEN


FIX A320 TACK onderscheidt zich door zijn brede toepasbaarheid. De lijm is onder andere geschikt voor toepassing op:

- Verhoogde vloeren en systemen
- Geschuurd OSB, spaanplaat en multiplex
- Cementgebonden dekvloeren
- Egalines
- PVC en linoleum
- Metalen ondergronden

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND

De ondergrond moet volgens de eisen van DIN 18356 effen, permanent droog, zuiver, scheurvrij, trek- en drukbestendig zijn en moet voldoen aan de voorschriften van de tapijtfabrikant. Met name bij verlijming van bestaande PVC of linoleum dient de eventuele waxlaag geheel verwijderd te zijn.

Bij verlijming op spaanplaat en andere zuigende houten ondergronden vooraf primen met GRIP A500 MULTI.



VLOERVERWARMING

STIX A320 TACK is geschikt voor toepassing op verwarmde vloeren. Breng de lijm echter nooit aan op vloeren met in werking zijnde vloerverwarming. Schakel de vloerverwarming 72 uur voor applicatie geheel uit tot een neutrale ondergrond temperatuur bereikt is. Start de vloerverwarming pas op, 7 dagen na volledige afwerking van de vloer. Volg bij opstarten altijd de opstookprocedure van de fabrikant.

VERWERKING

Zorg dat de lijm voor verwerking op de juiste temperatuur is en breng deze op met een kortharige roller, ca. 12 mm. Zorg dat de lijm altijd egaal wordt aangebracht.

De droogtijd voor een goede lijmfilm bedraagt 30 à 45 minuten. Het plaatsen van de tapijttegels in nog natte lijm zorgt bij metalen ondergronden voor corrosie.

VERBRUIK

Op normaal zuigende ondergronden de lijm opzetten met een verbruik van 80 tot 100 gr/m². Op houten ondergronden zoals OSB, spaanplaat en multiplex de lijm opzetten met een verbruik van 60 tot 80 gr/m².

REINIGEN

Niet uitgehard materiaal kan met Niboclean Pro worden gereinigd, uitgehard materiaal kan alleen mechanisch worden verwijderd.

OPSLAG EN HOUDBAARHEID

FIX A320 TACK is houdbaar tot 12 maanden na productiedatum, mits droog, koel, vorstvrij en in originele verpakking opgeslagen.

VEILIGHEID

Neem tijdens verwerking de algehele arbeidshygiëne in acht en gebruik de benodigde PBM's. Raadpleeg de verpakking en het veiligheidsinformatieblad voor aanvullende informatie. Het veiligheidsinformatieblad is zowel op de desbetreffende productpagina als op bostiksdsthevercs.com te downloaden.

Artikelnr
30615735

EAN code
3549212484958

Verpakking
emmer à 15 kg

TECHNISCHE KENMERKEN	
Basis	Acrylaat dispersie
Kleur	wit
Viscositeit	goed rolbaar
Open tijd	permanent
Plaatsing	tussen 10 °C en 25 °C
Verbruik	60 tot 100 gr/m ²
Belastbaar	direct na plaatsing
GEV- EMICODE	EC1 plus, zeer emissiearm

Alle waarden zijn behaald onder normale omstandigheden; 20°C en 65% RV.



BREEAM®

BOSTIK HOTLINE

Smart help +31 (0)162 491 000
+32 (0)9 255 17 17



Bostik B.V. | Bostik Benelux B.V.
Denariusstraat 11
4903 RC Oosterhout
Nederland
www.bostik.nl

Bostik Belux SA-NV
Antwerpse Steenweg 19
9080, Lochristi
België
www.bostik.be