

WOOD A550 CLASSIC

VANNBASERT PARKETTLIM

FORDELER/EGENSKAPER

- ✓ Høy limstyrke
- ✓ Høyt tørrstoffinnhold
- ✓ Løsemiddelfri
- ✓ Enkelt å rengjøre klær og verktøy



BRUKSOMRÅDER

PRODUKTBEKRIVELSE

WOOD A550 CLASSIC er et vannbasert lim med høy skjærstyrke og høyt tørrstoffinnhold. Miljøvennlig med svært lave utslippsverdier, oppfyller kravnivå EC1.

BRUK

For helliming av ubehandlet parkett, som lamellparkett, massiv parkett og mosaikparkett, på absorberende underlag. Egnet for gulvvarme.

Anbefalte materialer:

- ✓ Ubehandlet laminellparkett
- ✓ Ubehandlet massiv parkett
- ✓ Ubehandlet mosaikparkett



PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	FORPAKNING	VOLUM	EAN
30619902	10 L	14 kg	7311020081096

PRODUKTEGENSKAPER

Farge	Hvit
Tetthet	1,4 kg/liter
Bindemiddel	Polymerdispersjon av akryllatype
Monteringstid*	Innen 15 minutter, eller så lenge full oversmitting pågår
Gangbar	12 timer
Herdetid	24 til 48 timer
Limforbruk	Ca. 1 m ² /L
Arbeidsforhold	Temperatur minst +15 °C. De beste resultatene oppnås ved 20 °C og 60 % RF
Lagringsbestandighet	12 måneder ved +10 °C til +20 °C. Beskyttes mot frost.

* Disse verdiene måles ved + 23 °C og 50 % relativ fuktighet på normalt absorberende underlag. Avhengig av underlag og temperatur kan disse verdiene avvike fra ovenstående



PÅFØRINGSINSTRUKSJONER

FORBEREDELSE AV UNDERLAGET

I første omgang følger du parkettprodusentens anvisninger. Følgende er bare tilleggsinformasjon for selve limingen. Tregulvmaterialer må kondisjoneres i henhold til leverandørens anvisninger, og monteringen må skje under samme forhold. Vanligvis foregår en kondisjonering i omtrent 8 dager ved 35-65 % RF og temperatur +18 til 23 °C.

For gulvvarme – slå av gulvvarmen 48 timer før gulvmaterialet monteres. Vent minst én uke etter montering før du gradvid øker gulvvarmen.

Underlaget må være rent, plant, sterkt, fri for støv, smuss, limrester og gammel maling. I de fleste tilfeller ujevnheter på maks +3 mm per 2 meters lengde, men kan variere avhengig av krav. For eventuell utjevning anbefales Bostik Gulvsparkel. For ikke-absorberende underlag som f.eks. høyytelsesbetong, anbefales påføring av minst 10 mm tykt sjikt med Bostik Gulvsparkel. I tvilstilfeller, kontakt Bostik Teknisk Service. Fuktighetsinnholdet i undergulvet må ikke overstige 50 % RF for massiv parkett og 60 % for lamellparkett. Følg parkettprodusentens anvisninger. OBS – liming mot underlag tilstøtende fukt må ikke utføres.

PÅFØRINGSMETODE

1. Fordel limet på gulvet med en grovtannet sparkel. Ikke legg ut mer lim enn det som kan legges innen 15 minutter.
2. Monter og press parketten i det våte limet. Følg parkettprodusentens instruksjoner for belastning/ not- og fjærliming for de korte endene av parketten. Sliping og overflatebehandling av tregulvet kan tidligst skje etter 7 døgn. OBS WOOD A550 CLASSIC inneholder vann som kan få treverket til å svulle. **OBS! Bare ubehandlet parkett skal limes med WOOD A550 CLASSIC da sliping skal skje etter liming.** Ved liming av ferdigbehandlet såkalt tynn parkett, anbefales WOOD H500 MAXI BOND, som ikke inneholder vann. Overflatebehandling/rengjøring kan bare gjøres etter minst 7 dager tørketid ved 18-22 °C og 40-70 % RF.

FORBRUK

1-2 m²/L avhengig av underlag og valg av påføringsmetode

LAGRINGSTID

12 måneder tørr, kjølig og i uåpnet emballasje når den oppbevares mellom + 10 °C og + 20 °C. Oppbevares frostfritt.

RENGJØRING

Vann før limet har tørket. Tørket lim fjernes mekanisk eller med white spirit

SIKKERHET

Sikkerhetsdatablad finnes på vår hjemmeside. Ha pakken eller etiketten tilgjengelig hvis du trenger å oppsøke lege. Oppbevares utilgjengelig for barn. Ved kontakt med øynene, skylk straks med vann, vask med såpe og vann hvis lim kommer i kontakt med huden. www.bostik.se

ANSVAR

De tekniske data vi presenterer i tillegg til våre anvisninger og anbefalinger er alle basert på en rekke tester og på vår erfaring. De er ment å hjelpe brukeren å oppnå best mulig resultat. Ettersom brukerens forhold ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke påta oss ansvar for resultatene som oppnås ved bruk av produktene.

BOSTIK SERVICE

info.no@bostik.com
www.bostik.no

