

Limguide – giltig från 210901

Beläggning	Limtyper	Limningsmetod		Lim-mängd/ limspridare
		Sugande underlag	Icke sugande underlag	
Forbo Marmoleum / Marmoleum Sport / Marmoleum Acoustic	STIX A510 LINO STIX A800 PREMIUM	Våtlimning	Rekommenderas ej	3-3,5 m ² /ltr
Forbo Marmoleum Decibel (polyolefinskumbaksida)	STIX A800 PREMIUM STIX A720 POWER STIX A600 EVOLUTION STIX A555 ULTRA STIX A500 COMBI	Våtlimning	Rekommenderas ej	4-5 m ² /ltr
Forbo Marmoleum Modular (polyesterbaksida)	STIX A800 PREMIUM STIX A720 POWER STIX A600 EVOLUTION STIX A555 ULTRA STIX A500 COMBI	Våtlimning	Rekommenderas ej	4-5 m ² /ltr
Forbo PVC mattor Eternal, Eterna, Step, Sarlon, Novilon, Sphera, Habitat, Termastar, Novitex	STIX A800 PREMIUM STIX A720 POWER STIX A600 EVOLUTION STIX A555 ULTRA STIX A500 COMBI	Våtlimning	Sen våtlimning	4-5 m ² /ltr
Forbo Flotex – PVC-baksida Coral tiles, Coral (ej STIX A500 COMBI)	STIX A800 PREMIUM STIX A720 POWER STIX A600 EVOLUTION STIX A555 ULTRA STIX A500 COMBI	Våtlimning	Sen våtlimning	4-5 m ² /ltr
Forbo PVC mattor för vägg Termalife	STIX A800 PREMIUM STIX A720 POWER STIX A600 EVOLUTION STIX A555 ULTRA STIX A500 COMBI	Våtlimning	Får ej utföras	4-5 m ² /ltr
Forbo LVT- plattor Allura DryBack, Colorex (ej FIX A760 TECH) Allura Flex	STIX A800 PREMIUM STIX A720 POWER STIX A555 ULTRA FIX A760 TECH	Våtlimning Häftlimning	Rekommenderas ej Häftlimning	4-5 m ² /ltr 5-8 m ² /ltr
Forbo Ergofoam 310	STIX A510 LINO STIX A800 PREMIUM	Våtlimning	Rekommenderas ej	3-3,5 m ² /ltr
Parkett (nedlimning) 1 max 65% RF 2 65-85% RF	WOOD H550 MAXI BOND	Våtlimning	Våtlimning	2 m ² /ltr ¹ 1 m ² /ltr ²

Forbo Textilplattor Tessera Flotex*	FIX A570 MULTI TACK /FIX A760 TECH*	Häftlimning	Häftlimning	5-10 m ² /ltr
	STIX A800 PREMIUM STIX A720 POWER STIX A600 EVOLUTION STIX A555 ULTRA STIX A500 COMBI	Sen våtlimning	Sen våtlimning	4-5 m ² /ltr
Marmoleum (jutebaksida) Mot Forbo Underlay Acoustic/Humidity	STIX A510 LINO STIX A800 PREMIUM	-----	Sen våtlimning	4 m ² /ltr
Forbo Underlagsmattor Akustikpapp, Corkment	STIX A510 LINO STIX A800 PREMIUM	Våtlimning	Sen våtlimning	3-4 m ² /ltr
Forbo Akustikunderlag Underlay Acoustic	STIX A800 PREMIUM STIX A720 POWER STIX A600 EVOLUTION STIX A555 ULTRA STIX A500 COMBI	Våtlimning	Sen våtlimning	4-5 m ² /ltr
Forbo Bulletin Board	Kontaktlim 31	Kontaktlimning	Kontaktlimning	ca. 2 m ² /ltr
Forbo Desktop (rollas på)	STIX P956 2K	Våtlimning	Sen våtlimning	4-5 m ² /ltr
	Kontaktlim 31	Kontaktlimning	Kontaktlimning	ca. 2 m ² /ltr
Nålfilt	STIX A510 LINO STIX A800 PREMIUM	Våtlimning	Sen våtlimning	3-4 m ² /ltr
Coral/Coral Tiles	STIX A800 PREMIUM STIX A720 POWER STIX A555 ULTRA	Våtlimning	Rekommenderas ej	3-4m ² /ltr
	STIX P956 2K			4-5 m ² /ltr

VÅTLIMNING: Våtlimning innebär att mattan/plattorna läggs ned i limmet så fort som möjligt, avdunstning av limvatten skall vara minimal. Våtlimning används där beläggning eller underlag är sugande. Fördelen med våtlimning är att det är lätt att få bra övervättning och därigenom en bra styrka i limfogen, man har också större möjligheter att justera beläggningen. Metoden används framför allt på linoleum med jutebaksida och linoleumplattor med polyesterbaksida men även andra typer av sugande underlagpet. Åtgång ca 3,5-4 kvm/litr. Limspridare B1 - se tekniskt datablad.

SEN VÅTLIMNING: Sen våtlimning innebär att övervättning av lim fortfarande sker till mattan/plattans baksida. Många ytbeläggningar ska läggas i sen våtlimning för att undvika dimensionsförändringar. Sen våtlimning innebär att avluftning sker tills en större mängd vatten avdunstat. Det är fortfarande möjligt att justera beläggningen och uppnå en hög styrka i limfogen då vältningen av mattorna/plattorna bryter limränderna och det blöta limmet överförs till materialets baksida. Det är extremt viktigt att limmet aldrig går över till "häftlimsstadie", limma därför aldrig större yta än vad som är möjligt att lägga ned inom limmets öppentid. Metoden används till linoleum med stegljudsbaksida, plastmattor och plastplattor. Åtgång ca 4-5 kvm/lit. Limspridare B1 eller A2, se tekniskt datablad.