



BELASTA EFTER 15 MIN

LÄTTARBETAD

HÖG SLUTSTYRKA

GRABS



*Belasta inom 15 min, belast: indenfor 15 min, belastni innen 15 min, kestäää kuormitusta 15 min kuluttua
-300 kg vägghängd last, 300 kg vægmonteret tyngre, 300 kg vægmontert last, 300 kg seinäkinnitetty tuorma
-Lättarbetat/let bearbejdet/lettarbeldet monteringslim, helpokäyttöinen asennuslimes



290 ml

Maxi Bond Xpress

SUPERSNABBT SMP MONTERINGSLIM, BELASTA EFTER ENDAST 15 MINUTER!

Maxi Bond Xpress är monteringslimmet för dig som jagar tid! Montera och börja belasta inom 15 minuter – en helt unik kombination för ett lättapplicerat monteringslim. Maxi Bond Xpress tar upp ojämnheter i underlaget så att hela limytan hjälper till att bära. Du får samma prestandan som av ett sk Superlim, men i ett miljövänligt utförande fritt från lösningsmedel.

Art nr: 7028 • Frp strl: 290 ml • Frp/krt: 12 patroner, Frp/pall: 1152 patroner



Scanna koden för komplett information

Upplev ett snabbare resultat

Ett högpresterande och supersnabbt monteringslim

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Maxi Bond Xpress är ett högkvalitativt SMP monteringslim som kan användas till en mängd olika material med ett snabbt och permanent resultat. Efter endast 15 minuter når den en imponerande styrka.

Hög råhållfasthet håller tunga föremål på plats direkt, utan stöd.

STYRKEUPPBYGGNAD

Bär vägghängd last efter 15 minuter:

300 kg per kvm motsvarar vikten av 12 säckar putsbruk å 25 kg!
Eller efter 30min 600kg per kvm motsvarar en vikt av två V8 bilmotorer!

Perfekt för vertikal limning av tunga föremål som till exempel tegel, sten, kakel, metall – utan stöd

- Mycket stark vidhäftning till de flesta byggnadsmaterial: till PVC, metall, trä, polyeteran, stål, aluminium, sten, glas, murbruk etc.

FÖRDELAR

- Direkt monteringshugg
- Direkt monteringshugg ger imponerande styrka efter bara 15minuter.
- Fäster mot fuktiga ytor (ej mättade eller ytor under rinnande vatten)

- Lösnings- och isocyanatfri, luktfri

- Orsakar ingen rost

- UV- och väderbeständig

- Vibrations- och stöttålig

- Kan övermålas efter härdning

APPLICERING

Underlaget ska vara torrt, rent och fri från damm och smuts för bästa resultat. Applicera Maxi Bond Xpress med en patorspruta, i strängar på en avytorna. Pressa samman de båda ytorna.

RENGÖRNING

Ohärdat lim bör rengöras med aceton eller sprit. Härdat lim skapas bort.

TÄCKNING

En 5 mm bred limsträng expanderar ungefär 15 löpmetrar.

FÖRVARING

12 månader i obruten förpackning. Förvara på en frostfri plats som har en temperatur mellan +5°C och +30°C grader.

FAKTA OM BOSTIKS MONTERINGSLIM



EGENSKAPER	Maxi Bond Xtreme	Maxi Bond Xpress	Maxi Bond Seal	Maxi Bond	Maxi Crystal	Power Bond
Drag slutstyrka (ton/m ²)	295	280	280	280	210	270
Drag Initalstyrka (kg/m ²)	200	200	50	50	50	150
Skjuvstyrka slutstyrka (ton/m ²)	210	190	160	160	145	210
Monteringshugg/vägghängd (kg/m ²)	100	100	50	50	50	110
Påbörja belastning inom	6-12 tim	15 min	6-12 tim	6-12 tim	6-12 tim	3-4 tim
Full härdning	4-7 dygn	3-5 dygn	4-7 dygn	4-7 dygn	4-7 dygn	1 dygn
Yta	Tät/Tät	Tät/Tät	Tät/Tät	Tät/Tät	Tät/Tät	Tät/sugande
Typ av lim	SMP	SMP	SMP	SMP	SMP	Akryl
Typ av limfog	Flexibel	Flexibel	Elastisk	Elastisk	Elastisk	Stum
Färg	Vit	Vit	7 färger	Off white	Transparent	Beige
Användning	Inne/ute/under vatten	Inne/ute	Inne/ute	Inne/ute	Inne/ute	Inne

KONTAKTA OSS

Telefon 042-19 50 50
order@bostik.se

