




DIREKT MONTERINGSHUGG

GRABS

UTMÄRKT FÖR JÄMNA
OCH OJÄMNA YTOR

HÖG SLUTSTYRKA

-Extremt/ekstremt monteringshugg/
monteringshug, hyvä asennustarttuvuus
-110 kg/m² vägghängds last, 110 kg/m²
vägmonteret tyngde, 110 kg/m² vegglast
belasting, 110 kg/m² seinäriipustettu kuorm
-Enkel rengöring - vatten, let at rengör-
vand Enkel rengöring - vann, helpo
puhdistaa vedellä



Power Bond

VATTENBASERAT MONTERINGSLIM MED OMEDELBART MONTERINGSHUGG

Power Bond är ett monteringslim med direkt monteringshugg och hög slutstyrka. **Fäster på ojämna ytor** Ingen jämn yta? Inget problem! Power Bond fäster på både jämna och ojämna ytor, och ger dessutom en extremt god fyllnad jämfört med vanligt trälim! **Imponerande prestanda!** Vid inomhusarbete får du ett toppenresultat! Direkt monteringshugg på 110 kg/m². Vid limning trä mot trä - 60 kg/cm² - Redan efter ett dygns torkning!

Art nr: 30606582 · Frp strl: 310 ml · Frp/krt: 12 patroner, Frp/pall: 1152 patroner



Scanna koden för
komplett information

Ett kraftfullt lim med kort torktid!

Ett lösningsmedelsfritt lim med hög slutstryka

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Power Bond är framtagen för att limma en mängd olika material, inklusiveoporösa.

- Trä, t ex golvlister och träpanel
- PVC, t ex golvlister och stuckatur
- Polystyren
- Metall
- Bänkskivor
- Inredningsdetaljer

Lämpliga underlag: betong, cement, gipsskivor, trä, kakel etc.

OBS! Den ena ytan måste vara porös/sugande!

FÖRDELAR

Bostik Power Bond är ett starkt och snabbverkande akryl/vattenburet lim. Slutstyrkan uppnås redan inom 24 timmar - vilket är unikt för högpresterande monteringslim. Limmet blir yttorr på 5-10 minuter och bildar en relativt stum limfog.

- Direkt monteringshugg - inget behov av att stödja ytan
- Lösningsmedels- och luktfri
- Kan övermålas
- Rinner ej, fast konsistens

- Utmärkt fogfyllnad, även för ojämna ytor

- Appliceras med handspruta

APPLICERING

Underlaget ska vara torrt, rent och fri från damm och smuts. Applicera limmet jämt på underlaget. Pressa därefter samman ytorna och håll under några sekunder. Hugger omedelbart. **OBS!** Limmet är inte lämpligt för polyeten, polypropen, PTFE, och speglar.

RENGÖRING

Ohärdat lim bör rengöras med vatten. Härdat lim skapas bort.

TÄCKNING

En 5 mm bred limsträng räcker till ungefär 12 löpmeter.

FÖRVARING

12 månader i obruten förpackning. Förvara på en frostfri plats som har en temperatur mellan +5°C och +30°C grader.

FAKTA OM BOSTIKS MONTERINGSLIM



EGENSKAPER	MaxiBond Xtrem	MaxiBond Xpress	MaxiBond Seal	MaxiBond	MaxiCrystal	PowerBond
Drag slutstyrka (ton/m ²)	295	280	280	280	210	270
Drag Initalstyrka (kg/m ²)	200	200	50	50	50	150
Skjuvstyrka slutstyrka (ton/m ²)	210	190	160	160	145	210
Monteringshugg/vägghängd (kg/m ²)	100	100	50	50	50	110
Påbörja belastning inom	6-12 tim	15 min	6-12 tim	6-12 tim	6-12 tim	3-4 tim
Full härdning	4-7 dygn	3-5 dygn	4-7 dygn	4-7 dygn	4-7 dygn	1 dygn
Yta	Tät/Tät	Tät/Tät	Tät/Tät	Tät/Tät	Tät/Tät	Tät/sugande
Typ av lim	SMP	SMP	SMP	SMP	SMP	Akryl
Typ av limfog	Flexibel	Flexibel	Elastisk	Elastisk	Elastisk	Stum
Färg	Vit	Vit	7 färger	Off white	Transparent	Vit
Användning	Inne/ute/under vatten	Inne/ute	Inne/ute	Inne/ute	Inne/ute	Inne



KONTAKTA OSS

Telefon 042-19 50 50
order@bostik.se

