



1030 FLEXI

PRODUKTDATABLAD

Version: 2021-10-22

BESKRIVNING AV PRODUKT

Ett cementbaserat, snabbhärdande, självutjämnande, vattenfast och pumpbart golvspackel avsett för avjämning av betongunderlag. Produkten ger även möjlighet till handspackling. Ger normalt en färdig yta utan behov av efterbehandling. Rekommenderad skiktjocklek är 3-20 mm. Produkten innehåller ej kasein.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Avsett för avjämning av betongunderlag. Produkten är avsedd som underlag till mattor, linoleum, PVC, parkett, klinker eller liknande material i bostäder, kontor, sjukhus, skolor, daghem etc. Vid läggning på andra underlag kontakta Bostik AB.

ARBETSBESKRIVNING


Underlag Se till att underlaget är fritt från damm, smuts, olja, fett, vax etc samt fast och hårt utan mjuk betong, krackelerad yta eller dylikt. Eventuellt slamlager slipas eller fräses bort. Underlaget skall hålla minst +10°C. Primning För att förbättra vidhäftningen och förhindra snabb uttorkning skall underlaget alltid förbehandlas med Bostik Primer 6000. Primern appliceras på normalt sugande underlag utspädd med vatten i förhållande 1:3. På starkt sugande underlag rekommenderas 2 strykningar. På klinker, sten, PVC, linoleum, trä etc appliceras primern koncentrerad. Blandning Till 25 kg pulver tillsätts 5,5 liter vatten. Blandningen utförs med vispörsedd bormaskin till en klumpfri och lättflytande massa. Vänta 2-3 minuter och rör om igen. Använd vatten +5 till +20°C. Använd ej varmvatten, vilket kan medföra snabb uttorkning och sprickbildning. Massans temperatur bör ligga mellan +10 till +20°C. Applicering Massan pumpas eller hälls ut på underlaget och flyter själv samman till en jämn och plan yta. Det kan vara nödvändigt att hjälpa massan in i t ex hörn och vid mycket ojämna ytor genom fördelning med en tandad spackel. Blandad massa bör förbrukas inom 20 minuter. Tiderna är dock beroende av skiktjocklek, temperatur samt underlagets fuktighet och sugande förmåga. Vid applicering av 2 skikt skall primning göras mellan skikten och vara helt torrt. OBS! Vid solbestrålning, hög temperatur stark ventilation eller andra faktorer, som kan påskynda torkningen, skall ytan skyddas mot för snabb torkning.

MILJÖ & HÄLSA

ARBETARSKYDD Produkten innehåller cement och är irriterande. För ytterligare information, se säkerhetsdatablad. På grund av tillverkningsprocessen kan det ej uteslutas att det kan förekomma armeringsfiberrester i produkten. Detta är dock endast till fördel för produktens kvalitet.

KONTAKTA OSS

TLF 042-19 50 00
info.se@bostik.com



TEKNISK DATA

Bindemedel	Specialcement
Ballast	Natursand, max 0,25 mm
Skiktjocklek	3-20 mm
Användningstid	20-30 min
Gångbar efter	ca 1-4 timmar om temperaturen under torktiden är min. +18°C.
Beläggningsbar efter	1 dygn i skiktjocklekar upp till 20 mm, eller när RF (relativ fuktighet) är under tillåtet värde för aktuell beläggning.
Åtgång	1,60 kg per m ² och mm (enl GBR).
Förpackning	15 och 25 kg säck
Tryck hållfasthet	C30
Böjdraghållfasthet	F7
Dragvidhäftningshållfasthet	> 1,5 MPa
Krympning	< 0,5
Rengöring av verktyg	Omedelbart med vatten
Lagring	6 månader torrt, svalt och i oöppnad förpackning.
Hantering av avfall	Hanteras som industriavfall. Vid större mängder eller kassation av ej tömda förpackningar, rådgör med det lokala avfallsbolaget. Tömda förpackningar är återvinningsbara
Flytförmåga	150 - 160 mm (SS 923519 (50x22 mm))
Ytdraghållfasthet	>1,5 MPa
Motstånd mot rullande stolshjul (GBR-std)	RWFC 250N
pH i uttorkat material	10,5-11
Brandtekniska egenskaper	A2fl-s1 (EN 13501-1)

KONTAKTA OSS

TLF 042-19 50 00
info.se@bostik.com

