



HANDSPACKEL GROV

PRODUKTDATABLAD

Version: 2017-07-13

BESKRIVNING AV PRODUKT

Ett cementbaserat, snabbhärdande och vattenfast handspackel. avsett för fallbyggnad och olika reparationsarbeten. Rekommenderad skiktjocklek är 20-100 mm. Minimum skiktjocklek vid självbärande läggning är 30 mm. Produkten innehåller ej kasein.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Avsett för fallbyggnad samt olika reparationsarbeten och kan användas på varierande typer av fasta och rena underlag som t ex betong, keramik, sten, PVC, linoleum, trä m. Produkten är utmärkt för värmegolv. Vid läggning på andra underlag kontakta Bostik AB

ARBETSBESKRIVNING


Underlag: Se till att underlaget är fritt från damm, smuts, olja, fett, vax etc samt fast och hårt utan mjuk betong, krackelerad yta eller dylikt. Eventuellt slamlager slipas eller fräses bort. Underlaget skall hålla minst +10°C. Primer: För att förbättra vidhäftningen och förhindra snabb uttorkning skall underlaget alltid förbehandlas med Bostik Primer 6000. Primern appliceras på normalt sugande underlag utspädd med vatten i förhållande 1:3. På starkt sugande underlag rekommenderas 2 strykningar. På klinker, sten, PVC, linoleum, trä etc appliceras primern koncentrerad. Blandning: Till 25 kg pulver tillsätts 2,5 liter vatten. Blandningen utförs med vispörsedd bormaskin eller en tvångsblandare till en klumpfri och jordfuktig massa. Vänta 2-3 minuter och rör om igen. Använd vatten +5 till +20°C. Använd ej varmvatten, vilket kan medföra snabb uttorkning och sprickbildning. Massans temperatur bör ligga mellan +10 till +20°C. Applicering: Fördela massan med en spackel eller rätskiva. Blandad massa bör förbrukas inom 15 minuter. Tiderna är dock beroende av skiktjocklek, temperatur samt underlagets fuktighet och sugande förmåga. Vid applicering av 2 skikt skall primning göras mellan skikten och vara helt torrt. OBS! Vid solbestrålning, hög temperatur stark ventilation eller andra faktorer, som kan påskynda torkningen, skall ytan skyddas mot för snabb torkning.

MILJÖ & HÄLSA

Produkten innehåller cement och är irriterande. För ytterligare information, se varuinformationsblad

KONTAKTA OSS

TLF 042-19 50 00
info.se@bostik.com



TEKNISK DATA

Bindemedel	Specialcement
Ballast	Natursand, max 2,5 mm
Skiktjocklek	20-100 mm
Användningstid	15 min
Gångbar efter	1-4 timmar om temperaturen under torktiden är min +18°C.
Rengöring av verktyg	Omedelbart med vatten
Lagring	6 månader torrt, svalt och i oöppnad förpackning
Hantering av avfall	Hanteras som industriavfall. Vid större mängder eller kassation av ej tömda förpackningar, rådgör med det lokala avfallsbolaget. Tömda förpackningar är återvinningsbara.
Vattenmängd	2,5 liter till 25 kg golvbruk
Beläggningsbar efter	1 dygn i 100 mm skiktjocklek eller när RF (relativ fuktighet) är under tillåtet värde för aktuell beläggning.
Åtgångstal	ca 1,80 kg pulver per m ² och mm tjocklek.
Förpackningsstorlek	25 kg säck
Tryckhållfasthet	> 20 MPa
Vidhäftning	> 1,0 MPa
Krympning	< 0,5%

KONTAKTA OSS

TLF 042-19 50 00

info.se@bostik.com

