



3040 COMBI 10

PRODUKTDATABLAD

Version: 2021-10-22

BESKRIVNING AV PRODUKT

Ett miljöanpassat, cementbaserat, snabbhärdande och vattenfast handspackel avsett för fallbyggnad, avjämning och olika reparationsarbeten. Rekommenderad skiktjocklek är 1-50 mm. Produkten innehåller ej kasein.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

För fallbyggnad, avjämning samt olika reparationsarbeten och kan användas på varierande typer av fasta och rena underlag som t ex betong, keramik, sten, PVC, linoleum, trä mm. Produkten är avsedd som underlag till mattor, linoleum, PVC, parkett, klinker eller liknande material och är utmärkt för värmegolv. Kontakta Bostik AB vid läggning på andra underlag.

ARBETSBESKRIVNING


Underlag Se till att underlaget är fritt från damm, smuts, olja, fett, vax etc samt fast och hårt utan mjuk betong, krackelerad yta eller dylikt. Eventuellt slamlager slipas eller fräses bort. Underlaget skall hålla minst +10°C. Primning För att förbättra vidhäftningen och förhindra snabb uttorkning skall underlaget alltid förbehandlas med Bostik Primer 6000. Primern appliceras på normalt sugande underlag utspädd med vatten i förhållande 1:3. På starkt sugande underlag rekommenderas 2 strykningar. På klinker, sten, PVC, linoleum, trä etc appliceras primern koncentrerad. Blandning Fallspackling: Till 5 kg pulver tillsätts 1,15 liter vatten och till 25 kg pulver tillsätts 5,75 liter vatten. Finspackling: Till 5 kg pulver tillsätts 1,3 liter vatten och till 25 kg pulver tillsätts 6,5 liter vatten. Blandningen utförs med vispörsedd bormaskin till en klumpfri och trögflytande massa. Vänta 2-3 minuter och rör om igen. Använd vatten +5 till +20°C. Använd ej varmvatten, vilket kan medföra snabb uttorkning och sprickbildning. Massans temperatur bör ligga mellan +10 till +20°C. Applicering Fördela massan med en spackel eller rätskiva. Blandad massa bör förbrukas inom 20 minuter. Tiderna är dock beroende av skiktjocklek, temperatur samt underlagets fuktighet och sugande förmåga. Vid applicering av 2 skikt skall primning göras mellan skikten och vara helt torrt. OBS! Vid solbestrålning, hög temperatur stark ventilation eller andra faktorer, som kan påskynda torkningen, skall ytan skyddas mot för snabb torkning.

MILJÖ & HÄLSA

Produkten innehåller cement och är irriterande. För ytterligare information, se varuinformationsblad.

KONTAKTA OSS

TLF 042-19 50 00
info.se@bostik.com



TEKNISK DATA

Bindemedel	Specialcement
Ballast	Natursand, max 0,25 mm
Skiktjocklek	1-50 mm
Användningstid	10-15 min
Gångbar efter	ca 30 min, om temperaturen under torktiden är min + 18°C
Beläggningsbar efter	2-3 timmar. Vid tjockare skikt 1 dygn eller när RF (Relativ Fuktighet) är under tillåtet värde för aktuell beläggning
Åtgång	ca 1,5 kg pulver per m ² /mm
Förpackningsstorlekar	25 kg säck
Tryckhållfasthet	C30
Böjdraghållfasthet	>6 MPa
Vidhäftning till underlaget	>1,5 MPa
Krympning	<0,5
Rengöring av verktyg	Omedelbart med vatten
Lagring	6 månader torrt, svalt och i oöppnad förpackning
Hantering av avfall	Hanteras som industriavfall. Vid större mängder eller kassation av ej tömda förpackningar, rådgör med det lokala avfallsbolaget. Tömda förpackningar är återvinningsbara.
Vattenhalt	Fallspackling: 23%. Finspackling: 26%

KONTAKTA OSS

TLF 042-19 50 00
info.se@bostik.com

