



BLOCK C901 TERRA SPECIAL

BAUWERKSABDICHTUNG AUF DER NEGATIVSEITE

TECHNISCHES MERKBLATT

SMARTE PRODUKTVORTEILE

- Teil des Systems Aquastopp
- Gute Untergrundhaftung
- Geschmeidig
- Extrem belastbar
- Schnell abbindend
- Frost- und tausalzbeständig

PRODUKTBEschREIBUNG

BLOCK C901 TERRA SPECIAL ist ein auf das Spezialabdichtungssystem abgestimmtes, schnellabbindendes Bindemittel. Frost- und tausalzbeständig.

ANWENDUNGSBEREICHE

BLOCK C901 TERRA SPECIAL ist ein auf Zementbasis aufgebautes Pulver mit anorganischen Zusatzmitteln. Das Spezialabdichtungssystem „AQUASTOPP“ ist eine Abdichtung gegen schädliche Einwirkung von nicht- drückendem und drückendem Wasser mit hoher Belastung. Mit ihm können alle tragfähigen, mineralischen und gipsfreien Untergründe auf der wasserabgewandten Seite beschichtet werden. Innenseitige Abdichtung von erd- oder wasserüberdeckten Bauwerken im Wand- und Bodenbereich, z. B. Keller, Kellerbauten, Schächte, Tunnel, Talsperren, Tiefgaragen, Wasserbehälter.

VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDES

Der Untergrund muss mineralisch, fest, saugend und gipsfrei sein. Vor der Anwendung von **BLOCK C901 TERRA SPECIAL** muss die Fläche mit einem Quast vorgehässelt werden.

VERARBEITUNG

BLOCK C901 TERRA SPECIAL wird mit einem Quast auf den vorgehässelten Untergrund aufgetragen. Es sind insgesamt 3 Anstriche erforderlich, wenn man **BLOCK C901 TERRA SPECIAL** im Spezialabdichtungssystem verwendet. Ergänzende Materialien hierbei sind: **BLOCK C902 TERRA XPRESS** und **BLOCK C903 TERRA LIQUID**.



REINIGUNG

Verunreinigungen lassen sich im frischen Zustand mit Wasser entfernen. Im abgebindenen Zustand ist **BLOCK C901 TERRA SPECIAL** nur noch mechanisch oder mit dem Kalklöser zu entfernen.

LAGERUNG

Kühl und trocken. Vor Frost schützen. Anbruchgebilde stets dicht verschlossen halten. Lagerfähig mindestens 12 Monate.

LIEFERFORM

5 kg Eimer, Artikelnummer 30621670
15 kg Eimer, Artikelnummer 30625545

TECHNISCHE ANGABEN UND DATEN

Materialbasis	Spezialzement
Auftragsart	Anstrich
Verarbeitungstemperatur	Ab +5°C
Erstarrungsende	7 – 21 Minuten
Begehrbar	Nach 1 Tag
Voll belastbar	Nach 3 Tagen
Druckfestigkeit	Ca. 35 N/mm ²
Frost- und Tausalzbeständigkeit	gegeben
Leitfähigkeit	Nicht leitfähig
Lagerfähigkeit	12 Monate in ungeöffneten Originalgebinden, kühl und trocken zwischen +5°C und +25°C lagern.



Mit diesen Hinweisen wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen beraten. Eine Gewährleistung für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Verwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen unserer Produkte nicht übernehmen. Eigenversuche durchführen. Leichte Verfärbungen bei Dichtstoffen unter UV-Einstrahlung möglich. Geringe Farbschwankungen zwischen Chargen produkttechnisch bedingt. Für die absolute Farbtreue wird keine Garantie übernommen. Objektbezogen chargengleiches Material verwenden. Unser technischer und kaufmännischer Beratungsdienst steht Ihnen zur Verfügung.

Mit dem Erscheinen dieses Datenblattes werden alle früheren Ausgaben ungültig.

Ausgabe: 03.23

Bostik GmbH
Industriestraße 3-11 · D-33829 Borgholzhausen
Tel.: +49 (0) 5425 801-0 · Fax: +49 (0) 5425 801-140
E-Mail: info.germany@bostik.com
www.bostik.de

BOSTIK HOTLINE

Smart help
+49 (0) 5425 801-0



Bostik GmbH
Steinabrücklerstraße 48 · A-2752 Wöllersdorf
Tel.: +49 (0) 26 33 41 39 92 90
E-Mail: info.austria@bostik.com
www.bostik.de