

ARDATEOILE EPDM 10 ML

ETANCHÉITÉ / IMPERMÉABILISATION - AUTRE

Gamme complète de bandes d'étanchéité, angles renforcés au milieu par une couche de caoutchouc permettant de réaliser l'étanchéité sous carrelage des angles horizontaux et verticaux.

AVIS TECHNIQUE E 100 XP N° 13/09-1065.



DESTINATIONS

ARDATEOILE EPDM 10 ML est destiné à assurer l'étanchéité dans le traitement des points singuliers tels que : la jonction mur et sol, entre les parois verticales, les angles rentrants ou sortants.

Les éléments de la gamme ARDATEOILE s'appliquent en association avec **E 100 XP** (Système de Protection à l'Eau sous Carrelage) et **E 200 TECH2** (Système d'Etanchéité Liquide sous Carrelage).

AVANTAGES

- Facilité de mise en oeuvre (découpage aisé).
- Etanchéité parfaite autour des angles, évacuations, passages de tuyaux et de siphons.
- Liaison optimale entre parois verticale et horizontale.
- Elasticité transversale.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Bande d'étanchéité **ARDATEOILE EPDM 10 ML**.
- Rouleau de 10 mètres x 12 cm.
- Non tissé polyester (largeur 12 cm).
- Coloris : gris foncé.
- Température d'utilisation : de + 5°C à + 30°C.

MISE EN OEUVRE

Découper la bande **ARDATEOILE EPDM 10 ML** avec des ciseaux ou un cutter et la maroufler dans la première couche **de E 100 XP** ou **de E 200 TECH2** à l'aide d'un couteau à enduire ou d'une taloche inox afin de bien recouvrir tous les angles. Veillez à respecter un chevauchement minimum de 5 cm.

Utiliser les angles préformés **JOINT D'ANGLE RENTRANT AR 12** et / ou **JOINT D'ANGLE SORTANT AS 12** pour traiter les points singuliers.

La seconde couche de **E 100 XP** ou **de E 200 TECH2** est mise en oeuvre après le séchage de la première couche (se reporter aux fiches techniques **E 200 XP** et **E 200 TECH2**).

CONSOMMATION

1,05 mètre linéaire par mètre linéaire.

CONSERVATION

2 ans à partir de la date de fabrication en emballage d'origine.

CONDITIONNEMENTS

Code	UC	PCB	GENCOD
30180244	Rouleau de 12 cm x 10 ML	1	4026923100173

Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la base www.quick-fds.com ou nous demander une copie par fax.

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.

