

Certificat

Mortiers et produits connexes
Enduit de sol - Enduit de ragréage autolissant**ROXOL HR4**

Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification QB 11 Mortiers et Produits connexes en vigueur après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ces référentiels.

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde à :

La société **BOSTIK SA**
253 Avenue du Président Wilson FR - 93211 LA PLAINE SAINT DENIS
Usine **FR - 77170 COUBERT**

le droit d'usage de la marque QB Mortiers et Produits connexes pour le produit objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la marque QB et le référentiel mentionné ci-dessus. Les exigences générales de la marque QB se substituent aux exigences générales de la marque Certifié CSTB Certified à compter du 1^{er} octobre 2015. En outre, jusqu'à la fin de période transitoire arrêtée suivant les modalités définies dans les exigences générales de la marque QB, le droit d'usage de la marque Certifié CSTB Certified est maintenu.

**106 S 65****Décision de reconduction n° 951-106 S 65 du 19 juin 2017****Cette décision annule et remplace la décision n° 824-106 S 65 du 30 janvier 2015**

Sauf retrait, suspension, ou modification, ce certificat est valide.

Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet <http://evaluation.cstb.fr> pour en vérifier sa validité.**CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES****A ce Certificat QB est attachée la classification suivante :****P4S**Autres caractéristiques :

Compatibilité de l'enduit avec les supports suivants :

- > Sol à base de liants hydrauliques
- > Rénovation sur carrelage*
- > Chape asphalte sablée*

* supports admis en locaux P2 ou P3 non visés en locaux P4 et P4S

Ce certificat comporte 1 page et 2 pages d'annexes.**Correspondant :**Courriel : mortiers@cstb.fr
Tél. : 01 61 44 81 38Pour le CSTB
Le Directeur Technique

Charles BALOCHE

CONDITIONS D'EMPLOI DE L'ENDUIT DE RAGRÉAGE AUTOLISSANT POUR INFORMATION

ROXOL HR4

- Taux de gâchage : de 24 à 25 % d'eau (soit 6 à 6,25 l d'eau par sac de 25 kg).
- Temps de repos : aucun.
- Durée d'utilisation du mélange : 20 minutes avec un bon pouvoir autolissant.
- Délai d'ouverture au passage : 4 à 6 heures.

EPAISSEURS D'APPLICATION ET PREPARATION DES SUPPORTS

| Support | | Épaisseur d'application (mm) | Primaire | |
|--|--------------------|------------------------------|---|--|
| | | | Dénomination | Consommation (g/m ²) |
| Support à base de liants hydrauliques | très poreux | 3* à 20 | UNIDUR N ou PRIMATECH ou PRIMASOL R | 80 à 100 100 à 150 2 passes de 150 |
| | normalement poreux | | | 80 à 100 100 à 150 100 |
| | fermé | | | 80 à 100 100 à 150 70 à 90 |
| Support à base de liants hydrauliques avec traces de colle ** | | 3 à 10 | | 80 à 100 100 à 150 100 |
| Carrelage ** | | | | 80 à 100 100 à 150 70 à 90 |
| Chape asphalte sablée | | | | PRIMATECH |
| * 1 mm en locaux P2 avec revêtement résilient ou textile | | | | |
| ** Supports admis en locaux P2 ou P3 non visés en locaux P4 et P4S | | | | |

CONDITIONS D'APPLICATION DES PRIMAIRES

| Dénomination | Délai de séchage | Mode d'application |
|--------------|--------------------------|--------------------|
| UNIDUR N | 1 à 2 h (sec au toucher) | rouleau |
| PRIMATECH | 2 h (sec au toucher) | |
| PRIMASOL R | 1 à 2 h (sec au toucher) | |

DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES

Locaux annexes d'habitation individuelle

Dans les locaux annexes de l'habitation individuelle (garages privatifs, buanderie et celliers), l'enduit peut rester nu ou être revêtu d'une peinture de sol compatible avec cet enduit et adapté à l'usage du local.

Locaux P4 et P4S

Seuls les supports à base de liants hydrauliques neufs et anciens remis à nu sont visés dans les locaux P4 et P4S.

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BÂTIMENT

84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée cedex 2

Tél. : +33 (0)1 64 68 82 82 – Fax : +33 (0)1 64 68 89 94 – www.cstb.fr

MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA ANTIPOLIS

AUTRES DÉSIGNATIONS COMMERCIALES ET DISTRIBUTEURS

ROXOL HR4

ENDUIT DE RAGRÉAGE AUTOLISSANT ET PRIMAIRES

| | Désignation commerciale | Autres désignations commerciales (gammes) | |
|------------------|-------------------------|---|---------------------|
| | | MANG | MIPLACOL |
| Enduit | ROXOL HR4 | UNIMANG 4 | MIPLASOL GT4 |
| Primaires | UNIDUR N | MANG PRIMAPRENE | ENDUIT PRENE NOFLAM |
| | ARDAPRENE F | | |