

## MIPLASOL GT4

ENDUIT DE SOL P4S TRES HAUTE RESISTANCE  
POUR SOLS INTERIEURS

### AVANTAGES

- Ragréage à retraits compensés
- Autolissant et autonivelant
- Ponçage réduit ou inutile
- Application manuelle ou à la pompe
- Caractéristiques mécaniques élevées
- Classé P4/P4 S à partir de 3 mm
- Compatible avec tous types de planchers chauffants, réversibles sauf plancher rayonnant électrique

Certificat QB 951-106 S 65



### APPLICATIONS

#### DESCRIPTION

Ragréage de sol autolissant et autonivelant P4 P4S haute résistance.

#### DESTINATIONS

- Adapté pour les travaux neufs et en rénovation
- Classement UPEC P4/P4S à partir de 3 mm d'épaisseur sur tous supports.
- Recommandés pour des sols à très fortes sollicitations en cuisine collective, aéroports, couloirs d'hôpitaux, salles de chirurgie, halls de distribution, grandes surfaces commerciales...

#### Supports associés :

Travaux neufs

- Béton surfacé à parement soigné
- Béton à chape incorporée
- Chape rapportée
- Planchers chauffants
- Chape asphalte

Rénovation

- Anciens carrelages, tomettes, terres cuites...
- Anciennes traces de colles
- Anciennes dalles semi-flexibles
- Anciennes peintures de sols

#### Revêtements associés :

- PVC
- Moquette
- Linoléum
- Caoutchouc
- Parquet
- Carrelage



P4S



1 à 20 mm



GRIS

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

➤ <b>Composition / Couleur</b>	Poudre à base de liants hydrauliques, de charges minérales et d'adjuvants spéciaux – gris
➤ <b>Dilution d'emploi</b>	6 litres d'eau par sac de 25kg
➤ <b>Température d'application</b>	+ 5 à + 30°C
➤ <b>Durée pratique d'utilisation*</b>	20 minutes
➤ <b>Délai d'ouverture à la marche*</b>	2 à 4 heures
➤ <b>Délai de recouvrement*</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Revêtement textile et carrelage : 24 h à 48 h</li> <li>• PVC : 48 h</li> <li>• Parquet : 72 h</li> </ul>
➤ <b>Épaisseur d'emploi</b>	1 à 20 mm
➤ <b>Consommation</b>	1.5 kg de poudre/mm/m <sup>2</sup>
➤ <b>Caractéristiques mécaniques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compression 30 MPa</li> <li>• FLEXION 7 MPa</li> </ul>

\* ces temps sont déterminés à + 23°C et 50 % d'humidité relative sur support normalement absorbant et 3 mm d'épaisseur

## MISE EN OEUVRE

### PREPARATION DE SURFACE

Les supports doivent toujours être sains, secs (sans remontée d'humidité), normalement absorbants, solides (pas de parties friables ou fragiles) et exempts de taches de graisse.

#### Ne pas utiliser

- En extérieur
- Sur des supports friables
- Sans revêtement de finition
- Sur plancher rayonnant électrique

#### Les points généraux à vérifier

L'humidité du support doit être vérifiée et être conforme aux exigences du revêtement qui sera posé.

En présence d'un sol chauffant, demander le PV de mise en chauffe. N'intervenir que 48 heures après l'arrêt du chauffage.

Pour le recouvrement d'anciens carrelages vérifier que plus de 90% de la surface est parfaitement adhérente. Retirer les carreaux défectueux et procéder à un rebouchage avec BOSTIK RENOQUICK après primairisation.

Les fissures inférieures à 0,8mm ainsi que les joints de fractionnements devront être traités avec EPONAL 342 qui sera sablée à refus avec le sable S409.

Se rapporter aux CPT, DTU ou avis technique en vigueur pour réceptionner les supports.

Ci-joint quelques recommandations extraites des CPT et DTU en vigueur :

## APPLICATION (suite)

TYPES DE SUPPORT		PRIMAIRES	CONSOUMATIONS
Béton chape ciment	Poreux	PRIMCLASSIC MIPLAPRIM PRIMROXOL PRIMACRYL	100-120 g/m <sup>2</sup> /couche
	Normalement absorbant	PRIMASOL R PRIMAPRENE UNIDUR N ENDUITPRENE NOFLAM PRIMCLASSIC PRIMROXOL PRIMACRYL MIPLAPRIM	100-120 g/m <sup>2</sup>
	Fermé	PRIMASOL R PRIMAPRENE UNIDUR N ENDUITPRENE NOFLAM	80-100 g/m <sup>2</sup>
Carrelage		PRIMASOL R PRIMAPRENE UNIDUR N ENDUITPRENE NOFLAM	100-120 g/m <sup>2</sup>
Traces de colle			
Résine		PRIMATECH	80-100 g/m <sup>2</sup>

	SUPPORTS	PREPARATIONS SPECIFIQUES ET VERIFICATIONS
NEUF	Dalle béton	Elimination du produit de cure
	BAP Chape fluide ciment	
	Planchers chauffants et/ou rafraichissant + PRE	Vérifier que la mise en chauffe a été réalisée
RENOVATION	Carrelage	Nettoyage avec de l'eau et de la lessive sodée, suivi d'un rinçage à l'eau claire
	Traces de colle acrylique	Eliminer au maximum par grattage
	Résine de sol	Ponçage afin de redonner de la rugosité puis nettoyage idem carrelage

BOSTIK SERVICE TECHNIQUE

Smart Help +XX XX XXX XXX



### APPLICATION

#### Préparation manuelle

##### Mélange :

- Température de l'eau de gâchage : elle doit être comprise entre +8 et +25°C
- Verser 1 sac d'enduit dans 6 litres d'eau propre puis mélanger avec un malaxeur électrique vitesse lente équipé d'un fouet polygonal
- Laisser reposer 1 mn à 1,30 mn puis mélanger à nouveau pendant 30 sec pour obtenir un applicatif optimal

##### Application :

A l'aide d'une lisseuse inoxydable, "tirer" à zéro afin de remplir les pores du support, puis lisser et régler de façon régulière à l'épaisseur souhaitée. Une seule passe est nécessaire pour des applications entre 1 et 10 mm. Pour des épaisseurs supérieures à 10 mm il convient d'utiliser un malaxeur pompe et de positionner des bandes de compression périphériques de 5 mm en pied de cloison.

#### Préparation mécanique de l'enduit de ragréage (pompe)

Notre enduit de ragréage peut être préparé au moyen de " malaxeur-pompeur " à gâchage continu. Permet le rattrapage d'épaisseur jusqu'à 20 mm en une seule passe.

#### Précautions d'emploi

Ne jamais rajouter d'eau dans l'enduit après le début de l'application.

Bien respecter le taux de dilution indiqué sur le sac. Eviter toute source de chaleur ou de courant d'air pendant les premières heures qui suivent la pose de l'enduit.

Pour des épaisseurs d'applications supérieures à 10 mm positionner des bandes de compressions périphériques de 5 mm en pied de cloison.

### CONSOMMATION

Environ 1.5 kg de poudre par mm d'épaisseur et par m<sup>2</sup>.

### CONSERVATION

9 mois dans son emballage d'origine fermé, stocké dans un endroit sec (date de fabrication sur l'emballage).

### NETTOYAGE

Nettoyage des outils et des taches fraîches à l'eau.

Code	UC	PCB	GENCOD
30603764	25 kg	48	3549212469801

#### SECURITE

**Pour plus de détail, consulter la fiche de données de sécurité sur notre site**

<https://bostiksd.thevercs.com/default.aspx>

*Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.*

**BOSTIK SERVICE TECHNIQUE**

**Smart Help +XX XX XXX XXX**

