



S545 BAIN & CUISINE TOUS SUPPORTS

SILICONE NEUTRE POLYVALENT

FICHE TECHNIQUE 03/11/2023

AVANTAGES

- Traité anti-moisissures (fongicide)
- Adhérence parfaite sans primaire sur tous les types de supports, même sur les supports synthétiques
- Peu de retrait (XS)
- RAL 7016 (gris anthracite) disponible
- Inodore
- Très bonne résistance à l'eau, à l'humidité et aux détergents ménagers
- Grande facilité d'utilisation (lissage et extrusion)
- Grande résistance aux moisissures
- Très bonne qualité de finition
- Certifié ISEGA alimentaire

DESCRIPTION

BOSTIK S545 BAIN CUISINE TOUS SUPPORTS est un mastic silicone neutre traité fongicide (anti-moisissures), spécialement destiné à la réalisation de joints d'étanchéité sur tous les types de supports dans les locaux sanitaires (baignoires, bacs à douches, lavabos, éviers, à la jonction sol / mur) et spécialement recommandé sur les supports synthétiques.

Recommandé pour les plombiers et installateurs sanitaires

MISE EN OEUVRE

Température d'application de +5 °C à +40 °C (s'applique à l'environnement et aux supports).

Dans tous les cas, les supports seront propres, secs, sains (non pulvérulents), dépoussiérés et dégraissés. Toujours tester l'adhérence avant l'application.

- Eliminer toutes les parties friables ou mal adhérentes
- Placer la cartouche dans le pistolet Bostik Maxi Sealant Gun
- Extruder le mastic S545 sur le joint à réaliser
- Après extrusion, serrer et lisser le cordon de mastic dans les 10 minutes de préférence avec Bostik Finishing Soap.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Module à 100%	0,35 N/mm ²
Elasticité	25%
Température d'application	+5°C à +40°C
Base	Silicone neutre
Vitesse de polymérisation	2 mm/24 heures
Densité	1,00 g/ml
Allongement à la rupture	>100%
Dureté Shore A	15
Formation de peau	8 minutes à +23°C / 50% HR
Résistance à la température	-40°C à +120°C

Ces valeurs sont des caractéristiques types et peuvent varier de +/- 3 %

MISE EN PEINTURE

BOSTIK SS545 BAIN CUISINE TOUS SUPPORTS ne peut pas être peint. Nous recommandons de recouvrir les bords du joint par un ruban-cache pour éviter que les surfaces devant être peintes ne soient contaminées par le silicone.

NETTOYAGE

Les outils doivent être nettoyés à l'eau après utilisation. Les taches fraîches seront éliminées avec du white spirit / Solvant AK et les taches sèches par grattage. Se laver les mains avec des lingettes Bostik et/ou de l'eau et du savon.

CONSERVATION

Dans l'emballage d'origine non ouvert à une température comprise entre +5 °C et +25 °C, la durée de conservation est de 18 mois après la date de production, stocké dans un endroit sec.

CONSOMMATION

12 m environ de cordon de diamètre 5 mm.

CONDITIONNEMENT

Code	Gencod	Format	PCB
30626077	3549212485191	Cartouche 300 ml – Translucide	12
30626076	3549212485153	Cartouche 300 ml – Blanc	12
30626115	3549212485535	Cartouche 300 ml – Gris anthracite	12
30626209	3549212485177	Cartouche 300 ml – Gris	12

Pour les spécifications produit, consulter la page de détails produit disponible en ligne



Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.

DISCLAIMER

Bostik propose cette fiche technique ("FT") à des fins descriptives et informatives uniquement. Elle ne constitue ni une garantie, ni un contrat, ni un substitut à l'avis d'un expert ou d'un professionnel. Veuillez également consulter la fiche de données de sécurité du produit local pour les considérations relatives à la santé et à la sécurité. La fiche de données de sécurité est disponible sur : <https://bostiksdcs.thewerco.com/>.

Les déclarations, informations techniques, données et recommandations contenues dans cette FDS sont fournies " EN L'ÉTAT " et ne sont pas garanties de quelque manière que ce soit. Elles représentent des résultats typiques pour les produits et sont basées uniquement sur les recherches de Bostik. Les conditions et les méthodes d'utilisation des produits étant hors de notre contrôle, Bostik décline expressément toute responsabilité et tout dommage de quelque nature que ce soit pouvant résulter de l'utilisation des produits, de leurs résultats ou de la confiance accordée aux informations contenues dans ce document.

Bostik SA
420 rue d'Estienne d'Orves,
92700 Colombes, France
Phone: +33 149 007 502
www.bostik.com

SERVICE TECHNIQUE BOSTIK

Conseils +33 (0)164 42 13 36

