



H750 SEAL'N'BOND PREMIUM

MASTIC COLLE HYBRIDE POLYVALENT NON TACHANT

AVANTAGES

- Mastic colle haute qualité polyvalent
- Formule non tachante; convient à la pierre naturelle
- Durcissement neutre, pratiquement sans odeur
- Sans isocyanates, silicones ni solvants
- Collage parfait sans apprêt sur la plupart des supports
- Élasticité permanente
- Excellente résistance aux UV et aux intempéries
- Peut être peint après la formation d'un peau (frais en frais)



DESCRIPTION DU PRODUIT

Bostik H750 SEAL'N'BOND PREMIUM est un mastic colle professionnel polyvalent non tachant avec une adhérence finale élevée. Bostik H750 SEAL'N'BOND PREMIUM est conforme aux spécifications BREEAM mentionnées au chapitre « Health and Wellbeing » (Santé et bien-être), Hea 02 Indoor Air Quality (Qualité de l'air intérieur), relative aux niveaux d'émission (produits) de composés organiques volatils (COV).

APPLICATIONS

Bostik H750 SEAL'N'BOND PREMIUM est spécialement conçu pour l'étanchéité élastique durable des joints de dilatation dans les applications sanitaires telles que les cuisines, salles de bains, cabines de douche et applications industrielles. Convient à la pierre naturelle.

MODE D'EMPLOI

Un joint aux dimensions correctes peut absorber les mouvements entre les matériaux de construction. Le rapport entre la profondeur du joint et sa largeur doit toujours être correct. En règle générale, le rapport entre la profondeur du joint et sa largeur pour une largeur de joint maximale de 10 mm est de 1:1, avec un minimum de 5 mm pour la largeur et la profondeur. Pour des largeurs de joints supérieures à 10 mm, la profondeur est égale à la largeur divisée par 3 plus 6 mm.

LIMITATIONS

- Ne convient pas sur supports PE, PP, PC, PMMA, PTFE, plastiques souples, néoprène et bitumineux
- Ne convient pas en combinaison avec des chlorures (piscines)

PRÉPARATIONS ET FINITION DES SURFACES

Température de mise en oeuvre de +5 °C à +40 °C (supports et ambiante). Tous les supports doivent être solides, propres et exempts de poussière et de graisse. Nettoyer les supports avec Cleaner. Bostik H750 SEAL'N'BOND PREMIUM adhère parfaitement sans apprêt sur la plupart des supports non poreux. Les supports poreux doivent être préalablement traités avec Primer B1. Toujours tester l'adhérence avant l'application. Utiliser Finisher pour lisser les joints.

MISE EN PEINTURE

Bostik H750 SEAL'N'BOND PREMIUM peut être peint avec des peintures à base de résines alkydes et de dispersion. Nous recommandons de tester la compatibilité avec la peinture avant l'application. Si Bostik H750 SEAL'N'BOND PREMIUM est peint (non nécessaire), nous recommandons de poncer légèrement le mastic et les surfaces de jonction à l'aide d'un Scotch-Brite. Pour des résultats optimaux, nous recommandons de peindre dans les jours suivant l'application.

NETTOYAGE

Les outils doivent être nettoyés à l'eau. Se laver les mains avec des lingettes Bostik et/ou de l'eau et du savon. Une fois durci, le produit peut uniquement être enlevé mécaniquement.

COULEUR(S)

- Blanc
- Gris
- Noir

CONDITIONNEMENT

Cartouches de 290 ml, 12 par boîte

Pour les spécifications produit, consulter la page de détails produit disponible en ligne

STABILITÉ AU STOCKAGE

Dans l'emballage d'origine non ouvert à une température comprise entre +5 °C et +25 °C, la durée de conservation est de 18 mois après la date de production, stocké dans un endroit sec.

SANTÉ ET SÉCURITÉ

Avant d'utiliser le produit, s'assurer de lire et comprendre la fiche de données de sécurité. Cette dernière est disponible sur demande et via le site Web.

caractéristiques TECHNIQUES	
Module à 100 %	DIN 53504 S2 (2,00 N/mm ²)
Température de mise en oeuvre	+5 °C à 40 °C
Base	Hybride
Temps de durcissement	à +23 °C/50 % HR (3 mm/24 heures)
Densité	ISO 1183-1 (1,50 g/ml)
Allongement à la rupture	DIN 53505/ISO 868 (250%)
Fluidité	ISO 7390 (< 2 mm)
Dureté Shore A	DIN 53505/ISO 868 (58)
Formation de peau	DBTM 10,00 (10 minutes à +23 °C/50 % RH)
Résistance à la température	-40 °C à +120 °C
Résistance à la traction	DIN 53504 S2 (3,20 N/mm ²)
Numéro d'article	30614701 (blanc), 30614700 (gris), 30614702 (noir)
Emballage et contenu	Cartouche à 290ml

Ces valeurs sont des caractéristiques types et peuvent varier de +/-3 %

Bostik Belux SA-NV
Antwerpse Steenweg 19
B-9080 Lochristi
Belgium
www.bostik.com

Bostik Benelux B.V.
Denariusstraat 11
4903 RC Oosterhout
Nederland
www.bostik.com

BOSTIK HOTLINE

Smart help +32 (0)9 255 17 17
+31(0)1624 910 00

