



Elastone

ADJUVANT DU MORTIER

ELASTONE

- Améliore l'adhérence
- Améliore l'élasticité
- Réduit le risque de fissures
- Evite le durcissement trop rapide du mortier frais

PRODUIT

Elastone est un adjuvant universel à base de résine synthétique pour améliorer les matériaux de construction à base de ciment.

APPLICATION

Améliore les mortiers de jointoiement qui sont utilisés pour le jointoiement de plaquettes de parement.

MISE EN OEUVRE

Support : Le support doit être stable, sec, exempt de salissures et de fissures. La stabilité du support doit pouvoir supporter la charge souhaitée. Des traitements de support nécessaires doivent être exécutés, tel que ôter la poussière. Application : pour l'application d'Elastone : suivre les prescriptions de la mise en oeuvre du mortier utilisé. Ne pas appliquer Elastone à des températures en dessous de +5°C et en cas de vent fort soutenu ou de chaleur élevée. Diluer Elastone 1 : 3 avec de l'eau. Mélanger ce liquide avec le mortier sec (selon prescription). Appliquer le mortier et le densifier.

Jointoiement et densification

Une meilleure densification a une influence positive sur la dureté des joints et peut être obtenue par l'application du produit de jointoiement en 'pressant' le joint.

Suivi

Eviter le transport d'humidité excessive dans le joint frais. Prévoir lors du jointoiement l'évacuation des eaux pluviales et utiliser, où nécessaire, des baches et/ou filets pour échafaudage.

Humidifier le produit de jointoiement régulièrement afin d'éviter un durcissement trop rapide. Protéger le jointoyage contre le gel jusqu'à ce qu'une résistance suffisante soit atteinte.



Remarque

Contactez le fournisseur du mortier pour savoir si l'Elastone peut être ajouté au mortier de jointoiement. Par un ajout trop important de plastifiants, les caractéristiques du mortier peuvent être différentes.

Rapport de mélange

Ajout pour mortiers 1 : 3

Consommation

Ajout pour mortiers: env. 35 kg/m³

Nettoyage

Le matériau non durci frais, peut être nettoyé avec de l'eau. Le matériau durci ne peut être enlevé que mécaniquement.

STOCKAGE ET DURÉE DE CONSERVATION

Elastone a une durée de conservation de 12 mois, dans son emballage d'origine non ouvert, entre + 10°C et + 25°C.

SÉCURITÉ

Veuillez tenir compte de l'hygiène de travail générale. Veuillez tenir compte de l'hygiène de travail générale. Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la base bostikds.thewerco.com

Caractéristiques techniques	
Base	dispersion de résine synthétique modifiée
Consistance	liquide
Densité	1,1
Extrait sec	env. 40%
Température de mise en oeuvre	+5°C à +25°C
Résistance au gel	jusqu'à -5°C
Giscode	D 1
Code article	30608371
Code EAN	8713572034107
Couleur	blanc
Emballage	5 kg jerrycan
Palette	60

Données pour +20 °C et 65 %HR, sur supports normalement absorbants.

BOSTIK HOTLINE

Smart help +31 (0)162 491 000
+32 (0) 9 255 17 17



Bostik B.V. | Bostik Benelux B.V.

Denariusstraat 11
4903 RC Oosterhout
Pays-Bas
www.bostik.nl

Bostik Belux SA-NV

Antwerpse Steenweg 19
9080, Lochristi
Belgique
www.bostik.be