

# Elastone

## MORTEL VERBETERAAR

### ELASTONE

- Verbeterd de hechting
- Bevordert de elasticiteit
- Vermindert het gevaar op scheurvorming
- Voorkomt een te snelle afbinding bij verse mortels.

### PRODUCT

Elastone is een universele toeslagstof op kunstharsbasis ter verbetering van cementgebonden bouwstoffen.

### TOEPASSINGEN

Als verbeteringsmiddel voor voegmortels die worden toegepast bij het voegen van steenstrips.

### VERWERKING

Ondergrond: De ondergrond moet vast, droog en vrij van verontreinigingen en scheidingslagen zijn. De vastheid van de ondergrond moet aan de verwachtende belasting voldoen. Noodzakelijke ondergrondvoorbehandelingen zoals stofvrij maken dienen evt. uitgevoerd te worden. Verwerking: Bij het toepassen van Elastone dienen de verwerkingsvoorschriften van de gebruikte voegmortel in acht te worden genomen. De aangemaakte (1:3) mengvloeistof met droge mortel volgens voorschrift fabrikant aanmaken.

### Voegen en verdichten

Een betere verdichting heeft een positief effect op de voeghardheid en kan worden verkregen door de voegspecie 'drukkend' en niet 'vegend' aan te brengen. Zie CUR aanbeveling 61 "Het voegen en hydrofoberen van metselwerk" voor een uitgebreide omschrijving in hoofdstuk 9.8 en 9.9.

### Nabehandeling

Voorkom vochttransport in vers voegwerk. Breng hemelwaterafvoer vroegtijdig aan en gebruik waar nodig steigerkappen en/of steigergaas. Bescherm de voegspecie tegen te snel uitdrogen door regelmatig te bevochtigen (nevelen zodat het water wordt geabsorbeerd). Bescherm het voegwerk tegen vorst tot voldoende sterkte is bereikt.



### Opmerking

Neem contact op met voegmortel leverancier of Elastone toegevoegd mag worden aan de voegmortel. Bij teveel plastificeerders kunnen de eigenschappen van de voegmortel afwijken.

### Mengverhouding

Toevoeging voor mortels 1 : 3

### Verbruik

Toevoeging voor mortels: ca. 35 kg/m<sup>3</sup>

### Reinigen

Niet uitgehard materiaal kan met water worden gereinigd, uitgehard materiaal kan alleen mechanisch worden verwijderd.

### OPSLAG EN HOUDBAARHEID

Elastone is houdbaar tot 12 maanden na productiedatum, mits droog, vorstvrij en in originele verpakking opgeslagen.

### VEILIGHEID

Neem tijdens verwerking de algehele arbeidshygiëne in acht en gebruik de benodigde PBM's. Raadpleeg de verpakking en het veiligheid informatieblad voor aanvullende informatie. Het veiligheid informatieblad is te downloaden op [bostikdsds.thewerccs.com](http://bostikdsds.thewerccs.com)

Technische kenmerken	
<b>Basis</b>	gemodificeerde kunstharstpersie
<b>Consistentie</b>	vloeibaar
<b>Soortelijk gewicht (dichtheid)</b>	1,1 g/ml
<b>Vaste stofgehalte</b>	ca. 40%
<b>Verwerkingstemperatuur</b>	+5°C tot +25°C
<b>Vorstbestendigheid</b>	tot -5°C
<b>Giscode</b>	D 1
<b>Artikelnummer</b>	30608371
<b>EAN code</b>	8713572034107
<b>Kleur</b>	wit
<b>Verpakking</b>	5 kg jerrycan
<b>Pallet</b>	60

Alle waarden zijn behaald onder normale omstandigheden; 20°C en 65% RV.

#### BOSTIK HOTLINE

**Smart help** +31 (0)162 491 000  
+32 (0) 9 255 17 17



#### Bostik B.V. | Bostik Benelux B.V.

Denariusstraat 11  
4903 RC Oosterhout  
Nederland  
[www.bostik.nl](http://www.bostik.nl)

#### Bostik Belux SA-NV

Antwerpse Steenweg 19  
9080 Lochristi  
België  
[www.bostik.be](http://www.bostik.be)