

FIX A955 VARIO

FIXATEUR UNIVERSEL

AVANTAGES

- restes de colle nettoyable à l'eau
- permet de remettre le support dans son état d'origine
- idéal pour locaux sous contrat locatif
- application au rouleau
- convient sur sol chauffant

PRODUIT

Colle acrylique pour revêtements de sol plastiques et moquettes. Permet la dépose ultérieure sans abîmer le support.

APPLICATION

Convient en particulier pour la pose d'aiguilletés, moquette à envers mousse latex ou synthétique, PVC et VER (vinyle expansé relief) sur des supports égalisés ou sur anciens revêtements de sol (PVC, lino,...), préalablement bien préparés.

MISE EN OEUVRE

Support :

Le support doit répondre à la norme DIN 18365 et doit être sec en permanence, plan, propre et doit résister à l'arrachement et à la compression.

Préparation du support :

Utiliser les primaires et égalisations adéquats.

Application :

Étaler la colle uniformément au rouleau sur le support. Dans les angles et le long des plinthes, utiliser une brosse large. Éviter toute surépaisseur ou manque de colle. Respecter un temps de gommage de 15 à 20 min. avant de poser le revêtement. Maroufler soigneusement à l'aide d'un rouleau lourd et répéter le marouflage après 30-40 min.

Dépose des revêtements :

Dans un angle ou au bord d'une plinthe, relever le revêtement et tirer lentement. Les résidus éventuels et le fixateur s'éliminent facilement. Utiliser de l'eau chaude additionnée de 10 à 15% de lessive alcaline (type St Marc). Laisser agir cette solution pendant ± 15 min. Procéder



ensuite à l'élimination en frottant (manuel ou machine). Procéder à un second lavage pour s'assurer de l'élimination complète du film.

STABILITÉ AU STOCKAGE

Frais et sec dans l'emballage d'origine fermé. 12 mois. Craint le gel.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Les publications suivantes sont disponibles sur demande :

- Fiche de Données de Sécurité (FDS)

Couleur	Conditionnement	Code
blanc	seau de 12 kg	30615755

Caractéristiques techniques	
Base	Dispersion acrylique
Densité	± 1,1 g/cm ³
Température de mise en oeuvre	+10°C à +25°C
Temps de gommage	15-20 min (+15 - +20°C / HR 45 - 65%)
Temps ouvert	30-40 min
Consommation	100-250 g/m ²
Ouverture au trafic	± 24 h
Prise définitive	48 à 72 h
Nettoyage de la colle non durcie	eau
GISCODE	D1

Bostik Belux SA-NV
Antwerpse Steenweg 19
9080, Lochristi
Belgique
www.Bostik.be

BOSTIK HOTLINE

Smart help +31 (0) 162 491 000
+32 (0) 9 255 17 17



Bostik B.V. | Bostik Benelux B.V.
Denariusstraat 11
4903 RC Oosterhout
Pays-Bas
www.Bostik.nl