



# RENO E742 STRUCTURE

## EPOXY REPARATIEKIT

### VOORDELEN

- Doeltreffend: geschikt voor het herstellen van (krimp)scheuren in alle afmetingen
- De herstelling is definitief en duurzaam (steviger dan het originele beton)
- Het gebruik van metalen voegkrammen is overbodig

### PRODUCT

RENO E742 STRUCTURE is een 2-componenten epoxyhars voor het opvullen van (krimp)scheuren.

### TOEPASSINGEN

Opvullen van (krimp)scheuren in vloeren. Geschikte ondergronden: cementdekvloer of betonvloeren. Geschikt voor binnen en buiten. Ook geschikt voor vloerverwarming.

### VERWERKING

**Mengen:** Voeg de verharder bij het hars en meng zorgvuldig.

**Ondergrond:** De scheuren in de ondergrond vergroten dmv een slijpschijf of een driehoekige krabber.

Verwijder stof en losliggende delen met een industriële stofzuiger.

**Aanbrengen:** RENO E742 STRUCTURE tot aan het oppervlak van de scheur aanbrengen en in het verse harsmengsel zand S 409 instrooien. Na 48 u bij +20°C het niet hechtende zand verwijderen (industriële stofzuiger). Het oppervlak is klaar om behandeld te worden met primer en met een egaliseermiddel.

**Reinigen:** Verse vlekken en gereedschap reinigen met aceton.

### OPSLAG EN STABILITEIT

Koel en droog bewaren. Bewaren tussen +5°C en +30°C.

Gedurende 12 maanden houdbaar in originele ongeopende verpakking.

### INFORMATIE-AANVRAAG

Het veiligheidsinformatieblad is op [bostikdsds.thewerco.com](http://bostikdsds.thewerco.com) verkrijgbaar.



**Kleur**  
grijs

**Verpakking**  
kit 5 kg

**Artikelcode**  
30619177

Technische kenmerken	
<b>Dichtheid</b>	1.08 g/ml
<b>Verbruik</b>	1 kg RENO E742 STRUCTURE = 5 à 7 strekkende meter, afhankelijk van de breedte van de (krimp)scheuren
<b>Gebruikstemperatuur</b>	+10°C à +25°C
<b>Gebruiksduur van het mengsel</b>	± 30 min bij +20°C
<b>Onontvlambaar bij gebruik</b>	vlampunt: > +20°C
<b>Wachttijd vóór afwerken</b>	± 24 u bij +20°C

**BOSTIK HOTLINE**

**Smart help** +31 (0)162 491 000  
+ 32 (0) 9 255 17 17



**Bostik B.V. | Bostik Benelux B.V.**

Denariusstraat 11  
4903 RC Oosterhout  
Nederland  
[www.bostik.nl](http://www.bostik.nl)

**Bostik Belux SA-NV**

Antwerpse Steenweg 19  
9080, Lochristi  
België  
[www.bostik.be](http://www.bostik.be)

Alle verstrekte adviezen, aanbevelingen, cijfers en veiligheidsvoorschriften berusten op zorgvuldige onderzoeken, alsmede de huidige stand van onze ervaring en zijn vrijblijvend. Hoewel de documentatie met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden, vergissingen, zet- of drukfouten. Wij behouden ons het recht voor om het betreffende product aan te passen, wanneer wij dit nodig achten. Aangezien het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de omstandigheden bij verwerking buiten onze beoordeling vallen, kan op grond van deze documentatie geen aansprakelijkheid aanvaard worden voor uitgevoerde werken. Wij adviseren u daarom zelf ter plaatse praktijkproeven te nemen. Op al onze verkopen en leveringen zijn van toepassing onze algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden.