



SL C350 UNIVERSAL

UNIVERSEEL EGALISEERMIDDEL EC1+ R

VOORDELEN

- Bijzonder spanningsarm
- Perfect zelfvloeiend, ook in dunne lagen
- Eenvoudige applicatie, minder schuren
- Geschikt op vloerverwarming
- Verpompbaar

PRODUCT

Universeel egaliseermiddel voor binnen, zeer emissiearm EC1+ R.

TOEPASSINGEN

SL C350 UNIVERSAL is geschikt voor het egaliseren en nivelleren van cementdekvloeren, sneldrogende dekvloeren, anhydriet en beton. Toepasbaar van 1-10 mm in één laagdikte. Zeer geschikt voor gebruik in openbare/ publieke ruimten. Renovaties: oude tegelvloeren, oude egalisatielagen, vloeren met lijmresten. SL C350 UNIVERSAL kan bedekt worden met de volgende vloerbekledingen: pvc, tapijt, linoleum, rubber, parket (vanaf 3 mm laagdikte en verlijmd met WOOD H200 Elastic) en tegels.

VERWERKING

Ondergrond: De ondergrond moet volgens DIN 18365 voorbereid zijn. Vooral blijvend droog, zuiver, scheurvrij, druk- en trekvast. Het restvochtgehalte van de ondergrond mag bij plaatsing de volgende waarden niet overschrijden:

- Cementdek- & betonvloer: 2,0 cm-%
- Cementdek- & betonvloer met vloerverwarming: 1,8 cm-%
- Anhydrietdekvloer: 0,5 cm-%
- Anhydrietdekvloer met vloerverwarming: 0,3 cm-%

Voorbehandeling: Gebruik voor de diverse ondergronden de juiste primer. Respecteer de droogtijd van de voorstrijk. De primer verhindert een te snelle absorptie van het aanmaakwater door de ondergrond. Eénmaal droog sluit de primer het oppervlak van de ondergrond en verhindert zo de vorming van kraters en luchtballen aan het oppervlak van de egalisatie. Alle cementaire ondergronden onderhevig aan opstijgend vocht voorbehandelen met HYTEC E336 XTREM (zie ti-blad).



Verwerking: Met een trage elektrische mixer (max. 500 tpm), 1 zak SL C350 UNIVERSAL met 6 liter schoon koud water tot een homogeen mengsel verwerken. Het mengsel 1 minuut laten rusten en opnieuw mengen. Verwerkingstijd van het mengsel 15 à 20 minuten in functie van de temperatuur. Geen water toevoegen na aanmaak van het mengsel.

SL C350 UNIVERSAL in gebruikelijke hoeveelheden op de vloer gieten en met een gladde spaan of een rakel verdelen en gladstrijken met een vlakspan. Eventueel binnen de 10 minuten met een ontluichtingsrol/prikrol narollen. Een eventuele tweede laag kan aangebracht worden zonder voorstrijk wanneer de eerste laag al beloopbaar is maar nog niet droog. Is de eerste laag al wel droog dan moet opnieuw voorgestreekt te worden met Bostik GRIP A500 MULTI 1:1 verdund.

Mengverhouding: Ca. 6 liter schoon water op 1 zak SL C350 UNIVERSAL voor het gebruik als egaliseermiddel.

Vloerverwarming: Nieuwe vloerverwarming 3 weken laten proefdraaien. Niet aanbrengen op vloerverwarming in werking. Zet de vloerverwarming 72 uur voor het aanbrengen van SL C350 UNIVERSAL uit. (max. temp. +15°C). Start de vloerverwarming minimaal 3 dagen na de afwerking van de vloerbekleding stapsgewijs op, waarbij de opstookprocedure van de fabrikant moet worden opgevolgd.

INZETBAARHEID

Type werk: nieuwbouw, renovatie, binnen.

Type bekleding: pvc/rubber, tapijt, linoleum, parket, tegels.

Laagdikte: 1 - 10 mm.

Bij twijfel over de ondergrond, kunnen wij u altijd ter plaatse gepast adviseren. Tijdens droging dient tocht en direct zonlicht vermeden te worden.

REINIGEN

Niet uitgehard materiaal kan met water worden gereinigd, uitgehard materiaal kan alleen mechanisch worden verwijderd.

Ondergrond

Cementdekvloer
Anhydrietvloer
Oude tegels
Oude lijmresten

Te gebruiken primers

GRIP A500 MULTI 1:1
GRIP A500 MULTI 1:1
GRIP A936 XPRESS
GRIP A500 MULTI of
A936 XPRESS

OPSLAG EN HOUDBAARHEID

SL C350 UNIVERSAL is houdbaar tot 6 maanden na productiedatum, mits droog en vorstvrij en in originele verpakking opgeslagen.

VEILIGHEID

Neem tijdens verwerking de algehele arbeidshygiëne in acht en gebruik de benodigde PBM's. Raadpleeg de verpakking en het veiligheid informatieblad voor aanvullende informatie.

Het veiligheid informatieblad is te downloaden op bostikds.thewerco.com

Verpakking

Zak 25 kg

Artikelnummer

30615473

EAN code

4008373130146

TECHNISCHE GEGEVENS

Basis	cement, gemodificeerd
Kleur	grijs
Verbruik	ca. 1,5 kg/m ² /mm laagdikte
Verwerkingstemperatuur	van +5°C tot +30°C
Beloopbaar	na ca. 2 uur, bij 2 mm laagdikte
Afwerking	na ca. 24 uur
Zwenkwielen	Geschikt, vanaf 2 mm
Vloerverwarming	Geschikt, volg de opstookprocedure en aanwijzingen
Parket	Geschikt, vanaf 3 mm (verlijmd met Parfix Classic, Elastic of Eco Plus)
GEV-EMICODE	EC1+ R
GISCODE	ZP1
Classificatie volgens DOP	C25 - F6

Alle waarden zijn behaald onder normale omstandigheden; 20°C en 65% RV.

BOSTIK HOTLINE

Smart help +31 (0)162 491 000
+32 (0) 9 255 17 17



Bostik B.V. | Bostik Benelux B.V.

Denariusstraat 11
4903 RC Oosterhout
Nederland
www.bostik.nl

Bostik Belux SA-NV

Antwerpse Steenweg 19
9080, Lochristi
België
www.bostik.be