



STIX A300 MULTI FLOOR

COLLE ACRYLIQUE SANS SOLVANT

AVANTAGES

- haut pouvoir piégeant
- long temps ouvert
- convient pour sièges à roulettes
- faible consommation
- sans solvants
- convient pour sol chauffant

PRODUIT

Colle sans solvants et très faible en émission.

APPLICATIONS

Colle acrylique avec hautes prestations. Convient pour PVC (homogène et hétérogène), revêtements polyoléfinés et caoutchouc (max. 2,5 mm) sur des supports courants comme le béton, le ciment, le carrelage ancien et les panneaux de fibres agglomérées. Convient aussi pour différentes moquettes (dos synthétiques) et dalles de moquettes semi-flexibles.

MISE EN OEUVRE

Support : Le support doit répondre au DIN 18365 et doit être sec en permanence, plan, propre et doit résister à l'arrachement et à la compression. Eventuellement primairiser.

Primairisation : Utiliser les primaires et égalisations adéquats. Contacter Bostik pour les supports spéciaux comme support en bois, supports carrelés, chape avec reste de colles, supports peints ou bitumineux et en cas de doute sur l'application et/ou le support.

Application : Étaler la colle uniformément avec une spatule appropriée sur le support. Respecter le temps de gommage de 10 à 15 min. et poser le revêtement endéans le temps ouvert. Maroufler soigneusement à l'aide d'un rouleau lourd. Après ±30 min. accentuer le marouflage sur les joints et en lisière (dépend des paramètres extérieurs).



STABILITÉ AU STOCKAGE

Frais et sec dans l'emballage d'origine fermé. 12 mois. Craint le gel.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

La fiche de données de sécurité (FDS) est disponible sur bostikdsd.thewerco.com.

Couleur	Conditionnement	Code
blanc cassé	seau de 12 kg	30615977

Caractéristiques techniques	
Base	colle acrylique
Densité	± 1,22 kg/m ³
Température de mise en oeuvre	+15°C à +20°C
Temps de gommage	10-15 min (+15 - +20°C / HR 45 - 65%)
Temps ouvert	45-50 min (+15 - +20°C / HR 45 - 65%)
Spatule conseillée	A2 consommation 250-300 g/m ² (envers lisses) B1/B2 consommation 350-400 g/m ² (envers rugueux)
Ouverture à la marche	après 24 h
Convient pour sièges à roulettes	oui, selon DIN EN 12529
Convient pour sol chauffant	oui, suivre les règles du fabricant
Temps d'attente pour soudure des joints	24 h
Nettoyage de la colle non-durcie	eau
GISCODE	D1

BOSTIK HOTLINE

Smart help +31 (0) 162 491 000
+ 32 (0) 9 255 17 17



Bostik Belux SA-NV
Antwerpse Steenweg 19
9080, Lochristi
Belgique
www.Bostik.be

Bostik B.V. | Bostik Benelux B.V.
Denariusstraat 11
4903 RC Oosterhout
Pays-Bas
www.Bostik.nl