



# STIX A320 TEX PROJECT

## COLLE MOQUETTE UNIVERSELLE

### AVANTAGES

- piégeant initial très puissant
- haute adhérence finale
- sans solvants
- convient pour sol chauffant
- film de colle souple en permanence

### PRODUIT

Colle sans solvant pour moquette avec une haute force d'adhérence initiale.

### APPLICATION

Convient en particulier pour moquette avec envers en latex ou envers synthétique (action bac), aiguilletés, dalles semi-flexibles, coco et sisal avec envers en latex.

### MISE EN OEUVRE

**Support :** Le support doit répondre au DIN 18365 et doit être sec en permanence, plan, propre, sans fissures et doit résister à l'arrachement et à la compression.

**Préparation :** Utiliser les primaires et égalisations adéquats.

**Application :** Etaler la colle uniformément avec une spatule appropriée sur le support. Respecter le temps de gommage 5 à 10 min. avant de poser le revêtement. Maroufler soigneusement à l'aide d'un rouleau lourd. Après ±30 min. accentuer le marouflage sur les joints et en lisière (dépend des paramètres extérieurs).



## STABILITÉ AU STOCKAGE

Frais et sec dans l'emballage d'origine fermé. 12 mois. Craint le gel.

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

La fiche de données de sécurité (FDS) est disponible sur demande.

<b>Couleur</b>	<b>Conditionnement</b>	<b>Code</b>
beige	seau de 14 kg	30616221

Caractéristiques techniques	
<b>Base</b>	colle acrylique
<b>Densité</b>	± 1,4 g/cm <sup>3</sup>
<b>Température de mise en oeuvre</b>	+15°C à +20°C
<b>Temps de gommage</b>	5 - 10 min (+15 - +20°C / HR 45 - 65%)
<b>Temps ouvert</b>	35 - 45 min (+15 - +20°C / HR 45 - 65%)
<b>Spatule conseillée</b>	A2 consommation 300-350 g/m <sup>2</sup> (tapis envers mousse) B1 consommation 300-350 g/m <sup>2</sup> (action bac) B2 consommation 400-500 g/m <sup>2</sup> (coco et sisal envers latexé)
<b>Ouverture à la marche</b>	après 18 h
<b>Convient pour sièges à roulettes</b>	oui
<b>Convient pour sol chauffant</b>	oui, suivre les règles du fabricant
<b>Nettoyage de la colle non-durcie</b>	eau
<b>GISCODE</b>	D1

## BOSTIK HOTLINE

**Smart help** +31 (0) 162 491 000  
+32 (0) 9 255 17 17



**Bostik Belux SA-NV**  
Antwerpse Steenweg 19  
9080, Lochristi  
Belgique  
[www.Bostik.be](http://www.Bostik.be)

**Bostik B.V. | Bostik Benelux B.V.**  
Denariusstraat 11  
4903 RC Oosterhout  
Pays-Bas  
[www.Bostik.nl](http://www.Bostik.nl)