

WOOD H770 ECO PREMIUM

ECOLOGISCHE HYBRIDE PARKETLIJM

VOORDELEN

- Vrij van weekmakers
- Zeer goed verwerkbaar
- Hoge opbrengst

PRODUCT

WOOD H770 ECO PREMIUM is een ecologisch verantwoorde SMP-Hybride parketlijm. De lijm beschikt over de laagst mogelijke emissiestandaard EC1plus en is daarmee zeer geschikt voor toepassing in LEED en BREAM projecten. WOOD H770 ECO PREMIUM voldoet aan DIN EN 14293 en ISO 17178.

TOEPASSINGEN

WOOD H770 ECO PREMIUM onderscheidt zich door zijn brede toepasbaarheid. De lijm is onder andere geschikt voor:

- Mozaïek parket
- Geschuurd OSB, spaanplaat en multiplex
- Multiplank en meerlaags parket
- Massief en kopshout parket
- Hoogkant lamellen

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND

De ondergrond moet volgens de eisen van DIN 18356 effen, permanent droog, zuiver, scheurvrij, trek- en drukbestendig zijn en moet voldoen aan de voorschriften van de parketfabrikant.

Directe verlijming op cement dekvloer

De cementdekvloer schuren en met een industriële stofzuiger grondig schoonmaken. Geen primer gebruiken.

Directe verlijming op anhydriet

De dekvloer opschuren volgens de geldende normen en met een industriële stofzuiger grondig schoonmaken. Geen primer gebruiken.

Directe verlijming op gietasfalt

Nieuwe, goed geschuurde gietasfaltdekvloeren grondig met industriële stofzuiger schoonmaken. Geen primer gebruiken. Strijk de ondergrond voor met HYTEC E336 XTREM conform TDS.



Algemeen

Als voornoemde ondergronden niet voldoen aan de effenheid volgens DIN 18202 „Vlaktetoleranties “ dienen deze met geschikte primer en egaliseermiddelen voorbereid te worden. Bij twijfel over de ondergrond, kunnen wij u altijd ter plaatse gepast adviseren.

VERWERKING

Zorg dat de lijm voor verwerking op de juiste temperatuur is. Verwijder na openen de beschermfolie en breng de WOOD H770 ECO PREMIUM gelijkmatig op de ondergrond aan met een getande lijmkam. De parketdelen direct in het lijmbed leggen en grondig aankloppen zodat een lijmoverdracht van 100% op de rugzijde van de parketdelen wordt verzekerd.

Houdt een dilatatievoeg aan tussen wanden en het parket van ongeveer 5 mm. Om de 10 à 15 m² het parket opnieuw aankloppen. Op het moment van de plaatsing moet het vochtgehalte van het hout tussen 7 en 11 % bedragen (volgens EN 13226-13227). De relatieve luchtvochtigheid moet tussen de 45 en 65% liggen voor, tijdens en na de plaatsing van het parket. Voorkom dat er lijm achterblijft tussen de kops- en langzijde.

VLOERVERWARMING

WOOD H770 ECO PREMIUM is geschikt voor toepassing op verwarmde vloeren. Breng de lijm echter nooit aan op vloeren met in werking zijnde vloerverwarming. Schakel de vloerverwarming 72 uur voor applicatie geheel uit tot een ondergrond temperatuur van ca. 15 gr. bereikt is. Start de vloerverwarming pas op, 3 dagen na volledige afwerking van de vloer. Volg bij opstarten altijd de opstookprocedure van de fabrikant.

REINIGEN

Niet uitgehard materiaal kan met Niboclean Pro worden gereinigd, uitgehard materiaal kan alleen mechanisch worden verwijderd.

OPSLAG EN HOUDBAARHEID

WOOD H770 ECO PREMIUM is houdbaar tot 12 maanden na productiedatum, mits droog, vorstvrij en in originele verpakking opgeslagen.

VEILIGHEID

Neem tijdens verwerking de algehele arbeidshygiëne in acht en gebruik de benodigde PBM's. Raadpleeg de verpakking en het veiligheid informatieblad voor aanvullende informatie. Het veiligheid informatieblad is te downloaden op bostikds.thewerco.com

Artikelnr
30615778

EAN code
4008373130887

Verpakking
emmer à 16kg

TECHNISCHE KENMERKEN	
Basis	SMP hybride
Kleur	bruin
Viscositeit	goed kambaar, standvast
Soortelijk gewicht	1,55
Inlegtijd	ca. 30 minuten
Verwerkingsvoorwaarden	het best tussen 18 °C en 23 °C
	ondergrond min. 15 °C
	rel. vochtigheid < 65 %
Verbruik	B3: 650 tot 750 g/m ²
	B11: 850 tot 1050 g/m ²
	B12: 950 tot 1150 g/m ²
	B15: 1050 tot 1250 g/m ²
Belastbaar	volledig belastbaar na 12 à 24 uur
Nabehandeling	verdere afwerking van de oppervlakte kan ca. 48 uur na applicatie
Giscode	RS 10
GEV- EMICODE	EC1 plus, zeer emissiearm

Alle waarden zijn behaald onder normale omstandigheden; 20°C en 65% RV.



BOSTIK HOTLINE

Smart help +31 (0)162 491 000
+32 (0)9 255 17 17



Bostik B.V. | Bostik Benelux B.V.
Denariusstraat 11
4903 RC Oosterhout
Nederland
www.bostik.nl

Bostik Belux SA-NV
Antwerpse Steenweg 19
9080, Lochristi
België
www.bostik.be

Alle verstrekte adviezen, aanbevelingen, cijfers en veiligheidsvoorschriften berusten op zorgvuldige onderzoeken, alsmede de huidige stand van onze ervaring en zijn vrijblijvend. Hoewel de documentatie met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden, vergissingen, zet- of drukfouten. Wij behouden ons het recht voor om het betreffende product aan te passen, wanneer wij dit nodig achten. Aangezien het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de omstandigheden bij verwerking buiten onze beoordeling vallen, kan op grond van deze documentatie geen aansprakelijkheid aanvaard worden voor uitgevoerde werken. Wij adviseren u daarom zelf ter plaatse praktijkproeven te nemen. Op al onze verkopen en leveringen zijn van toepassing onze algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden.