

# Ardacolor Premium+

## MORTIER DE JOINTOIEMENT MULTIFONCTIONNEL FLEXIBLE

### AVANTAGES

- pour tous carreaux en céramique et pierres naturelles
- pour des largeurs de joints de 1 à 10 mm
- ouvert à la marche après 2 heures
- entretien facile, hydrofuge et non salissant
- avec effet protection
- surface fine, teinte brillante
- intérieur, extérieur, mur et sol

### PRODUIT

Mortier de jointoiment multifonctionnel riche en résines, hydrofuge et résistant aux salissures, à séchage rapide avec rétention d'eau cristalline pour rejoinoyer carrelages céramiques ainsi que pierres naturelles (in)sensibles à la décoloration comme le marbre. Pour des largeurs de joints de 1 à 10 mm, à l'intérieur, à l'extérieur, mur et sol.

Ardacolor Premium+ à prise rapide est souple et facile à mettre en œuvre, résistant au gel, ouvert à la diffusion de la vapeur d'eau et convient pour sol chauffant.

Ardacolor Premium+ offre une adhérence sûre et durcit sans fissuration.

Ardacolor Premium+ offre une protection améliorée, une surface fine et une teinte brillante.

Ardacolor Premium+ n'est pas soumis à l'obligation de marquage selon GGVS et est très pauvre en émission selon GEV-Emicode EC1 PLUS. Ardacolor Premium+ Répond aux exigences CG2 WA (résistance à l'abrasion élevée, absorption d'eau réduite) selon DIN EN 13888.

### APPLICATION

Ardacolor Premium+ convient pour rejoinoyer les revêtements céramiques tels que le porcelanato, le grès cérame, la mosaïque de verre, la mosaïque de porcelaine, les carreaux de verre, les carreaux doubles, ainsi que les pierres naturelles (in)sensibles à la décoloration telles que les pierres calcaires, le marbre jura, le marbre clair, etc. en intérieur et en extérieur.

- prise rapide, ouvert à la marche après 2 heures
- mise en œuvre aisée, facile à jointoyer et à laver
- surface fine et teinte brillante
- résistance élevée
- rétention cristalline de l'eau, sans décolorations
- résistant au gel et à l'eau
- flexible, riche en résines avec effet protection
- entretien facile, hydrofuge et résistant aux salissures
- très grande résistance à l'abrasion, faible absorption



d'eau

- pas d'obligation de marquage selon GGVS
- Emicode EC1 PLUS, à très faible émission

### EXIGENCES RELATIVES AU SUPPORT

Avant de rejoinoyer, gratter les joints le cas échéant et nettoyer la surface. Les joints doivent être exempts de restes de mortier. Pour le jointoiment, il est particulièrement important que le support soit uniformément sec. Des différences d'humidité dans le support peuvent provoquer la formation de taches.

### MISE EN OEUVRE

Ne pas appliquer Ardacolor Premium+ à des températures ambiantes et du support inférieures à +5°C. Ne commencer le jointoiment qu'après la prise du mortier ou de la colle, au plus tôt 3 à 24 heures après la pose, selon la colle utilisée. Avec des carrelages à bords absorbants, par ex. le grès, il est indispensable de préhumidifier la surface carrelée au niveau des joints afin de rassurer un durcissement normal du joint. Il est aussi possible d'utiliser Ardacolor Classic comme mortier de jointoiment pour le grès.

## RAPPORT DE MÉLANGE

Mettre 6,5 à 7,5 litres d'eau dans un récipient propre pour 25 kg de poudre ou 1,3 à 1,5 litre d'eau pour 5 kg de poudre. Ajouter Ardacolor Premium+ à l'eau froide et propre et bien mélanger à l'aide d'un malaxeur tournant à env. 600 min-1. Laisser reposer environ 2 minutes et remuer brièvement. Le temps de mise en œuvre à +20°C est d'env. 30 à 45 minutes. Appliquer d'abord la pâte de jointoiment en oblique, puis en diagonale des joints à l'aide d'une spatule. Veiller à ce que les joints soient complètement remplis. Une fois que le mortier a légèrement durci, laver la surface avec une éponge humide ou une taloche à éponge. Après quelques heures, laver les résidus de mortier avec une taloche à éponge et de l'eau propre. Protéger les surfaces fraîchement jointoyées des courants d'air, du gel et du soleil.

## CONSOMMATION

0,3 à 0,7 kg/m<sup>2</sup> selon la profondeur de joint et le format du carrelage.

## NETTOYAGE

Nettoyer directement les outils à l'eau.

## PROTECTION AU TRAVAIL

Pas d'obligation de marquage selon GGVS. Tenir hors de portée des enfants. Eviter le contact avec les yeux et la peau. Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels.

## REMARQUE IMPORTANTE

De petites variations de couleur peuvent apparaître. Utiliser pour des surfaces isolées des produits du même lot, tout en ajoutant la même quantité d'eau et rejointoyer la surface dans des conditions de température comparables. Un essai est recommandé pour des surfaces irréguliers, brutes, non vitrifiées ou poreuses. Mouiller préalablement la pierre fortement absorbante. Dans le cas de céramiques absorbantes à très absorbantes, par ex. le grès, il est indispensable de préhumidifier la surface carrelée au niveau des joints.

## STOCKAGE

Conserver au frais et au sec. Env. 18 mois dans l'emballage d'origine.

## GISCODE

ZP1

## EMICODE

EC1R PLUS, à très faible émission

## Bostik BV / Bostik Benelux BV

Denariusstraat 11  
4903 RC Oosterhout  
The Netherlands  
[www.bostik.nl](http://www.bostik.nl)

Caractéristiques techniques	
<b>Largeur de joint</b>	1 à 10 mm
<b>Rapport de mélange</b>	1,3 - 1,5 l d'eau pour 5 kg de poudre 6,5 - 7,5 l d'eau pour 25 kg de poudre
<b>Durée de maturation</b>	env. 2 minutes
<b>Temps de mise en oeuvre</b>	env. 30 à 45 minutes à + 20 °C
<b>Température de mise en oeuvre</b>	+5°C à +25°C
<b>Ouvert à la marche</b>	après ± 2 heures
<b>Finition</b>	après ± 24 heures
<b>Code article</b>	Selon la couleur
<b>code EAN</b>	Selon la couleur
<b>GIS-code</b>	ZP1
<b>EMI-code</b>	EC1R PLUS; très pauvre en émissions

## CONDITIONNEMENT / COLORIS

Sachet de 5 kg (4 sachets par carton) : blanc, gris argent, manhattan, gris clair, gris ciment, gris foncé, jasmin, beige clair, beige bahama, pergamon, anthracite, caramel, brun clair, brun

Sac de 25 kg : blanc, gris argent, gris ciment

## BOSTIK HOTLINE

Smart help + 31 (0)162 491 000  
+ 32 (0)9 255 1717



## Bostik Belux SA-NV

Antwerpse Steenweg 19  
9080, Lochristi  
Belgium  
[www.bostik.be](http://www.bostik.be)