

Ardacolor Maxi

MORTIER DE JOINTOIEMENT À DURCISSEMENT HYDRAULIQUE

AVANTAGES

- Mise en oeuvre aisée
- Pour intérieur et extérieur
- Hydrofuge et résistant au gel

PRODUIT

Ardacolor Maxi est un mortier de jointoiment à durcissement hydraulique pour le jointoiment de revêtements céramiques. Ardacolor Maxi a une bonne adhérence sur les flancs, même sur porcellanato grès, durcit sans fissures et est faible en chromate. Ce produit est onctueux, a une mise en oeuvre facile, résiste au gel et est ouvert à la diffusion des vapeurs d'eau. Convient pour des joints de 2 à 20 mm.

APPLICATION

Ardacolor Maxi convient pour le jointoiment de revêtements de sol et mur en céramique, porcellanato grès, cotto mosaïque, carreaux du type "Spaltplatten", mosaïque de verre, plaquettes de pierre, klinkers, pierres en béton, pierres naturelles* insensibles à la décoloration etc. en intérieur et en extérieur. Convient pour sol chauffant. Utiliser Ardacolor Flex pour le jointoiment en locaux humides et Ardaflex Xtrem pour joints à charges mécaniques et/ou chimiques élevées.

* Tester au préalable pour éviter les taches

CARACTÉRISTIQUES

- Convient pour des joints de 2 à 20 mm
- Sols et murs
- Bonne adhérence sur les flancs des joints

MISE EN OEUVRE

Support: Enlever au préalable le reste de colle en grattant les joints, puis éliminer la poussière par aspiration. Les flancs des joints doivent être propres et libres de colle/restes de mortier. Les joints doivent également être assez profonds. Le support doit être uniformément sec. Des différences dans le support aux endroits humides peuvent causer des taches ou des différences de couleur. Ceci n'a pas d'influence négative sur le matériau de jointoiment. Mise en oeuvre: Ne pas appliquer Ardacolor Maxi à une température ambiante et de support inférieure à 5°C. Température de mise en oeuvre recommandée: +5°C à 30°C.

Mélanger: Dans un seau de gâchage propre, verser de l'eau



propre et froide. Env. 5,2 l d'eau pour 25 kg Ardacolor Maxi. Env. 1 l d'eau pour 5 kg Ardacolor Maxi. Ensuite ajouter Ardacolor Maxi tout en mélangeant jusqu'à obtention d'une masse homogène sans grumeaux. Après un temps de maturation d'env. 5 minutes, mélanger à nouveau brièvement. Ardacolor Maxi est maintenant prêt pour être mis en oeuvre. Le mélange peut être utilisé pendant env. 2 heures à +18°C.

Application: Etaler le mortier de jointoiment en diagonale à l'aide d'une spatule en caoutchouc, en veillant au bon remplissage des joints. Dès la prise du mortier de jointoiment, nettoyer les carreaux (si après toucher, rien ne reste sur le doigt, le joint est prêt pour être épongé). Exécuter le lissage des joints avec une éponge ou un chiffon humide. Travailler en diagonale. Refaire l'opération une seconde fois.

Remarque: De légères nuances de couleurs sont possibles. Nous vous conseillons d'utiliser pour la même surface le même n° de lot et de travailler sous les mêmes conditions et des supports secs.

Après séchage du joint (\pm 24 h après le jointoiment) enlever le voile résiduel des carreaux à l'aide d'un chiffon sec et propre. Protéger la surface contre les courants d'air et l'exposition au soleil. Humidifier les supports très absorbants afin d'éviter un séchage trop rapide

Conseils: Nettoyer la surface les premiers 28 jours uniquement avec de l'eau propre (sans produits de nettoyage).

Nettoyage des outils: Nettoyer immédiatement après usage avec de l'eau propre.

Code	Code EAN	Couleur	Conditionnement
30603942	4026923605128	manhattan	sac de 5 kg
30603943	4026923605135	gris	sac de 5 kg
30603944	4026923605142	anthracite	sac de 5 kg
30603941	4026923605159	manhattan	sac de 25 kg
30603947	4026923605166	anthracite	sac de 25 kg
30603945	4026923605173	gris	sac de 25 kg
30603953	4026923605180	gris foncé	sac de 25 kg

STABILITÉ AU STOCKAGE

Conserver au sec et au frais. 12 mois dans l'emballage non-ouvert.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

La fiche de données de sécurité (FDS) est disponible sur bostikds.thewerco.com.

Caractéristiques techniques	
Composition	mortier de jointoiment
Rapport poudre/eau	env. 5,2 l pour 25 kg ou env. 1,0 l pour 5 kg
Épaisseur du joint	de 2 à 20 mm
Température de la mise en oeuvre	entre +5°C en +25°C
Consommation	env. 0,3 - 0,8 kg/m ² dépend du format du joint
Temps de mise en oeuvre	env. 2 h après gâchage (à +20°C)
Ouverture à la marche	après env. 12 h
Ouverture au trafic	après env. 24 h
Étanchéité	convient aux exigences CG2 selon EN 13888
Palette	192 (sac de 5 kg) 42 (sac de 25 kg)

Bostik BV

De voerman 8
5215 MH 's-Hertogenbosch
T: + 31 (0)73 6244244
infoNL@bostik.com
www.bostik.nl

BOSTIK HOTLINE

Smart help + 31 (0) 73 6 244 244
+ 32 (0) 9 255 17 17



Bostik Belux SA-NV

Meulestedekaai 86 B-9000
Gent
T: + 32 (0) 92551717
info@bostik.be
www.bostik.be