

TECHNIS C560 RAPID

SNELDROGENDE KANT-EN-KLARE DEKVLOERMORTEL

EIGENSCHAPPEN

- Zeer snel drogend
- Ook voor plaatsing onder afschot
- Applicatie van 5 tot 60 mm laagdikte
- Kant-en-klaar mengsel

PRODUCT

TECHNIS C560 RAPID is een kant-en-klaare en zeer sneldrogende dekvloermortel, voor hechtende of zwevende dekvloeren. De mortel is ook onder afschot aan te brengen.

TOEPASSING

TECHNIS C560 RAPID is geschikt voor het toepassing op de volgende ondergronden:

- cementgebonden dekvloeren
- betonnen vloeren
- oude egalisatielagen en tegelvloeren
- buiten mits correct afgewerkt

TECHNIS C560 RAPID kan verder afgewerkt worden met:

- keramische tegels en parket
- linoleum en rubber (na egalisatie)
- vloercoating

VERWERKING


Ondergrond

Ondergronden dienen voldoende vorm-, druk- en trekvast te zijn, volledig droog te zijn en vrij van vuil, scheidingsmiddelen en scheuren.

Onderstaande percentages zijn maximale waarden waaraan de ondergrond moet voldoen.

Cementgebonden 2,0 %CM - 1,8%CM **
**=bij verwarmde vloeren

Bij een te hoog restvochtpercentage kan het vochtscherm HYTEC A370 RAPID worden toegepast tot 5,5 %CM. Cementgebonden ondergronden onderhevig aan opstijgend vocht dienen eerst behandelend te worden met het vochtscherm HYTEC E336 XTREM, ongeacht het restvochtpercentage.



Voorbehandeling

Gebruik voor de diverse ondergronden steeds de juiste primer.

Ondergrond

Poreuse ondergronden
Gesloten ondergronden

Primer

GRIP A500 MULTI
GRIP A936 XPRESS

Lees voor het primeren altijd eerst de desbetreffende TDS.

Applicatie

Meng 1 zak à 25kg met 2,2 tot 2,5 liter koud en schoon water. Meng deze 3 minuten met een trage elektrische mixer (max. 500 tpm) tot een homogeen mengsel. Laat de egaline minimaal 1 minuut rusten en meng daarna kort door. Voeg geen water meer toe nadat het mengsel is aangemaakt. Vanwege de snelle droging is het aan te raden niet meer mortel aan te maken dan binnen de verwerkingstijd te verwerken is. De aangebrachte verse mortel goed verdichten uitvlakken en respecteer bestaande dillatatie's en breng deze zo nodig extra aan.

Zwevende dekvloeren boven 40 mm laagdikte dienen altijd ontkoppeld aangebracht te worden.

Laat de mortel altijd natuurlijk drogen en voorkom tocht en direct zonlicht.

VLOERVERWARMING

TECHNIS C560 RAPID is geschikt voor toepassing op verwarmde vloeren. Breng de egaline echter nooit aan op vloeren met in werking zijnde vloerverwarming. Schakel de vloerverwarming 72 uur voor applicatie geheel uit tot een neutrale ondergrond temperatuur bereikt is.

Start de vloerverwarming pas 3 dagen na volledige afwerking van de vloer op. Volg bij opstarten altijd de opstookprocedure van de fabrikant.

REINIGEN

Niet uitgehard materiaal kan met water worden gereinigd, uitgehard materiaal kan alleen mechanisch worden verwijderd.

OPSLAG EN HOUDBAARHEID

TECHNIS C560 RAPID is houdbaar tot 6 maanden na productiedatum, mits droog en vorstvrij en in originele verpakking opgeslagen.

VEILIGHEID

Neem tijdens verwerking de algehele arbeidshygiëne in acht en gebruik de benodigde PBM's. Raadpleeg de verpakking en het veiligheidsinformatieblad voor aanvullende informatie.

Het veiligheidsinformatieblad (SDS) is zowel te downloaden op de desbetreffende productpagina als op bostiksd.sds.thevercs.com.



SPECIFICATIES	
Product	cementgebonden dekvloermortel
Vorm	poeder
Kleur	grijs
Mengverhouding	2,2 à 2,5 liter water op 1 zak à 25kg
Verpompbaar	JA
Laagdikte	van 5 tot 60 mm
Verbruik	ca. 2,0 kg/mm/m ²
Verwerkingstemperatuur	tussen +5°C en +25°C
Verwerkingstijd	ca. 20 min.
Beloopbaar	na 45 min.
Verdere afwerking	keramiek na 2 à 3 uur PVC, lino na ca. 6 uur vloercoating na ca. 12 uur parket na ca. 24 uur
Druksterkte	C40
Buigsterkte	F9
Emissiecertificaat	A+

Alle waarden zijn behaald onder normale omstandigheden; 20°C en 65% RV.

Verpakking
Zak á 25 kg.

Artikel nummer
30615676

EAN code
3549212484835



BOSTIK HOTLINE

Smart help +31 (0)162 491 000
+32 (0)9 255 17 17



Bostik B.V. | Bostik Benelux B.V.

Denariusstraat 11
4903 RC Oosterhout
Nederland
www.bostik.nl

Bostik Belux SA-NV

Antwerpsesteenweg 19
9080 Lochristi
België
www.bostik.be