



H980 HIGH TACK PREMIUM

ADHÉSIF NON TACHANT AVEC UN TACK INITIAL ÉLEVÉ

AVANTAGES

- Pas de tache ou contamination de la zone adjacente
- Convient pour les applications BREEAM
- Adhérence initiale extrêmement forte, aucun soutien ou fixation nécessaire pendant le durcissement
- Résistance élevée
- Sans isocyanates, solvants ni silicones
- Élasticité durable
- Non corrosif pour les métaux
- Bonne résistance aux intempéries et à l'eau
- Adhésion parfaite sans apprêt sur la plupart des supports, même humides

DESCRIPTION DU PRODUIT

Bostik H980 HIGH TACK PREMIUM surpasse la formule du HIGH TACK d'origine. H980 HIGH TACK PREMIUM a la même adhérence initiale et finale que le produit original, mais peut également être utilisé sans taches sur pierre naturelle et sur surfaces très poreuses ! Bostik H980 HIGH TACK PREMIUM répond aux spécifications BREEAM mentionnées au chapitre « Health and Wellbeing » (Santé et bien-être), Hea 02 Indoor Air Quality (Qualité de l'air intérieur), relative aux niveaux d'émission (produits) de composés organiques volatils (COV).

APPLICATIONS

Bostik H980 HIGH TACK PREMIUM a été spécialement conçu comme adhésif universel à forte adhérence initiale pour le collage de nombreux matériaux de construction présentant un risque important de tachage en raison de leur structure poreuse, comme la pierre naturelle. Pour le collage de panneaux de façade, Bostik offre les produits H970 PANELTACK MM, H975 PANELTACK HM et S970 ROCKPANEL S.

MODE D'EMPLOI

Appliquer l'adhésif avec l'embout en V fourni en cordons verticaux espacés de 10-20 cm. Positionner les matériaux et appuyer fermement dessus afin que l'adhésif conserve une épaisseur minimale de 2-3 mm. Ne pas appliquer l'adhésif en plots. Grâce au tack initial, il n'est, en général, pas nécessaire de soutenir les matériaux à encoller.

LIMITATIONS

- Ne convient pas sur supports PE, PP, PC, PMMA, PTFE,



plastiques souples, néoprène et bitumineux

- Ne convient pas à une exposition continue à l'eau
- Ne convient pas pour les joints de dilatation
- Ne convient pas en combinaison avec des chlorures (piscines)

PRÉPARATIONS ET FINITION DES SURFACES

Température de mise en oeuvre de +5 °C à +40 °C (ambiante et supports). En raison de la structure de Bostik H980 HIGH TACK PREMIUM, nous recommandons d'utiliser un pistolet professionnel. Tous les supports doivent être solides, propres et exempts de poussière et de graisse. Nettoyer les supports avec Bostik Cleaner. Bostik H980 HIGH TACK PREMIUM adhère parfaitement sans apprêt sur la plupart des supports non poreux. Les supports poreux doivent être préalablement traités avec Bostik Primer. Toujours tester l'adhérence avant l'application.

NETTOYAGE

Les matériaux non durcis et les outils peuvent être nettoyés à l'aide de Bostik Cleaner. Un matériau durci peut uniquement être enlevé mécaniquement. Se laver les mains avec des lingettes Bostik.

COULEUR(S)

Blanc

CONDITIONNEMENT

Cartouche de 290 ml, 12 par boîte

Pour les spécifications produit, consulter la page de détails produit disponible en ligne

STABILITÉ AU STOCKAGE

Dans l'emballage d'origine non ouvert à une température comprise entre +5 °C et +25 °C, la durée de conservation est de 18 mois après la date de production, stocké dans un endroit sec.

SANTÉ ET SÉCURITÉ

Avant d'utiliser le produit, s'assurer de lire et comprendre la fiche de données de sécurité. Cette dernière est disponible sur demande et via le site Web.

CERTIFICATIONS

- Emicode EC1 Plus
- M1
- A+ selon la réglementation française relative aux COV

BREEAM

BREEAM est la méthode d'évaluation de la durabilité la plus reconnue à l'échelle internationale pour infrastructures et bâtiments. Elle reconnaît et reflète la valeur des éléments à haut rendement tout au long de la durée de vie de l'environnement bâti, des constructions neuves aux bâtiments utilisés et en rénovation.

Bostik soutient la méthode internationale BREEAM destinée à fournir des certificats tiers indépendants, comme pour le Bostik H980 HIGH TACK PREMIUM. Grâce à la certification EC1 Plus, Bostik peut fournir la « preuve » nécessaire conformément à la section « Hea 02 Indoor Air Quality » (Qualité de l'air intérieur) relative aux niveaux d'émission de composés organiques volatiles (COV).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Module à 100 %	DIN 53504 S2 (1,20 N/mm ²)
Valeur d'extrusion	À Ø 2,5 mm/6,3 bar (20 g/min)
Température de mise en oeuvre	+5 °C à 40 °C
Base	Hybride
Temps de durcissement	à +23 °C/50 % HR (2-3 mm/24 heures)
Densité	ISO 1183-1 (1,54 g/ml)
Fluidité	ISO 7390 (< 2 mm)
Résistance au gel lors du transport	Jusqu'à -15 °C
Dureté Shore A	DIN 53505 (56)
Formation de peau	DBTM 10,00 (10 min à +23 °C/50 % RH)
Résistance à la température	-40 °C à +90 °C
Résistance à la traction	DIN 53504 S2 (2,00 N/mm ²)
Numéros d'article	30614678(bleu), 30614679 (noir)
Emballage et contenu	Cartouche à 290ml

Ces valeurs sont des caractéristiques types et peuvent varier de +/- 3 %

Bostik Belux SA-NV

Antwerpse Steenweg 19
B-9080 Lochristi
Belgium
www.bostik.com

BOSTIK HOTLINE

Smart help +32 (0)9 255 17 17
+31(0)1624 910 00

Bostik Benelux B.V.

Denariusstraat 11
4903 RC Oosterhout
Nederland
www.bostik.com

